

HIDEGHAJLÍTHATÓSÁG
-15 °C

POLYVAP FIX
POLYVAP FIX AL

A POLYVAP FIX és a POLYVAP FIX AL elasztomer bitumenes párazáró lemezek, a hőszigetelés alatt történő beépítésre.

- *Garantált minőség UNI EN ISO 9001:2008 és UNI EN ISO 14001:2004 alapján*
- *A termék megfelel az Európai Szabványoknak* (CE 1370)
- *A Polyglass a Zöld Épület Tanács tagja*
- *Bitumenes lemezek élettartamát növelő technológia* (NAT No Ageing Technology)
- *Minden évszakban alkalmazható lemezek*
- POLYFLAM Easy Torch *Könnyen elolvadó, tapadást gátló polietilén fólia*
- MBDP *Modifikált bitumenes lemez gyártók*

ROOFING AND WATERPROOFING SYSTEMS
POLYGLASS®
MAPEI GROUP
Adds value!



POLYVAP FIX
POLYVAP FIX AL

A TERMÉK LEÍRÁSA

A **POLYVAP FIX** és a **POLYVAP FIX AL** elasztomer modifikált bitumenből gyártott lemez, melyet speciális felhasználásra fejlesztettek ki. A **POLYVAP FIX** egy páravédelmi lemez, nem-szőtt poliészter fátyol hordozóréteggel, üvegszál erősítéssel a lemez hossz-irányában.
A **POLYVAP FIX AL** egy párazáró lemez, üvegszállal erősített poliészter hordozóréteggel, alufólia betéttel.
A speciális összetételnek és a lemez felső oldalán található polipropilén szövetnek köszönhetően a termék magas hozzáadott értéket tartalmaz, amely elősegíti a rendszer kompatibilis hőszigetelő táblák ragasztását, ragasztott rétegrend esetén.

JAVASOLT ALKALMAZÁS

A **POLYVAP FIX** és a **POLYVAP FIX AL** lemezeket olyan helyzetekben alkalmazzák, ahol a páraterhelés viszonylag magas. Ezeket a lemezeket alapvetően hőszigetelő rétegek alatti használatra tervezték, a hőszigetelés megóvásának érdekében. A rétegfelépítésben azt a lemezt kell alkalmazni, amelyik a páraterhelésnek a számítások szerint megfelel.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ÉS JAVASLAT

A **POLYVAP FIX** és a **POLYVAP FIX AL** lemezek felső oldala egy vékony, FIBERTEX nevű polipropilén szövettel van borítva, ami könnyen megolvasztható a hőszigetelés későbbi leragasztásához, míg az alsó felületükön egy speciális POLYFLAM *Easy Torch* könnyen olvadó, tapadást gátló polietilén fólia található, ami a lángolvasztáskor elég (csak egy kis nyomtatott területet tartalmaz a termék tapadásának növelése érdekében). A felület legyen száraz, tiszta és sima, egyenletes. A beépítés történjen gázégős lángolvasztással. A termék alkalmazása gyors és könnyű.
A **POLYVAP FIX** és a **POLYVAP FIX AL** beépítése során a hőtől az összetevők megolvadnak és a lemezek így leragadnak az aljzatra. Az átlapolásokat szintén gázégős lángolvasztással kell összedolgozni.
A lemezeket oldalt 8-10 cm-es átlapolással, a lemez-vég toldásokat 15-20 cm-es átlapolással kell fektetni és összehegeszteni. A felső oldalon a polipropilén fátyol zöld színű és figyelmeztető rétegként szolgál, hogy a munkát megkönnyítse és biztosítható legyen a hőszigetelés egyenletes leragasztása.



vékony polipropilén fátyol




POLYFLAM *Easy Torch*


TÁROLÁS

Tárolja a terméket mindig száraz helyiségben, a közvetlen napsugárzástól védve. Ne helyezze egymásra a raklapokat, és a tekercseket tartsa mindig függőleges helyzetben. Oldószerekkel vagy szerves folyadékokkal érintkezve a termék károsodhat. Ne fektesse a termékeket túl magas, vagy túl alacsony hőmérséklet esetén, és ne sértse meg a lemezt stoplis cipővel vagy más, hegyes tárggyal. További információkért kérje szaktanácsadónk segítségét.


Ne érje közvetlen napsütés!



Ne helyezzen egymásra raklapokat!



Tartsa a tekercseket függőleges helyzetben!



Teljesen kerülni kell!

POLYGLASS
MAPEI GROUP

MŰSZAKI JELLEMZŐK

VIZSGÁLATI MÓDSZER	MŰSZAKI JELLEMZŐK	MÉRTÉKEGYSÉG	POLYVAP FIX NÉVLEGES ÉRTÉK	POLYVAP FIX AL NÉVLEGES ÉRTÉK
EN 1848-1	HOSSZÚSÁG	m	≥10	≥10
EN 1848-1	SZÉLESSÉG	m	≥1	≥1
EN 1848-1	EGYENESSÉG	mm/10 m	nincs adat	nincs adat
EN 1849-1	VASTAGSÁG	mm	3,5 (-0,2)	3,5 (-0,2)
EN 1849-1	FELÜLETTÖMEG	kg/m²	nincs adat	NPD
EN 1928-B	VÍZZÁRÓSÁG	kPa	megfelel	megfelel
EN 13501-1	TŰZZEL SZEMBENI REAKCIÓ	Euroclass	F	F
EN 12317	ÁTLAPOLÁSOK ELLENÁLLÁSA	N/50 mm	650/400 (-20%)	nincs adat
EN 12311-1	HÚZÓSZILÁRDSÁG MAX Hosszirányban Keresztirányban SZAKADÁSI NYÚLÁS Hosszirányban Keresztirányban	 N/50 mm N/50 mm % %	 850 (-20%) 500 (-20%) 45 (-15) 45 (-15)	 450 (-20%) 250 (-20%) 30 (-15) 45 (-15)
EN 12691-A	ÜTÉSELLENÁLLÁS	mm	≥900	≥600
EN 12310-1	TOVÁBBSZAKÍTÁSI ELLENÁLLÁS Hosszirányban Keresztirányban	 N N	 180 (-30%) 220 (-30%)	 100 (-30%) 100 (-30%)
EN 1107-1	MÉRETÁLLANDÓSÁG	%	≤0,3	≤0,3
EN 1109	HIDEGHAJLÍTHATÓSÁG	°C	≤-15	≤-15
EN 1928-B EN 1847	VÍZZÁRÓSÁG VEGYI HATÁS UTÁN	kPa	≤±50% kezdeti érték	≤±50% kezdeti érték
EN 1296 EN 1931	PÁRAÁTERESZTÉS ÖREGÍTÉS UTÁN	°C	≤±50% kezdeti érték	≤±50% kezdeti érték
EN 1931	PÁRAÁTERSZTÉSI EGYÜTTHATÓ μ	-	100000 (±30%)	1000000 (±30%)
EN 1850-1	LÁTHATÓ HIBÁK	-	nincs	nincs

Az EN 13970 szabványnak (Hajlékony vízszigetelő lemezek. Párafékező, párazáró bitumenes lemezek) megfelelően.

MÉRETEK

TERMÉK	VASTAGSÁG mm	FELÜLETTÖMEG kg/m²	HOSSZ m
POLYVAP FIX	3,5	-	1x10
POLYVAP FIX AL	3,5	-	1x10

Considering the various situations of use, the numerous types of support surfaces and the possibilities for use inside COMPLEX WATERPROOF LAYERING, Polyglass SpA cannot assume any liability for damages derived from the product's results in terms of function or aesthetics. Rev 1-19

WATERPROOFING MEMBRANES

BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ















1. Kellősítse le a felületet bitumenes alapozóval (POLYPRIMER HP 45).
2. Helyezzen el hajlatéket a falcsatlakozásnál.
3. Távolítsa el a termék-azonosító ragasztószalagot.
4. A téli időszakban javasolt a tekercset felmelegíteni beépítése előtt.
5. Helyezze el a lemezt és ragassza le lángolvasztással.
6. Vezesse fel a lemezt a függőleges felületre.
7. Fektesse le a következő lemezt a megfelelő átlapolással.

Jav.1-19

A Műszaki Adatlap tartalma bemásolható egyéb, projekttel kapcsolatos dokumentumba, azonban a Termékismertetőben foglalt követelményeket a dokumentum végeredményében nem egészítheti ki vagy helyettesítheti a Mapei termék használatára vonatkozóan. A Műszaki Adatlap legújabb változata a www.mapei.hu honlapról letölthető.

A termékre vonatkozó referenciák kérésre rendelkezésre állnak, illetve hozzáférhetők a www.mapei.com és www.mapei.hu honlapon.

MINDEN VÁLTOZTATÁS A TERMÉKISMERTETŐ SZÖVEGEZÉSÉBEN, KÖVETELMÉNYEIBEN, VAGY A TERMÉKISMERTETŐBŐL SZÁRMAZTATOTT RÉSZLETEKBEN KIZÁRJA A MAPEI FELELŐSSÉGÉT.

ROOFING AND WATERPROOFING SYSTEMS
POLYGLASS® Q
MAPEI GROUP
Adds value!

POLYGLASS SPA
Registered Office: Viale Jenner, 4 - 20159 MILANO - Italy
Head Office: Via dell'Artigianato, 34 - 31047 Ponte di Piave (TV) - Italy
Tel. +39 04227547 - Fax +39 0422854118 - www.polyglass.com - info@polyglass.it

03/19