Baumit Divina Classic

Fehér diszperziós beltéri falfesték

baumit.com

A termék:
Klasszikus minőségű, feldolgozásra kész diszperzió-műgyanta alapú, vízzel hígítható, jó fedőképességű, oldószermentes, lég- és páraáteresztő matt beltéri fal és mennyezetfesték.

Összetétel:
Sztirol-akrilát kopolimer alapú vizes diszperzió.

Felhasználás:
Gazdaságos, csepegés mentes dekorációs festék belső terekbe, ásványi alapfelületekre és fedő vakolatokra, diszperziós festékekre, gipszkarton lapokra valamint érdes felületű tapétákra.

Műszaki adatok:

Sűrűség:	kb. 1,52-1,58 g/cm^3
Kiadósság:	14 liter festék kb. 100 m^2 felületre elég egy rétegben.
Színárnyalat:	Fehér
Fényességi fok:	matt

Anyagszükséglet:
Kb. 6 - 7 m^2/l a felület egyszeri befedésére.
A tökéletes kalkulációt az adott felületen végzett próbafestés szolgáltatja.

Veszélyességi besorolás:
Az 1907/2006 számú (2006. XII.18.) EU Parlamenti és Európa Tanácsi határozat (II. sz. melléklet, 31. pontja) szerint a részletes veszélyességi besorolást a termék biztonsági adatlapja tartalmazza. A biztonsági adatlap letölthető a www.baumit.hu honlapról, vagy a gyártótól igényelhető.

Hulladékkezelés:
Csak a teljesen kiürült edényeket lehet az újrahasznosításba adni. A beszáradt anyagmaradványokat, mint házi hulladék kell kezelni.

Tárolás:
Száraz, hűvös és fagymentes helyen lezárva, a csomagoláson feltüntetett időpontig tárolható.
A megkezdett vödröt jól lezárva kell tartani.

Kiszerelés:
14 literes műagyag vödörben

Alapfelület:
Az alap legyen tiszta, száraz, jó teherbírású, fagy-, por-, sókivirágzás- és laza részektől mentes. Ne következzen be utólagos átnedvesedés!

Az alapfelület előkészítése:
A nem teherbíró régi bevonatokat (régi, enyves vagy diszperziós festékek, olaj vagy lakk bevonatok) mechanikusan el kell távolítani. Friss vakolatok esetén feltétlenül be kell tartani azok várakozási idejét. A porló vagy erősen szívó alapfelületeket Baumit Divina Primer mélyalapozóval kell kezelni.
A hiányosságokat, repedéseket, egyenetlenségeket szükség esetén megfelelő simítómasszával ki kell javítani.

Rétegfelépítés:
1. réteg:
A Baumit Divina Classic max. 20 % vízzel hígítható . Meleg, normál kb.+ 20℃-os környezeti h őmérsékleten még aznap átfesthető. Hűvösebb és magasabb páratartalmú körülmények között a száradási idő jelentősen eléhúzódhat.
Befejező réteg:
második réteg max. 10% hígítással. Egyenletesen megszakítás nélkül dolgozzunk

Általános tudnivalók:

Baumit Divina Classic festék felhordása történhet hengerrel, ecsettel. Egyenletesen, megszakítás nélkül dolgozzunk. A terméket alaposan keverjük el lassan működő keverőgéppel. Egyéb festékanyaggal ne keverjük. A felület, az anyag és a levegő hőmérséklete +5℃ felett legyen a feldolgozás és a kötés ideje alatt. A levegő nedvességtartalma és az alacsony hőmérséklet jelentősen növelheti a száradási időt. A munkavégzés közben védőruhát, védőkesztyűt és védőszemüveget kell viselni. Ne tároljuk együtt élelmiszerekkel.

A szerszámok tisztítása:
Használat után azonnal mossuk ki tiszta vízben, ne várjunk a festék száradásáig.

A szóbeli és írásbeli alkalmazástechnikai előírásaink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevőknek és a felhasználóknak adunk segítségül, nem köteleznek bennünket, nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt és adásvételi szerződésből adódó mellék-kötelezettséget. Nem mentesítik a vevőt termékeink tervezett felhasználási célra való alkalmasságának saját felelősségre történő ellenőrzése alól.