Baumit Finom Vakolat Belső
(Baumit FeinPutz)

A termék: Gyárilag előkevert, száraz, mész-cement vakolóhabarcs kézi felhordásra, belső térben.

Összetétel: Mészhidrát, mészkő, cement és adalékszerek.

Felhasználás: Belső térben durva mész-cement alapvakolatok, hőszigetelő vakolatok, legalább 3 mm vastag simító vakolataként. Csempézés alá nem alkalmas.

Műszaki adatok:

Jelölés:	**CS I W0**
Maximális szemnagyság:	1 mm
Nyomószilárdság (28 napos):	nagyobb, mint 0,6 N/mm^2
Húzó, hajlítószilárdság:	nagyobb, mint 0,4 N/mm^2
Hővezetési tényező:	0,8 W/mK
Szárazhabarcs sűrűség:	kb. 1400 g/dm^3
Páradiffúziós ellenállási szám (μ):	kb. 12
Maximális vastagság:	6 mm
Javasolt vastagság:	3 mm
Anyagszükséglet:	1,5 kg/m^2/mm.
Keverővíz szükséglet:	kb. 10 l/zsák

Veszélyességi besorolás: Az 1907/2006 számú (2006. XII.18.) EU Parlamenti és Európa Tanácsi határozat (II. sz. melléklet, 31. pontja) szerint a részletes veszélyességi besorolást a termék biztonsági adatlapja tartalmazza. A biztonsági adatlap letölthető a www.baumit.hu honlapról, vagy a gyártótól igényelhető.

Tárolás: Száraz helyen, raklapon fóliázva 6 hónapig tárolható.

Minőség: A/09/GP/14 sz. típusvizsgálat (MSZ EN 998-1:2003 szerint)

Kiszerelés: 40 kg-os zsákokban, 35 zsák/raklap = 1400 kg (zsugorfóliázva)

Alapfelület: Az alap legyen száraz, jó teherbíró- és nedvszívóképességű, fagy-, por-, sókivirágzás- és laza részektől mentes. Ne legyen víztaszító.

Keverés: A habarcsot kézzel habarcsládában, vagy géppel (szabadeséső v. átfolyókeverővel) lehet megkeverni. A keverőgéppel történő keverésnél először a vizet (zsákonként kb. 9 l) adagoljuk a keverőgépbe és csak utána a szárazhabarcsot. Mindig egész zsákot vagy zsákokat keverjünk egyszerre. Keverési idő: 4-5 perc.

Felhordás: Az alapfelületet fajtája és nedvszívóképessége szerint, valamint az időjárási hatásoknak megfelelően elő kell nedvesíteni. A habarcsot simítóval vagy kőműveskanállal lehet felhordani. Vakolatvastagság 3-5 mm. A meghúzás után egy megfelelő simítóval ki lehet dörzsölni.

Általános tudnivalók: A felület, az anyag és a levegő hőmérséklete +5 ℃-nál magasabb legyen a bedolgozási és a kötés ideje alatt. Minden más termék hozzákeverése tilos! Minden további réteg felhordása előtt 5 nap várakozási időt kell betartani. A kidörzsölt felület közvetlenül festhető, tapétázható. Télen a kötési- és a száradási idő meghosszabbodhat. Csempézésre a felület nem alkalmas.

A szóbeli és írásbeli alkalmazástechnikai előírásaink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevőknek és a felhasználóknak adunk segítségül, nem köteleznek bennünket, nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt és adásvételi szerződésből adódó mellék-kötelezettséget. Nem mentesítik a vevőt termékeink tervezett felhasználási célra való alkalmasságának saját felelősségre történő ellenőrzése alól.