Technikai adatlap 07.34 **DenBit ALUBAND PLUS tető- és vízszigetelő bitumenszalag**

Termék

Bitumenalapú öntapadó szalag. A különféle szintetikus gumik és aszfalt kiegyensúlyozott keveréke tartós kötést biztosít számos anyagon, például betonon, kövön, műanyagon és fémeken (réz, alumínium, titáncink, eloxált felületek stb.). A flexibilis szalag közvetlenül tapad a száraz és egyenes felületekre.

Tulajdonságok

☑ Azonnal felhasználható, öntapadó
☑ Erősen tapad a legtöbb építőanyaghoz
☑ Kiváló időjárás-állóság
☑ Egyszerűen és könnyen a kívánt alakra formálható

Alkalmazás

- Tetőablakok és felülvilágítók bádogoselemeinek szegélyezésére
- Vízszigetelés sarkainak mechanikus sérülés elleni védelmére
- Fémlemezek és csatornák (korrózió okozta) sérüléseinek javítására
- Épületszerkezetek vízálló és vízhatlan gátjaként
- Nedvesség elleni másodlagos gátként
- Az aljzatok többségére tapad

Kiszerelés

Standard vastagság (mm): 1,0 / 1,4
Standard szélesség (mm): 50 / 75 / 100 / 150 / 200 / 250 / 300 / 500 / 1000
Standard hosszúság (m): 10 / 15

Szín

Matt alumínium, ólom, fekete, réz, téglavörös

Műszaki adatok

Bázis	–	bitumen	
Alkalmazási hőmérséklet	°C	+5 / +35	
Hőállóság	°C	-20 / +70	
Vízzáróság		megfelel	EN 1928
Mesterséges öregítés utáni vízállóság		megfelel	EN 1928, EN 1296
Öregedés utáni vízállóság		megfelel	EN 1928, EN 1847
Flexibilitás alacsony hőmérsékleten (-35 °C) – felső és alsó réteg		megfelel	EN 1109
Ütésállóság	mm	350	EN 12691
Statikus terhelhetőség	kg	15	EN 12730 – B módszer
Tépésállóság (N)			
	hosszirányban	≥ 50	EN 12310-1
	keresztirányban	≥ 30	EN 12310-1
Varrat nyírószilárdsága	(N/50 mm)	≥ 210	EN 12317-1
Nedvességállósági tényező	(μ)	≥ 1 000 000	EN 1931
Húzószilárdság	(N/mm^2)		
	hosszirányban	≥ 5	EN 12311-1
	keresztirányban	≥ 6	EN 12311-1
Szakadási nyúlás	(%)		
	hosszirányban	≥ 20	EN 12311-1
	keresztirányban	≥ 21	EN 12311-1
Tűzzel szembeni viselkedés	Osztály	E	EN 11925-2, EN 13501-1
Ragadóképesség	N	≥ 29	ASTM D6195
Lefejtési erő 180 °C-on		≥ 14 N/10 mm	ASTM D3330
UV-állóság	–	kiváló	

Technikai adatlap 07.34 **DenBit ALUBAND PLUS tető- és vízszigetelő bitumenszalag**

Eltarthatóság	hónap	24	(+5–25 °C-on)

Tanúsítvány EN 13969:2004 (A típus)

Korlátozások Nem alkalmazható egyebek között nedves és vizes környezetben.

Aljzat Tisztának, szilárdnak, szabad szemcséktől, portól, zsírtól és olajtól mentesnek kell lennie. Az alkalmazás előtt a porózus felületeken javasolt mélyalapozást végezni.

Felhasználás Hideg idő esetén a szalagot javasolt legalább 60 percig szobahőmérsékleten tartani, hogy erősebben tapadjon és ragadjon az aljzathoz. Távolítsa el a védőfóliát, és ragassza a szalagot az aljzatra. A lehelyezés után azonnal simítsa ki nedves ronggyal vagy hengerrel.

Tisztítás Anyag: azonnal lakkbenzinnel
Kéz: víz és szappan, kézregeneráló krém

Biztonság Nincs biztonsági adatlap.

Frissítés Frissítés dátuma: 2019. április 3. Készült: 2016. július 27.

A termék a garanciális időszakban megfelel a specifikációknak. A feltüntetett információk és adatok saját tapasztalatainkon, kutatásunkon és objektív vizsgálatunkon alapulnak; feltételezzük, hogy megbízhatóak és pontosak. Cégünk azonban nem ismerheti termékei felhasználásának összes módját, alkalmazásának helyét, körülményeit és módszerét, ezért a feltüntetett információkon túl semmilyen körülmények között nem garantálja a termék megfelelőségét a konkrét felhasználás és alkalmazási eljárás esetében. A fenti adatok általános jellegűek. A felhasználónak saját próbával kell meggyőződnie a termék megfelelőségéről. További tájékoztatással műszaki osztályunk szolgálhat.