

SPECIÁLIS TERMÉKEK

BUTYLSTRIP

A BUTYLSTRIP nagy tapadóképességű, erősített alumínium védő filmmel ellátott butil szigetelő szalag. Az alumínium film öregedésállóságot, az oxidációval, valamint az agresszív kémiai és légköri összetevőkkel szembeni védelmet biztosít a terméknek. Alkalmas tetőablakok, felülvilágítók, kémények és tetőszélek csatlakozásainak hermetikus szigetelésére. Ezenkívül tömíthetők és csatlakoztathatók vele különféle anyagok, mint pl. üveg, acél, plexiüveg, fa, polikarbonát és alumínium.

MŰSZAKI LEÍRÁS

A BUTYLSTRIP nagy tapadóképességű, erősített alumínium védő filmmel ellátott butil szigetelő szalag. Az alumínium film öregedésállóságot, az oxidációval, valamint az agresszív kémiai és légköri összetevőkkel szembeni védelmet biztosít a terméknek. Számos tulajdonságai közül a legfontosabbak: hidegben is bedolgozható, önmagában vízszigetel, alacsony hőmérsékleten is kiválóan tapad, hőre stabil, nincs olajfelszívódás a szintetikus butilgumi összetevőnek köszönhetően és oldószermentes.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

A BUTYLSTRIP alkalmas tetőablakok, felülvilágítók, kémények és tetőszélek csatlakozásainak hermetikus szigetelésére. Ezenkívül tömíthetők és csatlakoztathatók vele különféle anyagok, mint pl. üveg, acél, plexiüveg, fa, polikarbonát és alumínium. Nem alkalmas polimer bitumenes lemezekre történő bedolgozásra.

BEDOLGOZÁS MÓDJA

A BUTYLSTRIP öntapadó butil szalag kompatibilis az építőiparban használt legtöbb termékkel. Mindazonáltal javasolt a felülettel való kompatibilitás ellenőrzése figyelembe véve a felületi tapadást, a kémiai összeférhetőséget és a bedolgozási hőmérsékletet.

A BUTYLSTRIP-et a tiszta, száraz, por- és olajmentes felületre dolgozza fel. Porózus felület esetén hordjon fel előzetesen egy réteg Polyprimer-t vagy Idroprimer-t 150-200 g/m² mennyiségben, és győződjön meg arról, hogy az oldószertartalma elpárolgott, mert az alapozó vagy a vonatkozó bedolgozási idők és szabályok hibás alkalmazása ronthatja a butil szalag tapadását. A BUTYLSTRIP nem igényel semmilyen speciális szerszámot.

A felülethez való tapadás ellenőrzése után vágja le a szükséges hosszúságú BUTYLSTRIP-et; távolítsa el a szilikon védőfóliát és igazítsa a helyére a szalagot; fejezze be a műveletet hengerrel vagy textillel történő lesimítással az aljzathoz való tökéletes tapadás elérésére.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

MEGJELENÉS	öntapadó butil szigetelő szalag
VASTAGSÁG	0,6 mm
TEKERCS HOSSZA	10 m
TEKERCS SZÉLESSÉGE	50 vagy 200 mm
SZÍN	szürke
MSZ EN-12311-1 Szakítószilárdság	hosszirányú > 150 N/50 mm keresztirányú > 150 N/50 mm
MSZ EN-12311-1 Szakadási nyúlás	hosszirányú > 20% keresztirányú > 20%
SZÁRAZANYAG TARTALOM	100%
ASTM D 792 FAJSÚLY	1,4 g/cm ³
ASTM D 1000 HÁMLÁS 90°	≥ 90 N
ASTM D 2979 PRÓBATAPADÁS TESZT	8,0 N
ISO 7390 FÜGGŐLEGES MEGCSÚSZÁS	0
BEDOLGOZÁSI HŐMÉRSÉKLET	+0 / +40 °C
ÜZEMI HŐMÉRSÉKLET	-30 °C / +90 °C, 160 °C-ig max. 24 óráig
UNE 23727:1990	
UNE 23721:1990 FL 6H MINŐSÍTÉS	M1
MSZ EN 11925-2	
MSZ EN 13501-1 TŰZÁLLÓSÁG	E osztály

KISZERELÉSI MÉRETEK ÉS TÁROLÁSI INFORMÁCIÓK

KISZERELÉS	A raklapon, a kartondobozon belül a tekercsek külön vannak csomagolva zsugorfóliába. A tekercsek 10 m hosszúak és 50 vagy 200 mm szélesek (1 dobozban 4 tekercs van.)
TÁROLÁS	Száraz és fedett helyen, +5 és +40 °C közötti hőmérsékleten. +40 °C feletti tárolási hőmérséklet esetén nehézséget okozhat a védőfilm eltávolítása bedolgozáskor. Nem fagyérzékeny.

BIZTONSÁGI NORMÁK

Lásd a biztonsági adatlapot.