



POLYVER ALU

A POLYVER ALU egy alumínium pigmenteket és oldószereket tartalmazó, bitumenes védőbevonat.



Garantált minőség
UNI ISO 9001 és UNI ISO 14001 tanúsítvány



A Polyglass a Környezettudatos
Építés Egyesülete tagja



Adds value!

MŰSZAKI LEÍRÁS

A bitumenes lemezeket óvni kell az UV sugaraktól és a légköri anyagoktól.

A POLYVER ALU egy alumínium pigmenteket és oldószereket tartalmazó, bitumenes védőbevonat.

Száradást követően az anyag egy védő és nagy fényvisszaverő képességű (SRI 61%) réteget hoz létre, amely ellenáll a légköri hatásoknak és a rozsdásodásnak.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A POLYVER ALU ajánlott bitumenes lemezből vagy kent bitumenes szigetelésből kialakított rétegekhez, fényvisszaverő védőbevonatként. A POLYVER ALU kitűnően tapad a bitumenes felületekhez.

A POLYVER ALU felhordható fémre és betonra is vízszigetelő, korróziógátló réteggé.

ALKALMAZÁSI MÓDOK

A bitumenes felületeknek teljesen tisztának és száraznak kell lenniük. Keverje fel a terméket erőteljesen a vödörben, hogy egyenletes állagú bevonatot kapjon.

Mivel az anyag bitument tartalmaz, felkeverés után a bevonat sötétbronz színű lesz a vödörben. A felhordást követően a lemez felülete alumínium színű, és jellegében egy védő-, illetve tükröződő rétegnek hat.

A POLYVER ALU felhordható festékszóróval, de teríthető hengerrel és ecsettel is. A POLYVER ALU bevonatot több – legalább két – rétegben kell felhordani, hogy kialakuljon a kívánt védőréteg, alumíniumos, fémes színben. Új bitumenes szigetelésre történő felhordás előtt ajánlott legalább 3-6 hónapot várni, és csak ezt követően alkalmazni a terméket, mert a bitumenben jelen levő olajok megakadályozhatják a termék tökéletes tapadását. A bevonat anyagigénye rétegenként hozzávetőleg 200-250 gr/m².

A termék teljes száradása 25 °C-on rendszerint 4 órát vesz igénybe, de ajánlott legalább 24 órát várni a következő réteg terítésével.

Ügyeljen rá, hogy a terméket ne hordja fel a nap legmelegebb óráiban, különösképpen nyáron, hogy elkerülhető legyen a filmréteg túl gyors száradása.

Használatot követően a szerszámok általános oldószerezettel tisztíthatók. A POLYVER ALU egy UV sugarakkal szemben védelmet nyújtó bevonat, amely visszaveri a hőt, és ez által jelentősen csökkenti a tető felmelegedését.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

HALMAZÁLLAPOT	Folyadék	LOBBANÁSPONT	> 21 ° C
SZÍN	Alumínium	SZÁRADÁSI IDŐ POROS FELÜLETEN, 20 °C-ON	30' - 60'
FAJSÚLY 20 °C-ON	0,98 - 1,05 kg/l	ANYAGIGÉNY AZ ALSÓ RÉTEGTŐL FÜGGŐEN	0,4 - 0,5 kg/m ²
SZÁRAZANYAG-TARTALOM 130°C-ON	50% - 55%	SZAVATOSSÁGI IDŐ EREDETI VÖDÖRBEN	12 hónap
VISZKOZITÁSI DIN 4 INDEX 20°C-ON	25" - 35"	FELHORDÁSI HŐMÉRSÉKLET	+5 ° C / +35 ° C
SZÁRADÁSI IDŐ TELJES SZÁRADÁSHOZ	4 óra		



EEL ab (Energiahatékonysági laboratórium)

FÉNYVISSZAZERÉSI FAKTOR (6-10 M/S)	61%
FÉNYVISSZAZERÉS	56%
EMISSIONS TÉNYEZŐ	48%

KISZERELÉSI EGYSÉG, TÁROLÁS ÉS A SZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA

KISZERELÉS	5 és 20 literes vödörök
SZAVATOSSÁG	A termék zárt vödörben, száraz, UV sugárzástól mentes helyen 12 hónapig tárolható. A termék 5 °C-nál alacsonyabb hőmérsékleten nem tárolható.
SZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA	Használatot követően a szerszámokat általános oldószerezettel kell megtisztítani.

BIZTONSÁGI NORMÁK

Lásd a biztonsági adatokat

A számszaki adatok, információk és javaslatok a POLYGLASS S.P.A. tapasztalataiból származnak. A POLYGLASS S.P.A. ugyanakkor nem felelős ezek felhasználásából eredő végeredményért, továbbá az esetleges szabaddalmi jogok, vagy harmadik felek jogainak megsértéséért. További információért kérjük, vegye fel a kapcsolatot műszaki irodánkkal. A POLYGLASS S.P.A. fenntartja a jogot arra, hogy előzetes értesítés nélkül módosítsa a műszaki adatlapot, amennyiben a termék fejlesztése okán ez szükségessé válik.



Adds value!

POLYGLASS SPA

Székhely - Viale Jenner, 4 - 20159 MILANO

Központi iroda - Via dell'Artigianato, 34 - 31047 Ponte di Piave (TV) - Olaszország - Tel. +39 04227547 - Fax +39 0422854118 www.polyglass.com - info@polyglass.it