



POLYSEAL

A Polyseal oldószeres, nagy rugalmasságú bitumenes tömítő-ragasztó, szegélyek és hézagok tömítésére valamint idomok ragasztására a bitumenes lemezzel történő vízszigetelési munkáknál.



Guaranteed Quality
UNI EN ISO 9001:2008 and
UNI EN ISO 14001:2004



*Polyglass is a member of
the Green Building Council*



Adds value!

SPECIÁLIS TERMÉKEK

MŰSZAKI LEÍRÁS

A Polyseal oldószeres, elasztomer tömítő-ragasztó, modifikált bitumen, gyanták és egyéb adalékanyagok felhasználásával, szegélyek és hézagok tömítésére valamint idomok ragasztására a bitumenes lemezzel történő vízszigetelési munkáknál.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A Polyseal alkalmas polymer-bitumenes lemezek hidegragasztására a csomópontok kialakításainál. Jól használható régi bitumenes szigetelések gyors javítására valamint beton és fém lemezek csatlakozásainak tömítésére. Alkalmas ereszcatornák, kémények, szellőző járatok, felülvilágító ablakok tömítésére. Bitumenes lemezzel történő vízszigetelés esetén a lemezek csatlakozásainak, repedéseinek tömítésére, valamint tetőfedő zsindelek lemezek tömítésére és a zsindelek elemek ragasztására, még erős szélnek kitett felületeken is.

A Polyseal alkalmazható bitumenes lemezzel készült vízszigetelések kisebb javítására, ahol a lemez elszakadt, megrepedt, elvált az aljzattól vagy egymástól.

ALKALMAZÁSI MÓDOK

A Polyseal felhasználásra kész termék. Alkalmazása kézi kinyomó pisztollyal történik, megtisztított, száraz, olajtól, portól, leeső laza részektől mentes felületen.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

MEGJELENÉS	Tömör paszta	SZÁRADÁSI IDŐ 25°C-ON	48 óra
SZÍN	Fekete	FELHORDÁSI HŐMÉRSÉKLET	+5 ° C +45 ° C
SÜRÜSÉG 20°C-ON	1,35 - 1,49 a Kg/l	LÁGYULÁSI PONT	>100 ° C
SZÁRAZANYAG TARTALOM 130°C-ON	86% - 93%	FELHORDÁS SEBESSÉGE	30 - 70 cm/mp
SAKADÓ NYÚLÁS	65 ± 5%	BEFESTHETŐSÉG (ÖREGEDÉSI IDŐ ELTÉLTÉVEL)	oldószeres és vízbázisú festékekkel
SAKÍTÓ TERHELÉS	12 kg/cm ²	FELHASZNÁLHATÓSÁG BONTATLAN CSOMAGOLÁS ESETÉN	24 hónap

CSOMAGOLÁS, TÁROLÁS, SZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA

CSOMAGOLÁS	280 ml-es kartus – 25 db/doboz
TÁROLÁS	A termék 24 hónapig eredeti csomagolásban, száraz, UV sugárzástól védett helyen tárolható.
TISZTÍTÁS	Használat után a szerszámokat általános oldószerekkel tisztítsuk.

BIZTONSÁGI NORMÁK

Lásd a biztonsági adatlapot.

A számszaki adatok, információk és javaslatok a POLYGLASS S.P.A. tapasztalataiból származnak. A POLYGLASS S.P.A. ugyanakkor nem felelős ezek felhasználásából eredő végeredményért, továbbá az esetleges szabadalmi jogok, vagy harmadik felek jogainak megsértéséért. További információért kérjük, vegye fel a kapcsolatot műszaki irodánkkal. A POLYGLASS S.P.A. fenntartja a jogot arra, hogy előzetes értesítés nélkül módosítsa a műszaki adatlapot, amennyiben a termék fejlesztése okán ez szükségessé válik.



Adds value!

POLYGLASS SPA

Székhely - Viale Jenner, 4 - 20159 MILANO

Központi iroda - Via dell'Artigianato, 34 - 31047 Ponte di Piave (TV) - Olaszország - Tel. +39 04227547 - Fax +39 0422854118

www.polyglass.com - info@polyglass.it