

SPECIÁLIS TERMÉKEK

POLYPRIMER HP 45 PROFFESIONAL

A POLYPRIMER HP 45 PROFESSIONAL gyorsan száradó bitumenes kellősítő oldat, oxidált bitumen és oldószer keverékéből.

Garantált Minőség
UNI EN ISO 9001:2008 és
UNI EN ISO 14001:2004

A Polyglass a Green Building Council tagja.

CE 1504-02 *EN 1504-02*

ROOFING AND WATERPROOFING SYSTEMS

POLYGLASS® Q

MAPEI GROUP

Adds value!

Rev. 1

SPECIÁLIS TERMÉKEK

MŰSZAKI LEÍRÁS

A POLYPRIMER HP 45 PROFFESIONAL gyorsan száradó bitumenes kellosíto oldat, oxidált bitumen és oldószer keverékébol. Használható térszín alatti beton falazatok felületi védelmére is.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A POLYPRIMER HP 45 PROFFESIONAL bármilyen alapfelületen alkalmazható, mint beton, fa vagy fém felületek.

ALKALMAZÁSI MÓDOK

A POLYPRIMER HP 45 PROFFESIONAL bedolgozható szórással és kézzel hengerrel vagy ecsettel. A beton felület legyen száraz, tiszta, olajtól, portól és leválasztó szertől mentes. A felhasznált anyag mennyisége függ az alapfelülettől, a megszáradt réteg vastagságától, beton felületen az általános anyagszükséglet 200 és 350 g/m^2 közötti, de ez lemehet egészen 150 g/m^2-ig fém vagy bitumenes felületeken.
A POLYPRIMER HP 45 PROFFESIONAL felkeverés után felhasználásra kész.
A vízszigetelési munkákat csak a termék teljes megszáradása után lehet kezdeni, a időjárási körülményektől függően. A száradási idő általában egy óra, de ez felmehet 2-4 órára is, ha a bevonat vastag, alacsony a hőmérséklet, és a felület szívóképessége.
Az első réteg bitumenes lemez fektetését a POLYPRIMER HP 45 PROFFESIONAL teljes kiszáradása, általában 12 óra múlva, javasoljuk.
Lakóterekben, tetőfelújításoknál a vizesbázisú IDROPRIMER terméket javasoljuk.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

MEGJELENÉS	Folyadék
SZÍN	Fekete
PH ÉRTÉK 20° C-ON	Semleges
SŰRŰSÉG 20° C-ON	0,90 (±0,03) kg/l
SZÁRAZANYAG TARTALOM 130°C-ON	47-53%
AZ OXIDBITUMEN TÖRÉSPONTJA	-10°C
BITUMEN LÁGYULÁSI PONT	85°C - 95°C

BEDOLGOZÁSI HŐMÉRSÉKLET	+5°C/+35°C
VISZKÓZITÁS 20° C-ON	14”-20”
GYULLADÁSPONT ZÁRT VÖDÖRBEN	< 23°C
ÖNGYULLADÁS	> 200°C
SZÁRADÁSI IDO 20°C-ON	1 - 2 óra
ANYAGSZÜKSÉGLET	200 - 350 gr/m^2
SZAVATOSSÁGI IDO EREDETI CSOMAGOLÁSBAN	24 hónap

KISZERELÉSI EGYSÉG, TÁROLÁS ÉS A SZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA

KISZERELÉS	20l-es vödörben
TÁROLÁS	Napfénytől védett, zárt helyen, csak saját dobozában. 24 hónap
SZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA	Használatot követoen a szerszámokat általános oldószerrel kell megtisztítani

BIZTONSÁGI NORMÁK

Lásd biztonságtechnikai adatlap.

A számszaki adatok, információk és javaslatok a POLYGLASS S.P.A. tapasztalataiból származnak. A POLYGLASS S.P.A. ugyanakkor nem felelős ezek felhasználásából eredő végeredményért, továbbá az esetleges szabadalmi jogok, vagy harmadik felek jogainak megsértéséért. További információért kérjük, vegye fel a kapcsolatot műszaki irodánkkal.

A POLYGLASS S.P.A. fenntartja a jogot arra, hogy előzetes értesítés nélkül módosítsa a műszaki adatlapot, amennyiben a termék fejlesztése okán ez szükségessé válik.

05/17

ROOFING AND WATERPROOFING SYSTEMS
POLYGLASS Q
MAPEI GROUP
Adds value!

MAPEI KFT.
2040 Budaörs, Sport u. 2.
Tel.: 06 23 501 670, Fax: 06 23 501 666
www.mapei.hu, mapei@mapei.hu