KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK

POLYCEM

A POLYCEM egy felhasználásra kész, oldószeres bitumenes habarcs. Rendeltetését tekintve a felhasználásával bitumenes vízszigetelő lemezeket lehet függőleges csatlakozásokhoz, kivezető nyílásokhoz, felülvilágító ablakokhoz és szellőztetőkhöz ragasztani. Ideális termék a bitumenes lemezből készült szigetelések javításához, karbantartásához is. Antioxidáns erejének köszönhetően felületvédőként használják vasból, illetve bármely más anyagból készült szerkezetek megóvásához. A POLYCEM alkalmas illesztési hézagok, csatlakozások tömítésére.

Guaranteed Quality
UNI ISO 9001 and UNI ISO 14001

Polyglass is a member of
Green Building Council

WATERPROOFING MATERIALS AND INSULATING SYSTEMS
POLYGLASS®
MAPEI®
GROUP

Adds value!

KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A POLYCEM egy felhasználásra kész, oldószeres bitumenes habarcs. Rendeltetését tekintve a felhasználásával bitumenes vízszigetelő lemezeket lehet függőleges csatlakozásokhoz, kivezető nyílásokhoz, felülvilágító ablakokhoz és szellőztetőkhöz ragasztani. Ideális termék a bitumenes lemezből készült szigetelések javításához, karbantartásához is. Antioxidáns erejének köszönhetően felületvédőként használják vasból, illetve bármely más anyagból készült szerkezetek megóvásához. A POLYCEM alkalmas illesztési hézagok, csatlakozások tömítésére.

ALKALMAZÁSI MÓDOK

A POLYCEM simítókanál segítségével hordható fel. Amennyiben a szokásosnál hígabb halmazállapotú POLYCEM-re van szüksége, merítse óvatosan a felnyitott vödröt meleg vízbe (vízfürdő).
Ne használja a POLYCEM-et 100 °C-nál magasabb hőmérsékletű, vagy oldószereket tartalmazó felületeken. A POLYCEM anyagszükséglete hozzávetőleg 1-1,5 kg/m^2.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

A POLYCEM simítókanál segítségével hordható fel. Amennyiben a szokásosnál hígabb halmazállapotú POLYCEM-re van szüksége, merítse óvatosan a felnyitott vödröt meleg vízbe (vízfürdő).
Ne használja a POLYCEM-et 100 °C-nál magasabb hőmérsékletű, vagy oldószereket tartalmazó felületeken. A POLYCEM anyagszükséglete hozzávetőleg 1-1,5 kg/m^2.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

HALMAZÁLLAPOT	paszta
SZÍN	fekete
SŰRŰSÉG 20 °C-ON	1.55 - 1.65 kg/l
SZÁRADÁSI IDŐ 20 °C-ON	90' - 120'
SZÁRADÁSI IDŐ MÉLYEN 20 °C-ON	24 óra

LOBBANÁSPONT ZÁRT VÖDÖRBEN	1.500 - 1.800
	> 42 ° C
SZAVATOSSÁGI IDŐ EREDETI VÖDÖRBEN	12 hónap
LEGALACSONYABB FELHORDÁSI HŐMÉRSÉKLET	+5 ° C
SZÁRAZANYAG-TARTALOM	84% - 88%

KISZERELÉSI EGYSÉG, TÁROLÁS ÉS A SZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA

KISZERELÉS	1 és 5 kg-os vödrök
TÁROLÁS	A termék zárt vödrökben, száraz, hőforrásoktól és UV sugárzástól mentes helyen 12 hónapig tárolható.
SZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA	Használatot követően a szerszámokat általános oldószerrel kell megtisztítani.

BIZTONSÁGI NORMÁK

Lásd a biztonsági adatokat

The figures, information and suggestions result from the experience of POLYGLASS S.P.A. However, POLYGLASS S.p.A. has no responsibility for the final results obtained by using them or for the breach of possible patents or rights of third parties. For any further information, please contact our technical office.

POLYGLASS S.P.A. reserves the right, without notice, to modify the technical card according to the necessity to improve the product

!"#$%&'($#)&%*+*,.-*+*/--

WATERPROOFING MATERIALS AND INSULATING SYSTEMS
POLYGLASS® Q
MAPEI® GROUP
Adds value!

!"#$%#&"('!&
Registered Office - Viale Jenner, 4 - 20159 MILANO
Head Office - Via dell'Artigianato, 34 - 31047 Ponte di Piave (TV) - Italy - Tel. +39 04227547 - Fax +39 0422854118
www.polyglass.com - info@polyglass.it