



## ACRIPLAST

Az ACRIPLAST egy folyékony halmazállapotú, elasztomer-bitumenes, oldószeres, vízszigetelő bevonat. Rendszerint ott alkalmazzák, ahol bitumenes lemezzel nem megoldható a vízszigetelés.



**Garantált minőség**  
UNI ISO 9001 és UNI ISO14001 tanúsítvány



**A Polyglass a Környezettudatos  
Építés Egyesülete tagja**



*Adds value!*

## MŰSZAKI LEÍRÁS

Az ACRIPLAST egy elasztomer-bitumenes keverékből készült, oldószeres vízszigetelő anyag, amely szintetikus gyanták és speciális bitumen, valamint ásványi töltőanyag keverékéből áll össze. Száradást követően az ACRIPLAST nyúlékony, rugalmas, jól tapad az aljzathoz, vízhatlan, és kitűnően ellenáll a kezelt felületet érő környezeti hatásoknak. Az ACRIPLAST-ot rendszerint ott alkalmazzák, ahol nehéz vagy nem megoldható a bitumenes lemezzel történő vízszigetelés.

## ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Az ACRIPLAST különösképpen bizonyos szerkezetek, illetve nehezen megmunkálható felületek, így bonyolult kivitelezésű tetőszerkezetek, valamint kémények, csatornák és kisépítmények nehezen hozzáférhető részeinek, sérülés után felújított tetőburkolatok, továbbá beton virágágyások, erkélyek és küszöbök vízhatlanítására ajánlott. Az ACRIPLAST kitűnően használható régi bitumenes szigetelések felújítására, javítására. Az ACRIPLAST használata olyan kültéri felületeken, mint beton falak, tetőfelületek és teraszok vízhatlanítására ajánlott, ahol a bitumenes lemezek alkalmazása nem megoldható.

## ALKALMAZÁSI MÓDOK

Az ACRIPLAST felhordható festékszóróval, de teríthető hengerrel vagy ecsettel is száraz, tiszta, por- és olajmentes felületeken. Az esetleges repedéseket és lyukakat cementhabarccsal kell betömni. Ajánlott megfelelő lejtést kialakítani, hogy az esővíz elvezetése biztosított legyen. Javasolt az ACRIPLAST-ot két rétegben felhordani. A második réteget az első réteg teljes megszáradását követően, körülbelül 24 óra elteltével kell készíteni. A vízszigetelés mechanikai ellenálló képességének növelésére, ajánlott az első és a második réteg közé egy hozzávetőleg 40-50 g/m<sup>2</sup> tömegű, nem szőtt poliészteres vagy üvegszál erősítő hálót helyezni. Az ACRIPLAST anyagigénye az aljzat felületétől függően, átlagosan 1,8 kg/m<sup>2</sup> ahhoz, hogy 1 mm-es rétegvastagságot készítsünk. Tanácsos elkerülni az ACRIPLAST felhelyezését olyan bitumenes szigetelésre, amely nem sokkal korábban készült, mert a bitumenben jelen levő olaj megakadályozhatja a termék tökéletes ragadását. Ajánlott legalább 30-60 napot várni, és ezt követően tanácsos lemosni a felületet vízzel. Az ACRIPLAST-ot nem érheti közvetlen napfény, ezért a terméket POLYVER ALU vagy POLYVER ACRIAL védőbevonattal kell ellátni.

## MŰSZAKI JELLEMZŐK

|                                     |                                |                                  |                   |
|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| HALMAZÁLLAPOT                       | Folyékony                      | SZÁRADÁSI IDŐ 20°C-ON            | 90' - 120'        |
| SZÍN                                | Fekete                         | BROOKFIELD VISZKOZITÁS           | 3.600 - 4.000 cps |
| SÚRÚSÉG 20 °C-ON                    | 0,96 - 1,20 kg/l               | LOBBANÁSPONT ZÁRT VÖDÖRBN        | > 21 ° C          |
| SZÁRAZANYAG-TARTALOM 130°C-ON       | 60 - 64%                       | SZAVATOSSÁGI IDŐ EREDETI VÖDÖRBN | 12 hónap          |
| ANYAGIGÉNY AZ ALSÓ RÉTEGTŐL FÜGGŐEN | Rétegenként kb. 800 - 1000 g/m | FELHORDÁSI HŐMÉRSÉKLET           | +5 ° C / +35 ° C  |

## KISZERELÉSI EGYSÉG, TÁROLÁS ÉS A SZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA

|                       |                                                                                    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| KISZERELÉS            | 5kg és 20 kg-os vödör                                                              |
| SZAVATOSSÁGI IDŐ      | A termék zárt vödörben, száraz, UV sugárzástól mentes helyen 12 hónapig tárolható. |
| SZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA | Használatot követően a szerszámokat általános oldószerezellel kell megtisztítani.  |

## BIZTONSÁGI NORMÁK

Lásd a biztonsági adatokat.

A számszaki adatok, információk és javaslatok a POLYGLASS S.P.A. tapasztalataiból származnak. A POLYGLASS S.P.A. ugyanakkor nem felelős ezek felhasználásából eredő végeredményért, továbbá az esetleges szabadalmi jogok, vagy harmadik felek jogainak megsértéséért. További információért kérjük, vegye fel a kapcsolatot műszaki irodánkkal. A POLYGLASS S.P.A. fenntartja a jogot arra, hogy előzetes értesítés nélkül módosítsa a műszaki adatlapot, amennyiben a termék fejlesztése okán ez szükségessé válik.



*Adds value!*

POLYGLASS SPA

Székhely - Viale Jenner, 4 - 20159 MILANO

Központi iroda - Via dell'Artigianato, 34 - 31047 Ponte di Piave (TV) - Olaszország - Tel. +39 04227547 - Fax +39 0422854118 [www.polyglass.com](http://www.polyglass.com) - [info@polyglass.it](mailto:info@polyglass.it)