

FOAMJET 260 LV

Alacsony viszkozitású és rugalmas, kétkomponensű poliuretángyanta injektálásra és vízzáró szigetelésre



ALKALMAZÁSI TERÜLET

A **Foamjet 260 LV** alacsony viszkozitású, rugalmas, kétkomponensű poliuretángyanta injektálásra és vízzáró szigetelésre. A **Foamjet 260 LV** rugalmas és alaktartó, zárt sejtszerkezetű műanyaggá alakul. A **Foamjet 260 LV** különösen híg konzisztenciája miatt kiválóan behatol a legkisebb résekbe és üregekbe is. A reakcióidő gyorsítható az A komponenshez **Foamjet 260 LV AKS** kötésgyorsító adagolásával.

Néhány alkalmazási példa

- Vízszivárgásnak kitett szerkezetek injektálása és vízzáró szigetelése.
- Magas-, mély-, alagútépítés és bányászat, mérnöki létesítmények.
- Hézagok vízzáró tömítése.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A **Foamjet 260 LV** injektálása az injektáláshoz általánosan használt eszközökkel és gépekkel történik. A bedolgozáshoz a **Foamjet 260 LV** két komponensét megfelelő keverőeszközzel (pl. keverőszárral felszerelt keverőgéppel) alaposan keverje be 1:1 térfogatarányban tiszta és száraz edényben. Javasolt kis mennyiségek bekeverése. Abban az esetben, ha szükséges a termék reakcióidejének gyorsítása, a **Foamjet 260 LV** adalékszerét először adja hozzá az A komponenshez, majd ezután keverje hozzá a B komponens.

ADAGOLÁS

Az anyagszükségletet időről időre meg kell határozni, mivel az függ az injektált és konszolidált talajtól. Ezért a **Foamjet 260 LV** használatának optimalizálásáért, vegye fel a kapcsolatot a Műszaki Osztályunkkal, a helyi viszonyok és alkalmazási lehetőségek kiértékelése érdekében.

KISZERELÉS

A **Foamjet 260 LV** 44 kg-os egységekben kerül forgalomba (20 kg-os A komponens és 24 kg-os B komponens). A **Foamjet 260 LV AKS** kötésgyorsító adalék 1 kg kiszerelésben érhető el.

ELTARTHATÓ

A **Foamjet 260 LV** hűvös, száraz helyen, eredeti, bontatlan csomagolásban, +5°C és +30°C közötti hőmérsékleten 12 hónapig. Tilos élelmiszerekkel együtt tárolni.

AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS A BEDOLGOZÁS SORÁN BETARTANDÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK



A **Foamjet 260 LV A** komponense irritálja a szemet.

A **Foamjet 260 LV B** komponense irritálja a szemet, a bőrt és a légutakat. Továbbá lenyelve ártalmas, és hosszabb időszak után visszafordíthatatlan károsodást okoz. Ha +60°C-nál magasabb hőmérsékleten használja, a termék ártalmas gőzöket bocsát ki, ezért veszélyes lehet és belélegezve vagy bőrrel érintkezve érzékenységet okozhat az izocianátokra érzékeny személyeknél. Rosszullét esetén forduljon orvoshoz. A termék használatakor viseljen védőruhát, védőkesztyűt, védőszemüveget és /vagy biztonsági maszkot a légutak védelmére, és csak jól szellőző helyiségben dolgozzon. Ha szembe vagy bőrre kerül, mossa ki azonnal bő, tiszta vízzel és forduljon orvoshoz. További és teljeskörű információkat a termék biztonságos használatáról az aktuális Biztonsági Adatlapon találhat. KIZÁRÓLAG SZAKMAI FELHASZNÁLÓ RÉSZÉRE.

MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)		
TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK		
	A komponens	B komponens
Állag:	folyékony	folyékony
Sűrűség +23°C-on (g/cm ³):	1,020 ± 0,03	1,230 ± 0,03
Keverék állaga:	folyékony	
Brookfield viszkozitás keverés után MSZ EN ISO 3219 (+23°C-on) (mPa·s):	80 ± 20	
VÉGSŐ TELJESÍTMÉNYADATOK		
Keverési arány:	1:1 térfogatarány	
Nyúlási képesség (%):	kb. 50	
Bedolgozási idő (+23°C és 60% relatív páratartalom) a Foamjet 260 LV AKS adagolásával (a Foamjet 260 LV A komponens súly arányában): – 0.50%: – 1%: – 2%:	körülbelül 150 perc körülbelül 60 perc körülbelül 7-8 perc	
Fazékidő (+23°C-on és 60% R.H):	360 perc	

FIGYELMEZTETÉS

A termékismertetőben feltüntetett műszaki adatok, javaslatok és utasítások mindig csak a megadott feltételek mellett érvényesek. Az ettől eltérő munkakörülményekre és felhasználási területekre nem jelentenek kötelezettséget. Amennyiben a fentiekben ismertetettől eltérő munkakörülmények között vagy felhasználási területeken akarják a terméket használni, akkor a termék használatának megkezdése előtt megfelelő számú próbát kell végezni. Bár a termékismertetőben szereplő műszaki adatok és javaslatok legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, ettől függetlenül csak a termékeink mindig azonos minőségére vállalunk garanciát. Kérjük olvassa el a termék Műszaki adatlapjának aktuális verzióját, ami beszerezhető weboldalunkról: www.mapei.hu

JOGI NYILATKOZAT

A jelen Műszaki Adatlap („TDS”) másolható és hozzáadható egyéb projektdokumentumokhoz, de az így létrehozott dokumentum nem egészítheti ki vagy helyettesítheti a hatályos TDS követelményeit a MAPEI termék beépítésének időpontjában.

A legfrissebb TDS dokumentumok letölthető a www.mapei.com honlapon.

A MAPEI SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A JELEN TDS SZÖVEGÉNEK, AZ ABBAN SZEREPLŐ VAGY ABBÓL EREDŐ KÖVETELMÉNYEKNEK BÁRMELY MÓDOSÍTÁSA ESETÉN.

2283-3-2019 (H)

Az itt megjelent szövegek, fotók és illusztrációk bármilyen másolása tilos és törvény által büntetendő

