

MAPEJET EASY 150

Alacsony viszkozitású, egy komponensű, igen rugalmas, poliuretán-alapú injektáló gyanta mindenfajta tömítésinjektáláshoz, nem habzó, duzzadó képes

ALKALMAZÁSI TERÜLET

A **Mapejet Easy 150**-et hagyományos injektáló-eszközökkel történő injektáláshoz használhatjuk.

Jellemző alkalmazások

- Repedések, kavicsfészkek és hézagok injektálására és tömítésére.
- A mély- és alagútépítésben és a bányászatban.
- Injektáló tömlők préseléséhez.

FONTOS TUDNIVALÓK

A **Mapejet Easy 150** nem alkalmas erős folyóvíz elleni közvetlen szigetelésre. Ilyen körülmények között használjon klasszikus 2K-poliuretán-rendszereket, vagy gyors habgyantákat.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

A **Mapejet Easy 150** egyetlen, bedolgozásra kész komponensből áll, vagyis, használata nagyon egyszerű, elkerülhetők a keverési- és adagolási hibák, és a munkafolyamat megszakítása után nincs szükség az injektáló szivattyúk megtisztítására

Mapejet Easy 150 alacsony viszkozitású, ezáltal lehetővé teszi a legszűkebb résszerkezetek tömítés injektálását is.

Mapejet Easy 150 kémiaiilag kötött keményítő rendszer segítségével keményedik meg a levegőben és az aljzaton található nedvesség hatására, anélkül, hogy a folyamat közben habosodna (még vízzel való érintkezés esetén sem)

Mapejet Easy 150 szinte minden hőmérsékleten megköt, és kiváló tapadást biztosít (még nedves aljzaton is).

Mapejet Easy 150 kikeményedett állapotában igen rugalmas, és víz hatására tartósan, duzzadó, ezáltal még nagyobb biztonságot és tömítést nyújt a munkahézagok és repedések javításakor.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A gyanta injektálása általában injektáló berendezés segítségével pakkereken keresztül vagy injektáló csővel történik. A bedolgozáshoz minden, a kereskedelmi forgalomban kapható injektáló eszköz és-gép megfelelő.

Mapejet Easy 150 bedolgozásra kész állapotú, ezért nincs szükség különleges előkészületre és keverési folyamatra. Az injektálóanyag kötési idejét a rétegvastagság és a rendelkezésre álló nedvesség függvénye.

FONTOS TUDNIVALÓK

Az alkalmazott befecskendező eszköznek a **Mapejet Easy 150**-nel történő megtöltése előtt teljesen száraznak kell lennie, és nem tartalmazhat víz-, valamint amin- vagy alkoholtartalmú oldószer-maradványokat.

TISZTÍTÁS

A munkaeszközök tisztítását a **Mapesolve PU** öblítő-oldószerrel végezhetjük. Ez a tisztítószer igen magas lobbanásponttal rendelkezik C), nem mérgező, nem káros az egészségre, így megjelölni sem kötelező.

ANYAGSZÜKSÉGLET

Kb. 1,10 kg.

KISZERELÉS

320g kartus; 3,6 kg-os kanna; 6,5 kg-os kanna; 40 kg-os kanna

TÁROLÁS

A **Mapejet Easy 150** nagyon érzékeny a nedvesség hatására, ha nedvesség éri, veszít eltarthatóságából. A már nyitott csomagot ezért azonnal újra szorosan le kell zárni ill. gyorsan el kell használni. A termék nem tűzveszélyes, de éghető, ennek megfelelően kell tárolni. Fagynak kitett helyen történő tárolás után a termék viaszossá válik) a folyamatot óvatos melegítéssel, pl. meleg vízfürdőbe helyezve (ami nem melegebb, mint +50°C), minőségi romlás nélkül visszafordíthatjuk.

AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS A FELHORDÁS SORÁN BETARTANDÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A bedolgozás során javasolt védőruházat és védőszemüveg viselése. Ha a termék szembe vagy a bőrre kerül, bő vízzel. legalább 15 percen keresztül öblítse, majd haladéktalanul keressen fel szakorvost.

ÁRTALMATLANTÁS

Az összekevert **Mapejet Easy 150** hatása élettani szempontból jelentéktelen, ezért építési törmelékként elhelyezhető. Célszerű a termék folyékony maradékát vízzel való keverés által ártalmatlanítani. A csomagolást és a termék maradványait a helyi irányelveknek megfelelően kell elhelyezni.

MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)

TERMÉK AZONOSÍTÓ ADATOK

Szín:	sárga
Konzisztencia:	folyékony
Sűrűség (+20°C-nál)(g/dm ³):	1.1
Viszkozitás (+20°C-nál) (cPa*s):	140-200
Lobbanáspont:	+180°C
Gyulladási hőmérséklet:	+250°C
Tárolás:	12 hónap, eredeti bontatlan csomagolásban

VÉGSŐ TELJESÍTMÉNY

3 mm vastagságú film

Duzzadókéesség vízzel érintkezve:	
- 24 óra után:	70%
- 3 nap után:	130%

- 7 nap után:

- 28 nap után:

Ellenálló:

130%

130%

tengervízzel

szennyvízzel

konyhasó-oldattal (5%) szemben

MEGJEGYZÉS

A fenti adatok csak általános utasításokként szolgálhatnak. A hatáskörünkön kívül álló munkakörülmények és a különböző anyagok sokfélesége miatt ezek az adatok nem elégíthetnek ki minden igényt. Kérdéses esetben azt javasoljuk, hogy végezzenek elegendő önálló kísérletet. Garanciát csak termékeink mindig azonos minőségére tudunk vállalni

Mapei Kft.

2040 Budaörs, Sport utca 2.



+36-23-501670



www.mapei.hu



mapei@mapei.hu

2486-8-2015-H

Az itt megjelent szövegek, fotók és illusztrációk bármilyen másolása tilos és törvény által büntetendő

