MAPEI

Purtop Primer Nero



Egykomponensű oldószeres alapozó aszfalt tapadásának javítására a Purtop termékcsaláddal vízszigetelt felületeken

ALKALMAZÁSI TERÜLET
A **Purtop Primer Nero** egykomponensű, oldószeres, alacsony viszkozitású tapadásfokozó alapozó a tapadás elősegítéséhez, amely a hibrid poliurea **Purtop 400 M** vagy a tiszta poliurea **Purtop 1000** vízszigetelt felületekre hordható fel az aszfaltburkolat bedolgozása előtt.

MŰSZAKI JELLEMZŐK
A **Purtop Primer Nero** egy felhasználásra kész oldószeres alapozó, amelyet tilos hígítani.

Előnyök
- Egykomponensű, felhasználásra kész termék, amely felbontás után csak átkeverést igényel alacsony fordulatszámú keverővel.
- Könnyű felhordani.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Aljzat előkészítése
A kezelendő, **Purtop 400 M**-mel vagy **Purtop 1000**-rel vízszigetelt felület legyen mentes a felületi szennyeződésektől, portól, zsírtól, olajtól és egyéb más anyagtól, amely ronthatja a termék tapadását.
A **Purtop** rétegen, amelyre az alapozót felhordja, nem lehet pangó víz vagy felületi nedvesség.

A termék felhordása
Keverje át teljesen a terméket és hordja fel a tiszta, száraz szigetelőrétegre hengerrel vagy levegő nélküli szórással. Amíg a termék friss, hintse meg a felületét **Quarzo 1,2**-vel.

A termék bedolgozhatósága függ a környezeti hőmérséklettől és az aljzat hőmérsékletétől. A kikeményedési folyamat lassabb és a bedolgozhatósági idő meghosszabbodik alacsony hőmérsékleten, míg magas hőmérséklet esetén a kikeményedési és a bedolgozhatósági idő megrövidül. A termék rendszerint 2-4 órán belül kikeményedik +15°C és +25°C hőmérséklet között.
Az útburkolat elkészítése előtt javasoljuk, hogy szórjon a felületre forró modifikált bitumen tapadóhíd réteget. (legalább 1 kg/m^2).

Tisztítás
A keveréshez és a termék felhordásához használt szerszámokat használat után azonnal könnyűbenzin oldószerrel tisztíthatja le.
Kikeményedése után a termék mechanikus úton távolítható el.

ANYAGSZÜKSÉGLET
Körülbelül 0,2-0,3 kg/m^2.

FIGYELMEZTETÉS
- Ne hígítsa vízzel és/vagy oldószerrel, ne hordja fel nedves felületre.
- Ne használja esős időben.

KISZERELÉS
A **Purtop Primer Nero** 20 kg-os vödörben kapható.

TÁROLÁS
A **Purtop Primer Nero** 12 hónapig tartható el eredeti

Purtop Primer Nero

MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)	
TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK	
Állag:	folyadék
Szín:	fekete
Sűrűség (g/cm^3):	kb.1,08
Szárazanyag tartalom (%):	kb. 80
Viszkozitás (mPa·s):	kb. 200
ALKALMAZÁSI ADATOK	
Bedolgozási hőmérséklettartomány (°C):	+5°C +35°C között
Száradási idő (óra):	2-4 (+15°C és +25°C közötti hőmérséklet tartományban)

csomagolásban fedett, száraz helyen +15°C és +25°C közötti hőmérsékleten.
Hőtől tartsa távol.

AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS A FELHORDÁS SORÁN BETARTANDÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A **Purtop Primer Nero** gyúlékony.
Nyílt lángtól és szikrától távol tárolja, tartózkodjon a dohányzástól, előzze meg az elektrosztatikus feltöltődés kialakulását, és csak jól szellőző helyen dolgozzon vele.
A **Purtop Primer Nero** irritálja a bőrt, a szemet és a légutakat. Belélegezve és bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat az izocianátokra érzékeny személyeknél.
Visszafordíthatatlan károsodást okozhat tartós használat esetén.
A bedolgozás során javasolt védőruházat, védőszemüveg és kesztyű használata, és a vegyi anyagok felhasználása során szokásos óvintézkedések megtétele. Jól szellőző helységben javasolt felhasználni.
Rossz szellőzés esetén viseljen védőmaszkot szűrővel.
További és teljeskörű információt a termék biztonságos használatáról az érvényes Biztonsági Adatlap tartalmaz.

SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK.

FIGYELMEZTETÉS

A termékismertetőben feltüntetett műszaki adatok, javaslatok és utasítások mindig csak a megadott feltételek mellett érvényesek. Az ettől eltérő munkakörülményekre és felhasználási területekre nem jelentenek kötelezettséget. Amennyiben a fentiekben ismertetettől eltérő munkakörülmények között vagy felhasználási területeken akarják a terméket használni, akkor a termék használatának megkezdése előtt megfelelő számú próbát kell végezni. Bár a termékismertetőben szereplő műszaki adatok és javaslatok legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, ettől függetlenül csak a termékeink mindig azonos minőségére vállalunk garanciát.

A termékismertető aktuális változata elérhető a www.mapei.com honlapunkon

A termékre vonatkozó referenciák kérésre rendelkezésre állnak, illetve hozzáférhetők a www.mapei.hu és www.mapei.com honlapokon

Az itt megjelent szövegek, fotók és illusztrációk bármilyen másolása tilos és törvény által büntetendő

2147-5-2016 (H)

MAPEI®
TECHNOLÓGIA, MELYRE ÉPÍTHET