

Ultrabond Aqua-Contact

Oldószermentes, diszperziós polimer kontaktragasztó

ALKALMAZÁSI TERÜLET

A következők beltéri ragasztására:

- PVC és gumi lépcsőburkolatok és szegélyek;
- PVC padló- és falburkolatok nedvszívó és nem-nedvszívó aljzatra, pl. fémre vagy meglévő PVC-re;
- PVC vagy gumi sarokelemek ragasztása falra;
- gumi padlóburkolatok;
- polisztirol táblák ragasztása falra és mennyezetre;
- polisztirol hab vagy nem nedvszívó anyagokra ragasztott polisztirol.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Az **Ultrabond Aqua-Contact** polimer bázisú diszperziós kontaktragasztó, amely hatékonyan alkalmazható az oldószeres polikloroprén ragasztók helyett. Oldószermentes és nem gyúlékony, valamint az egészségre nem veszélyes. Különösen ajánlott emberi használatú, zárt térben történő alkalmazásra (kórházakban, irodákban, lakóépületekben, stb.)

Az **Ultrabond Aqua-Contact** alacsony viszkozitású, ezért könnyen feldolgozható hengerrel, simítóval vagy ecsettel. A feldolgozott filmréteg gyorsan kiszárad, átlátszóvá és enyhén ragadóssá válik.

JAVASLATOK

Ne használja nyirkos vagy felszívárgó nedvességnek kitett aljzatokon.

Ne terítse a burkolatot az aljzatra addig, amíg a ragasztó víztartalma majdnem teljesen el nem párologott.

Ne hígítsa az **Ultrabond Aqua-Contact**-ot vízzel vagy oldószerrel.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Aljzatelőkészítés

Az aljzatnak száraznak, simának, épnek, pormentesnek, és a málló részekről, festéktől, viasztól, olajtól, rozsdától, gipsznyomoktól és minden más a tapadást akadályozható olyan anyagtól mentesnek kell lennie. Ellenőrizze a nedvességtartalmat az esztrich teljes vastagságában elektromos vagy karbidos nedvességtartalom-mérővel, figyelembe véve azt, hogy az elektromos műszer csak hozzávetőleges értéket ad.

Az alzat nedvességtartalma a következő kell, hogy legyen:

- cementkötésű aljzatoknál legfeljebb 2,5%-3%;
- gipsz és anhidrit aljzatoknál legfeljebb 0,5%.

A szigetelőréteg feletti úsztatott esztricheknek és a talajon fekvő esztricheknek párazáró szigetelőréteggel kell rendelkezniük a nedvesség felszívárgásának megakadályozására.

Amikor egyenetlen aljakat kell kiegyenlíteni, vagy szükség esetén repedéseket kell konszolidálni, olvassa el az esztrichkészítésre szolgáló anyagok termékismertetőit vagy forduljon a Mapei Műszaki Ügyfélszolgálatához.

Akklimatizálás

A burkolás megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a padlóburkolat és az aljzat átvette a javasolt hőmérsékletet. A fal- és padlóburkolatról a fektetés előtt több órával el kell távolítani a csomagolást. A tekercseket ki kell teríteni, de legalább is meg kell lazítani, hogy megkönnyítse a hőmérséklet átvételét és csökkentse a burkolatban a csomagolás okozta feszültségeket.

Szigorúan kövesse a gyártó ragasztásra vonatkozó utasításait.

A ragasztó feldolgozása

Ecsettel vagy finom fogazású simítóval egyenletes rétegben dolgozza fel az **Ultrabond Aqua-Contact**-ot az aljzatra, valamint a burkolat hátoldalára is (kb. 200 g/m² rétegenként és felületenként).

Mindkét felületen hagyja száradni a ragasztót kb. 30 - 60 perc között addig, amíg a fehér ragasztó átlátszóvá nem válik; helyezze a burkolóanyagot az aljzatra, és erőteljesen simítsa rá egyenes simítóval vagy kalapáccsal úgy, hogy biztosítsa a ragasztó teljes feltapadását a másik felületre, és a légbuborékok eltávolítását.

Rendkívül nedvszívó aljakatokra történő ragasztáskor egy alapozó réteg feldolgozása javasolt. Ecsettel dolgozzon fel egy vékony réteg **Ultrabond Aqua-Contact**-ot (100-150 g/m²), és hagyja teljesen megszáradni (kb. 30 perc).

ANYAGSZÜKSÉGLET

Kb. 150 - 200 g/m² rétegenként és felületenként.

Tisztítás

Amíg nedves, az **Ultrabond Aqua-Contact** nyomokat a fal- és padlóburkolatokról, a szerszámokról és a ruhákról vízzel lehet lemosni. Ha megszáradt, a felületről történő letisztításhoz használjon alkoholt vagy **Pulicol**-t.

KISZERELÉS

Az **Ultrabond Aqua-Contact** 10 és 5 kg-os kannákban kapható.

TÁROLÁS

A szállítás és tárolás során fagytól védendő. Az **Ultrabond Aqua-Contact** eredeti, bontatlan csomagolásban tárolva 12 hónapig őrzi meg minőségét.

SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK.

FIGYELMEZTETÉS

A termékismertetőben feltüntetett műszaki adatok, javaslatok és utasítások mindig csak a megadott feltételek mellett érvényesek. Az ettől eltérő munkakörülményekre és felhasználási területekre nem jelentenek kötelezettséget. Amennyiben a fentiekben ismertetettől eltérő munkakörülmények között vagy felhasználási területeken akarják a terméket használni, akkor a termék használatának megkezdése előtt megfelelő számú próbát kell végezni. Bár a termékismertetőben szereplő műszaki adatok és javaslatok legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, ettől függetlenül csak a termékeink mindig azonos minőségére vállalunk garanciát.

**A termékre vonatkozó referenciák
kérésre rendelkezésre állnak**

MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)

TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK

Állag:	krémes kence
Szín:	fehér
Sűrűség (g/cm³):	1,05
Brookfield viszkozitás (mPa·s):	12.000 ± 2.000 (4-es rotor - 10 fordulat/perc)
Szárazanyag tartalom (%):	50
pH:	9,0
Eltartható:	12 hónapig eredeti bontatlan csomagolásban.
EK 99/45 szerinti veszélyességi osztályozása:	nincs
Vámbesorolás:	3506 91 00

ALKALMAZÁSI ADATOK +23°C-on 50% relatív páratartalom mellett

Várakozás idő:	30-60 perc a környezet hőmérsékletétől és páratartalmától függően
Nyitott idő:	legfeljebb 2-3 óra
Járható és teljesen terhelhető:	azonnal

VÉGSŐ TELJESÍTMÉNY

Hőállóság:	+100°C-ig
Ellenállás nedvességgel szemben:	kitűnő
Öregedésállóság:	kitűnő
Ellenállás oldószerekkel és olajokkal szemben:	jó
Ellenállás savakkal és lúgokkal szemben:	jó
Tapadószilárdság 90°-os feltépésre EN 1372 szerint (N/mm²):	
– nem-szőtt padlóburkolatok:	2,5
– textil padlóburkolatok:	2,0
– PVC padlóburkolatok:	2,0
– gumi padlóburkolatok:	2,0

**A MAPEI CSOPORT MINŐSÍTETT RENDSZEREI
(Minőiségbiztosítási, Környezetvédelmi és Munkabiztonsági)**

[emlémények]

MAPEI S.p.A. Olaszország

MAPEI FAR EAST Pte Ltd

MAPEI Sro - Csehország

[emlémények]

MAPEI Franciaország

RESCON MAPEI AS - Norvégia

MAPEI KFT - Magyarország

MAPEI INC - Kanada

MAPEI ARGENTINA S.A.

MAPEI SUISSE SA

www.mapei.com

[KÉPEK:]

Ultrabond Aqua-Contact feldolgozása PVC padlóburkolat hátoldalára

PVC padlóburkolat fektetése

PVC padlóburkolat lesimítása

Polisztirol hab panelek ragasztása

245-11-2003 alapján