[CE embléma]

Vibromix S

Nagy hatékonyságú, vízálló adalékszer alig földnedves állagú, vibropréselt és extrudált betonokhoz

LEÍRÁS
A **Vibromix S** folyékony adalékszer kifejezetten az alig földnedves illetve földnedves állagú, vibropréselt illetve extrudált betonelemek gyártásához ajánlott.
Speciális új összetétele miatt különösen alkalmas állandósult kivirágzásra hajlamos, illetve víztaszító homlokzati falazóelemek gyártására.

ALKALMAZÁSI TERÜLET
Speciálisan kifejlesztett összetétele miatt a **Vibromix S** csökkenti a kapilláris vízfelvételt, megelőzve ezzel a vízbehatolást, illetve a kivirágzás kialakulását.
A **Vibromix S** nem módosítja lényegesen a friss beton reológiai tulajdonságait, és a termék különös óvintézkedés nélkül használható.

A **Vibromix S** különösen ajánlott:
- vibropréselt betonelemek előállításához, mint például: magas kapilláris vízzáróságú homlokzati falazó és burkoló elemek, önzáró elemek, csövek, aknák stb.;
- • kivirágzásmentes, színezett elemek előállításához.

MŰSZAKI JELLEMZŐK
A **Vibromix S** vízben oldott aktív polimer bázisú adalékszer, amely megelőzi a kivirágzások kialakulását és jelentős víztaszító hatás kifejtését követően magas kapilláris vízzárást biztosít a betonelemeknek.
A **Vibromix S** egyáltalán nem befolyásolja a beton tömörítését, ezért igény szerint a **Vibromix L1**, **Vibromix L2**, **Vibromix C1** és **Vibromix E** termékekkel együttesen is használható.

ÖSSZEFÉRHETŐSÉG MÁS TERMÉKEKKEL
A **Vibromix S** adalékszer kompatibilis más, a minőségi betonok készítéséhez használatos termékekkel, különösen az alábbiakkal:
- **Dynamon HAA**, **Antigelo S** és **Antigelo Liquido** kötésgyorsító adalékszerekkel a kezdeti szilárdság elérésére hideg időjárás esetén is.
- **Mapetard** kötéskésleltető adalékszerrel, a bedolgozhatóság hosszabb ideig történő megtartására és a keverékek kötési sebességének lecsökkentésére.
- **Mapeplast SF** mikro-szilika bázisú, por alakú adalékszerrel a szilárdság, vízzárás, tartósság szempontjából kiemelkedő minőségű betonok készítéséhez.
- **DMA 1000**, **DMA 2000** vagy **DMA 3000** formaleválasztókkal a betonok kizsaluzásához.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Felhasználáskor a beton minden egyéb összetevőjének (cement, adalékanyagok, víz és esetleges színező oxidok) hozzáadását követően kell a **Vibromix S**-t a betonkeverőbe adagolni, majd az egyenletes eloszlásig keverni.

ANYAGSZÜKSÉGLET
Adagolás térfogat szerint:
0,2 – 1,2 liter minden 100 kg cementhez.

KISZERELÉS
A **Vibromix S** ömlesztve, 200 literes hordókban és 1000 literes tartályokban kerül forgalomba.

ELTARTHATÓ
Zárt tárolóedényekben 12 hónapig. A fagytól védendő.

AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS A FELHASZNÁLÁS SORÁN BETARTANDÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
A készítmények jelenlegi besorolási rendszerére vonatkozó előírások szerint a **Vibromix S** nem veszélyes. Javasoljuk, hogy tartsa be a vegyszerek kezelésekor szokásos óvintézkedéseket.
A Biztonsági Adatlap szakemberek számára kérésre rendelkezésre áll.

SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK.

FIGYELMEZTETÉS
A termékismertetőben feltüntetett műszaki adatok, javaslatok és utasítások mindig csak a megadott feltételek mellett érvényesek. Az ettől eltérő munkakörülményekre és felhasználási területekre nem jelentenek kötelezettséget. Amennyiben a fentiekben ismertetettől eltérő munkakörülmények között vagy felhasználási területeken akarják a terméket használni, akkor a termék használatának megkezdése előtt megfelelő számú próbát kell végezni. Bár a termékismertetőben szereplő műszaki adatok és javaslatok legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, ettől függetlenül csak a termékeink mindig azonos minőségére vállalunk garanciát.

A termékre vonatkozó referenciák kérésre rendelkezésre állnak, illetve hozzáférhetők a Mapei www.mapei.it és www.mapei.com honlapjain

MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)

A TERMÉK AZONOSÍTÓ ADATAI

Állag:	folyékony
Szín:	fehér
Térfogatsűrűség ISO 758 szerint (g/cm^3):	1,03 ± 0,02 +20°C-on
Szárazanyag-tartalom MSZ EN 480-8 szerint (%):	23,0 ± 1,2
Elsődleges hatás:	jelentős vízállás vibropréseléssel készített betonoknál
Osztályozás MSZ EN 934-2 szerint:	vízálló adalékszer a 9. táblázat szerint
Klorid tartalom MSZ EN 480-10 szerint (%):	< 0,1 (MSZ EN 934-2 szerint nincs)
Alkáli tartalom (Na_2O ekvivalens) MSZ EN 480-12 szerint (%):	< 1,0
pH érték ISO 4316 szerint:	10,0 ± 1,0
Eltartható:	12 hónapig eredeti bontatlan csomagolásban, fagytól védendő
1999/45/EK szerinti veszélyességi osztályozása:	nincs. Használat előtt olvassa el "Az előkészítés és a felhasználás során betartandó biztonsági előírások" szakaszt, valamint a csomagoláson és a Biztonsági Adatlapon olvasható információkat
Vámtarifa szám:	3824 40 00

MAPEI®

A JÖVŐT ÉPÍTJÜK

3311-6-2009 alapján