



POLYDETAIL MS

A **POLYDETAIL MS** egy egykomponensű MS polimer tömítőanyag, amelyet tömítésre, javításra és a különböző részletképzések, mint pl. falak, felülvilágítók, összefolyók, kémények, csa-tornák, stb. szegélyezésének kialakítására fejlesztettek ki. Bitumenes lemezből készült fal-szegélyezések felső tömítésére is alkalmazható, a fal és a szegély-rögzítő profil között.



UNI EN ISO 9001 és
UNI EN ISO 14001 alapján



A Polyglass a Zöld Épület
Tanács tagja



Adds value!

A TERMÉK LEÍRÁSA

A POLYDETAIL MS egy egykomponensű, használatra kész műanyag tömítőanyag, amely nedvességgel érintkezve polimerizálódik. A POLYDETAIL MS oldószer- és izocianát-mentes, és kiváló rugalmassággal valamint tapadással rendelkezik. A POLYDETAIL MS kitűnő UV stabilitású, időjárás-ellenálló és rugalmasságát széles hőmérséklet-tartományban (-40 °C-tól +100°C-ig) megőrzi.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

A POLYDETAIL MS tömítőanyag a részleteképzéseknél, mint például fal-, felülvilágító- vagy felépítmény szegélyezésénél, összefolyók és csatornák beépítésénél alkalmazható, de régi bitumenes lemezek helyi javítására is használható. UV-stabilitásának köszönhetően a POLYDETAIL MS bitumenes lemezből készült falszegélyezések felső tömítésére is alkalmazható, a szegély-rögzítő profil és a fal között. A POLYDETAIL MS használható a meglévő bitumenes szigetelésre kerülő hőszigetelés le- és összeragasztására is. Egyes alkalmazások esetén (pl. >5% lejtésnél, vagy nagyobb szélszívásnak kitett tetőn) szükséges a ragasztást mechanikai rögzítéssel is kiegészíteni.

Legalább 4 vagy öt sorban kell a ragasztóanyagot felhordani négyzetméterenként, átlagosan 300-350 g/m² anyagfelhasználással. A tető peremei mentén és a sarkokban valamint a szélszívásnak kitett helyeken az anyag mennyiségét növelni kell.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ÉS JAVASLAT

A POLYDETAIL MS egy használatra kész termék, amit ecsettel, lapos vagy fogas simítóval kell felhordani, a felületet egyenletesen bevonva. A felület legyen tiszta, ép és szennyeződésektől, olajtól mentes. Nedves aljzatra is felhordható (de ne legyenek vízcseppek vagy pangó víz a felületen). A POLYDETAIL MS alkalmazásánál javasolt hőmérséklet 0 °C és +35 °C közötti. A terméket 2 rétegben kell felhordani. Az első réteget egy üvegfatyollal vagy nem-szőtt műanyag filccel lehet erősíteni, (mint pl. Poliészter 60) a még nedves anyagba fektetve. Amint egy hártya képződik a felületen (kb. 40 perc 20 °C-nál, 20 perc 30 °C-nál), hordja fel a második réteget, ami az erősítő réteget vonja be teljesen. A teljes anyag-felhasználás a 2 réteggel átlagosan 1-1,5 kg/m². A felhasználás mértékét befolyásolhatja az aljzat porozítása.

A terméket polietilén-alufólia-polietilén zsákban szállítják. A zsák kinyitása után a megmaradt anyagot légmentesen lezárva kell tárolni. Egyes esetekben az anyag felületén képződhet egy hártya, ezt el kell távolítani a termék következő alkalmazása előtt.

ANYAG-JELLEMZŐK

MEGJELENÉS	Sűrű paszta	TELJES ÁTKEMÉNYEDÉS	2-3 mm/24 óra (20 °C, 50% páratart.)
SZÍN	Fekete	SHORE KEMÉNYSÉG (DIN53505)	40
FAJSÚLY	1,56 kg/dm ³	100% MODULUS (DIN53504)	1,2 MPa
SZILÁRDANYAG-TARTALOM	100 %	SAKADÁSI NYÚLÁS (DIN53504)	240 %
ALKALMAZÁSI HŐMÉRSÉKLET	0 + 35°C	SAKADÁSI ELLENÁLLÁS	9 N/mm
FELÜLETI FILM-KÉPZŐDÉS IDEJE	Átlag 40 perc 20°C, 50% páratart., és 20 perc 30 °C és 50% páratart.	STABILITÁS EREDETI ZSÁKBAN	12 hónap

A fent említett értékek laboratóriumi értékek, a vonatkozó szabványok szerinti vizsgálatoknak megfelelően.

CSOMAGOLÁS, TÁROLÁS, SZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA

CSOMAGOLÁS	5 kg-os zsák, 600 ml-es puha tubus és 290 ml-es puha tubus
TÁROLÁS	Megfelelő tárolás: ne hagyja a zsákot közvetlen napsütésben, a terméket lehetőleg száraz, hűvös, jól szellőztetett helyen tárolja. Ezek mellett a körülmények mellett a termék az eredeti csomagolásban 12 hónapig eltartható, +5 °C és +25 °C között.
SZERSZÁMOK	Általános oldószerrel tisztítsa a szerszámokat a használat után

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Ld. a biztonsági adatlapot.

A 2. oldal bal szélén nagy betűvel, függőlegesen: SPECIÁLIS TERMÉKEK

Bal oldalon, alul

A TERMÉK SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT.

Az adatok, információk és a javaslatok a POLYGLASS SPA tapasztalatainak eredménye.

Bármely, aki a terméket alkalmazza, meg kell győződnie arról, hogy a termék a tervezett felhasználásra alkalmas. Minden esetben a felhasználó felelős a termék használatából származó következményekért, így az esetleges hibás alkalmazás következményeiért is.

Kérjük, hogy a műszaki adatlap legutolsó változatát honlapunkon tekintse meg: www.mapei.hu. További információért kérjük, vegye fel a kapcsolatot műszaki osztályunkkal.

A MAPEI Kft. fenntartja a jogot, termékének vagy műszaki adatlapjának előzetes értesítés nélküli módosítására, amennyiben a termék fejlesztése ezt szükségessé teszi.



Adds value!

POLYGLASS SPA

Registered Office: Viale Jenner, 4 - 20159 MILANO

Head Office: Via dell'Artigianato, 34 - 31047 Ponte di Piave (TV) - Italy

Tel. +39 04227547 - Fax +39 0422854118 - www.polyglass.com - info@polyglass.it