

MAPECOAT TNS PRIMER EPW

Kétkomponensű vizes diszperziós epoxi alapozó



ALKALMAZÁSI TERÜLET

A **Mapecoat TNS Primer EPW** használata a **Mapecoat TNS**, **PU Sealer 750**, **PU 700 SL**, **PU 800 SL FR** és **PU 200 Finish** termékekkel együtt javasolt.

Néhány alkalmazási példa

- Tapadásfokozó nedvszívó, porózus cementkötésű aljzatokra.
- Tapadásfokozó meglévő játéktérületekre.
- Tapadásfokozó a **Mapecomfort** és **Mapecomfort R** rugalmas szőnyegekhez.
- Alapozó a **Mapecoat TNS** termékvonálhoz.
- Alapozó a **PU Sealer 750**, **PU 700 SL**, **PU 800 SL FR**
- és **PU 200 Finish** termékekhez.

A **Mapecoat TNS Primer EPW** a MAPEI Fejlesztő és Kutatólaboratóriumában kifejlesztett bézs színű, kétkomponensű, epoxigyanta bázisú, vizes diszperziós alapozó.

A **Mapecoat TNS Primer EPW** a megadott módon és a szükség szerinti hígításban elkészítve szórással, hengerrel vagy airless szórással 60 – 100 µm vastagságban hordható fel.

FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK

- Ne hígítsa a **Mapecoat TNS Primer EPW**-t oldószerrel.
- Ne hordja fel a **Mapecoat TNS Primer EPW**-t málló aljzatokra.
- Ne hordja fel a **Mapecoat TNS Primer EPW**-t, ha a hőmérséklet +8°C-nál alacsonyabb, vagy +35°C-nál magasabb.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Aljzatelőkészítés

A kezelendő felület legyen szilárd és tömör. Távolítsa el minden laza vagy leváló részt, cementtejet, port, festéket, olajat, formaleválasztót és szennyeződést az aljzatról.

Az olajjal vagy zsírral átitatott betonfelületeket tisztítsa át 10%-os víz és mosószóda oldatával vagy mosószerrel, majd öblítse át többször bő, tiszta vízzel. Ha az olaj vagy zsír mélyebbre szívódott az aljzatba, az érintett betonfelületet marással el kell távolítani. Az aljzatot ezt követően javítsa ki a Mapegrout termékvonál speciális habarcsaival.

A termék elkészítése

Öntse az A komponenst a B komponens tárolóedényébe és keverje össze a két komponenst keverőgéphez fogott keverőszárral alacsony fordulatszámon mindaddig, amíg egyenletes keveréket nem kap. Hígítsa vízzel 1:0,5 arányban és keverje át újra legalább 3 percig.

A termék felhordása

Vigyen fel egy egyenletes réteg **Mapecoat TNS Primer EPW**-t közepes vagy hosszú szőrű hengerrel vagy szórással. Várjon 5-6 órát, mielőtt a következő réteget felhordja.

TISZTÍTÁS

A **Mapecoat TNS Primer EPW** előkészítéséhez és bedolgozásához használt szerszámokat tiszta vízzel lehet azonnal letisztítani. Megkötése után a termék csak mechanikus úton távolítható el.

ANYAGSZÜKSÉGLET

100-200 g/m² a hígított alapozó beszívódásától függően.

KISZERELÉS

- 10 kg-os készlet:
- A komponens = 2 kg;
 - B komponens = 8 kg.

TÁROLÁS

A **Mapecoat TNS Primer EPW** 12 hónapig tartható el eredeti csomagolásában száraz helyen, legalább +5°C hőmérsékleten.

AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS FELHORDÁS SORÁN BETARTANDÓ ÓVINTÉZKEDÉSEK

A **Mapecoat TNS Primer EPW** A komponense irritálja a szemet és a bőrt, és a kitett személyeknél érzékenységet okozhat. A **Mapecoat TNS Primer EPW** B komponense maró hatású és szemkárosodást okozhat. Javasoljuk, hogy a termék használata közben viseljen védőkesztyűt és védőszemüveget és tartsa be a vegyi anyagok kezelésekor szükséges óvintézkedéseket. Ha a termék szembe vagy bőrre kerül, mossa ki azonnal bő, tiszta vízzel és forduljon orvoshoz. A **Mapecoat TNS Primer EPW** A komponense veszélyes a vízi élővilágra is; ne bocsássa ki a terméket a környezetbe. További és teljeskörű információt a termék biztonságos használatáról az érvényes Biztonsági adatlap tartalmaz. SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK.

MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)		
TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK		
	A komponens	B komponens
Szín:	átlátszó	bézs
Állag:	flyékony	flyékony
Sűrűség (g/cm ³):	1,10	1,30
Viszkozitás +23°C-on (mPa·s):	1.600 (# 2 - 10 rpm)	25.000 (# 6 - 10 rpm)
ALKALMAZÁSI ADATOK (+23°C-on – 50% R.H.)		
Keverési arány:	A komponens : B komponens = 1 : 4	
Keverék színe:	bézs	
Keverék állaga:	flyékony	
A+B sűrűsége vízzel 1:0,5 arányban hígítva (kg/m ³):	1,15	
A+B viszkozítása vízzel 1:0,5 arányban hígítva (mPa·s):	1.000	
Szárazanyag tartalom (%):	70	



Bedolgozhatósági idő:	40-50 perc
Várakozási idő a fedőbevonat felhordása előtt:	5-6 óra
Bedolgozási hőmérséklet:	+8°C-tól +35°C-ig

FIGYELMEZTETÉS

Habár az ezen termékismertetőben megadott műszaki adatok és javaslatok legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, a fenti információkat minden esetben csak tájékoztató jellegűnek kell tekinteni és hosszútávú gyakorlati alkalmazás után meg kell erősíteni; emiatt mindenkinek, aki a terméket használni kívánja, előzetesen meg kell győződnie arról, hogy megfelelő-e a tervezett alkalmazásra. Minden esetben egyedül a felhasználó tartozik teljes felelősséggel a termék használatából eredő következményekért.

Kérjük olvassa el a termék Műszaki adatlapjának aktuális verzióját, ami beszerezhető weboldalunkról: www.mapei.hu

JOGI NYILATKOZAT

A jelen Műszaki Adatlap („TDS”) másolható és hozzáadható egyéb projektdokumentumokhoz, de az így létrehozott dokumentum nem egészítheti ki vagy helyettesítheti a hatályos TDS követelményeit a MAPEI termék beépítésének időpontjában.

A legfrissebb TDS dokumentumok letölthető a www.mapei.hu honlapon.

A MAPEI SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A JELEN TDS SZÖVEGÉNEK, AZ ABBAN SZEREPLŐ VAGY ABBÓL EREDŐ KÖVETELMÉNYEKNEK BÁRMELY MÓDOSÍTÁSA ESETÉN.

971-7-2020 (H)

Az itt megjelent szövegek, fotók és illusztrációk bármilyen másolása tilos és törvény által büntetendő

