



Ultracoat HT Sport

**Kétkomponensű,
vizes bázisú poliuretán
lakk faanyagú sport
padlóburkolatokhoz**



ALKALMAZÁSI TERÜLET

Az **Ultracoat HT Sport** kétkomponensű, vizes bázisú poliuretán lakk faanyagú sport padlóburkolatokhoz.

Az **Ultracoat HT Sport** a szabványos kétkomponensű vizesbázisú lakkoknak megfelelő műszaki jellemzőkkel rendelkezik; úgy lett kifejlesztve, hogy megfeleljen a sport faburkolatokkal szembeni legmagasabb elvárásoknak is.

Az **Ultracoat HT Sport** megfelel a beltéri többcélú sportpályákra vonatkozó európai EN 14904:2006 szabványnak. Keménysége, vegyi és mechanikai ellenálló képessége megbízható terméké teszi az **Ultracoat HT Sport**-ot.

FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK

- Ne használja az **Ultracoat HT Sport**-ot +10°C alatt vagy +25°C hőmérséklet felett.
- Nem alkalmas kültéri használatra.
- Csak tiszta edényeket és szerszámokat használjon.
- **Ultracoat Premium Base**-el együtt használja.
- Az egységes felület kialakítása érdekében távolítsa el minden korábbi bevonatot vagy impregnálószeret.
- Védje a kezelt felületeket a közvetlen napsütéstől és a huzattól a felhordás után 3 órán keresztül.

- A termék fel nem használt maradékát ne tegye vissza az eredeti csomagolásba. A részben felhasznált kiszerezéseket ne tárolja sokáig.
- Meleg időben célszerű a terméket 10% vízzel vagy **Ultracoat EL**-lel hígítani (2004/42/EEC direktíva).

A termék előkészítése

Keverje az A és a B komponenszt egymással, míg teljesen el nem keveredik.

Magas hőmérséklet esetén, mielőtt a B komponenshez öntené, hígítsa az A komponenszt maximum 10% tiszta vízzel vagy **Ultracoat EL**-lel (2004/42/EEC direktíva). Ha összekeveredett, javasolt, várni pár percet a felvitel megkezdése előtt.

A TERMÉK FELHORDÁSA

Csiszolja meg a faanyagú padlót durva vagy közepesen érdes csiszolópapírral és porszívóval portalanítsa a felületet. A felületen lévő repedéseket vagy egyenetlenségeket tömítse **Ultracoat Aqua Plus**-szal vagy **Ultracoat Binder**-rel, a termék vonatkozó Termékismertetője szerint. Csiszolás után távolítsa el a port.

Hordja fel az **Ultracoat Premium Base** alapozó első, egyenletes rétegét **Ultracoat Roller Sport Base** hengerrel. 12 óra múlva csiszolja meg a felületet **Ultracoat SR 180/220**-as csiszolótárcsával, és folytassa az **Ultracoat HT Sport** első rétegének

MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)		
TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK		
	A komponens	B komponens
Állag:	folyadék	folyadék
Szín:	tejfehér	átlátszó
Sűrűség:	1,035	1,075
Keverési arány (A : B):	10 : 1	
Keverék viszkozitása:	40 sec Ford Ø 3	
Csiszolható:	8 óra	
Teljesen terhelhető:	48 óra múlva	
EMICODE:	EC1 R Plus - nagyon alacsony kibocsátású	
VÉGSŐ TELJESÍTMÉNYADATOK – követelmények az MSZ EN 14904:2006 szerint		
Súrlódási együttható (EN 13036-4, száraz):	90	
Fényességi fokozat 85°-on (EN ISO 2813):	20	
Kopásállóság (EN 5470-1, 1000 fordulat, 500g CS 10):	30 mg	
Sanitair Francese:	A+ nem meghatározott	
Legnagyobb megengedett hígítási arány (2004/42/EEC direktíva):	10% tiszta vízzel vagy Ultracoat EL -lel	
Fényességi faktor:	20	

felvitelével **Ultracoat Roller Sport Finish** hengerrel.

12-24 óra múlva csiszolja meg a felületet **Ultracoat SR 220**-as csiszolótárcsával. Ha szükséges, jelölje fel a pályát jelölő csíkokat egy vagy két réteg **Ultracoat Sport Color** alkalmazásával (a termék ismertetőjében leírtaknak megfelelően) és vigye fel az utolsó réteg **Ultracoat HT Sport**-ot.

Tisztítás

A szerszámokat és az **Ultracoat HT Sport**

maradékát friss állapotban vízzel moshatja le. Kikeményedése után csak mechanikus úton lehet eltávolítani.

ANYAGSZÜKSÉGLET

Rétegeként 80-100 ml/m².

KISZERELÉS

5 + 0,5 literes egységek (A + B).

ELTARTHATÓ

Száraz helyen, eredeti, bontatlan csomagolásban legalább 12 hónapig.

AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS A FELHORDÁS SORÁN BETARTANDÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Az **Ultracoat HT Sport** A komponense a készítmények osztályozására vonatkozó jelenlegi besorolás szerint nem minősül veszélyesnek.

Az **Ultracoat HT Sport** B komponens belélegezve ártalmas és irritálja a légutakat.

Az izocianátokra érzékeny személyeknél kitettség esetén érzékenységet okozhat.

A termék használata során javasoljuk, hogy használjon védőkesztyűt és védőszemüveget és tartsa be a vegyi anyagok kezelésekor szokásos óvintézkedéseket. Ha a termék szembe vagy bőrre kerül, azonnal öblítse le bő, tiszta vízzel és forduljon orvoshoz! Viseljen megfelelő eszközt a légutak védelmére.

Az **Ultracoat HT Sport** B komponense veszélyes a vízi élővilágra. Ne hagyja a termék környezetbe kerülését.

További és teljeskörű információt a termék biztonságos használatáról az érvényes Biztonsági Adatlap tartalmaz.

SAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT
TERMÉK.

FIGYELMEZTETÉS

A termékismertetőben szereplő műszaki adatok és javaslatok legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak. Azonban az abban leírtakat kérem tekintse csak információnak, amit a termék használatkor ellenőrizni kell. Amennyiben használni kívánja a terméket előzetesen győződjön meg, hogy alkalmas-e a kívánt alkalmazáshoz. A nem megfelelő

alkalmazás esetén az ebből eredő esetleges következményekért teljes mértékben a felhasználó a felelős.

**Kérjük olvassa el a termék Műszaki
adatlapjának aktuális verzióját, ami
beszerezhető weboldalunkról:
www.mapei.hu**

JOGI NYILATKOZAT

**A jelen Műszaki Adatlap („TDS”)
másolható és hozzáadható egyéb
projektokumentumokhoz, de az így
létrehozott dokumentum nem egészít-
heti ki vagy helyettesítheti a hatályos
TDS követelményeit a MAPEI termék
beépítésének időpontjában. A legfrissebb
TDS dokumentumok letölthető a
www.mapei.hu honlapon.**

**A MAPEI SEMMILYEN FELELŐSSÉGET
NEM VÁLLAL A JELEN TDS SZÖVEGÉ-
NEK, AZ ABBAN SZEREPLŐ VAGY
ABBÓL EREDŐ KÖVETELMÉNYEKNEK
BÁRMELY MÓDOSÍTÁSA ESETÉN.**



A védjegy olyan nagyon alacsony illékony szervesanyag (VOC) kibocsátású MAPEI termékeket azonosít, amelyeket a padlón használt termékek káros anyag kibocsátását vizsgáló nemzetközi szervezet, a GEV (Gesellschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bau- produkte e.V.) tanúsított.

**A termékre vonatkozó
referenciák kérésre
rendelkezésre állnak, illetve
a www.mapei.hu weboldalon
hozzáférhetők.**



**Ultracoat HT
Sport**



A JÖVŐT ÉPÍTJÜK

Az itt közölt szövegek, fényképek és illusztrációk bármilyen felhasználása tilos, és eljárást von maga után

4631-4-2020 (H)