MAPEI

Planiprep 4 LVT



Felhasználásra kész simítóhabarcs Loose-Lay LVT-hez

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Ez a termék meglévő, beltéri kerámia és természetes kő felületek kiegyenlítésére és simítására használható (a fugahézagokban és legfeljebb 2 mm-es rétegvastagságban).
Kitölti a burkolólapok közötti hézagokat réseket, és nagyon rövid idő alatt (2 óra) egyenletes, sima felületet képez a loose-lay típusú LVT burkolólapok lerakásához a következő esetekben:

- loose-lay LVT ragasztása **Ultrabond Eco Tack 4 LVT**-vel;
- loose-lay klikk-rendszerű LVT-t fektetése;
- loose-lay öntapadós vagy “szárazon tapadó” LVT fektetése
- LVT fektetése reaktív ragasztóval (pl. **Ultrabond Eco MS 4 LVT** vagy **Ultrabond Eco MS 4 LVT Wall**);

A **Planiprep 4 LVT** alkalmas különböző típusú aljzatok és építőlemezek (pl. fa, gipsz, szálcement, stb.) kiegyenlítésére és hézagolására is.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

A **Planiprep 4 LVT** vizes diszperziós akrilgyanta bázisú simító és kiegyenlítő anyag ásványi töltőanyagokkal és speciális adalékszerekkel. Készre kevert paszta formájában kapható, speciális állagban, amely megkönnyíti az alkalmazását.
A **Planiprep 4 LVT** gyorsan, zsugorodás nélkül megköt, ahogy a víz elpárolog belőle, és nagyon erősen tapad a meglévő burkolólapok vagy fugák felületéhez.

A **Planiprep 4 LVT** használható a fugák kitöltéséhez tapadásfokozó használata nélkül.

A **Planiprep 4 LVT** használatával kiegyenlített felületek nagyon simák, textúrájuk finom, és különösen alkalmasak a loose-lay LVT padlóburkolatok fektetésére.

A **Planiprep 4 LVT** nem veszélyes a kivitelezőkre és a végfelhasználókra, és a GEV tanúsítványával rendelkezik, mint nagyon alacsony illékony szerves oldószer-kibocsátású termék (EMICODE EC1 Plus).

FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK

- Kültéri használatra nem alkalmas.
- +5°C és +35°C közötti hőmérsékleten alkalmazható.
- Ne használja olyan padlón, amely felszálló nedvességnek van kitéve.
- A **Planiprep 4 LVT** kész felülete nem nedvszívó. Ezért a ragasztott LVT-k fektetésekor használjon egykomponensű szilanizált polimer bázisú

Planiprep 4 LVT



Meglévő kerámia padlóburkoló lapok kiegyenlítése és a fugák tömítése Planiprep 4 LVT-vel



A Planiprep 4 LVT-vel kiegyenlített felület csiszolása



A por eltávolítása a csiszolás után

MŰSZAKI ADATOK (tipikus értékek)	
A TERMÉK AZONOSÍTÁSA	
Állag:	sűrű paszta
Szín:	fehér
Térfogatsúly (kg/m^3):	1,65
EMICODE:	EC1 Plus - nagyon alacsony kibocsátás
ALKALMAZÁSI ADATOK (+23°C és 50% rel. páratart.)	
Bedolgozási hőmérséklettartomány:	+5°C és +35°C között
Könnyű gyalogosforgalommal terhelhető:	kb. 1 óra
A csiszolás és az önterülő LVT ragasztása előtti várakozási idő:	2 óra
VÉGSŐ TULAJDONSÁGOK	
Nedvességállóság:	jó
Öregedésállóság:	jó
Ellenállás oldószereknek, olajoknak és lúgoknak:	megfelelő
Savállóság:	megfelelő

ragasztókat (pl. **Ultrabond Eco MS 4 LVT**-t vagy **Ultrabond Eco MS 4 LVT Wall**-t), vagy simítsa át a felületet 2 mm rétegvastagságban vizes diszperziós ragasztókkal (például **Ultrabond Eco 4 LVT**) kompatibilis kiegyenlítő anyaggal.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Aljzatelőkészítés

A meglévő padlóburkolat és fugák legyenek szilárdak, szárazak, portól, laza anyagoktól, festéktől, viasztól, olajtól, rozsdától és gipszmaradványoktól mentesek. Tisztítsa meg és zsírtalanítsa a felületet megfelelő tisztítószerrel és/vagy a felület mechanikus csiszolásával.

A keverék bedolgozása

A **Planiprep 4 LVT** felhasználásra készen kapható, nem igényel előkészítést. Használat előtt keverje fel a terméket.

Vigye fel a **Planiprep 4 LVT**-t a padló teljes felületére fém simítóval. Mozgassa a simítót a fugákra átlós irányban, hogy vékony ragasztófilmet képezzen a burkolólapokon, és kitöltse a hézagokat és réseket anélkül, hogy lépcsőket vagy mélyedéseket alakítana ki, és egyenletes, sima és sík felületet hozzon létre.
A ragasztó ne legyen 3-4 mm-nél vastagabb a fugákhoz képest.

A **Planiprep 4 LVT**-vel kiegyenlített felület készen áll a következő lépésre (csiszolás és a loose-lay LVT fektetése) a felhordás után 2 órával.

Ha lecsiszolja a termék felületét, porszívózza fel az összes port az LVT lefektetése előtt.

Tisztítás
A **Planiprep 4 LVT**-t vízzel eltávolíthatja a kezéről és a szerszámokról, ha még nedves.

ANYAGSZÜKSÉGLET
A **Planiprep 4 LVT** anyagszükséglete kb. 0,8–1,0 kg/m^2.

CSOMAGOLÁS
A **Planiprep 4 LVT** 10 kg-os vödörben kapható.

TÁROLÁS
A **Planiprep 4 LVT** legalább 12 hónapig stabil marad száraz helyen tárolva.

AZ ELŐKÉSZÍTÉSHEZ ÉS A BEDOLGOZÁS SORÁN BETARTANDÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
A **Planiprep 4 LVT** a hatályos szabályozások szerinti keverékosztályzásnak megfelelően nem tekintendő veszélyes anyagnak. Ajánlott védőkesztyű és védőszemüveg használata, valamint be kell tartani a vegyszerek kezelésének általános szabályait.
A termékünk biztonságos használatára vonatkozó további és részletesebb információk az anyag Biztonsági Adatlapjának legfrissebb verzióján találhatók.

SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK.

FIGYELMEZTETÉS
Bár a jelen termék-adatlapon feltüntetett műszaki információk és ajánlások megfelelnek a legjobb tudásunknak és tapasztalatainknak, a fenti információkat minden esetben kizárólag útmutatásként és a hosszútávú gyakorlati alkalmazás által megerősítendőnek kell tekinteni; ezért ha használni kívánja a terméket, előzetesen győződjön meg arról, hogy alkalmas-e a kívánt célra. Minden esetben a felhasználó egyedül felel a termék használatából eredő bármilyen következményért.

Kérjük, olvassa el a Műszaki Adatlap hatályos verzióját, amely az oldalunkon elérhető: www.mapei.com

JOGNYILATKOZAT
A jelen Műszaki Adatlap („TDS”) másolható és hozzáadható egyéb projektdokumentumokhoz, de az így létrehozott dokumentum nem egészítheti ki vagy helyettesítheti a hatályos TDS követelményeit a MAPEI termék beépítésének időpontjában. A legfrissebb TDS dokumentumok letölthető a www.mapei.com honlapon. A MAPEI SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A JELEN TDS SZÖVEGÉNEK, AZ ABBAN SZEREPLŐ VAGY ABBÓL EREDŐ KÖVETELMÉNYEKNEK BÁRMELY MÓDOSÍTÁSA ESETÉN.

A védjegy olyan nagyon alacsony illékony szervesanyag (VOC) kibocsátású MAPEI termékeket azonosít, amelyeket a padlón használt termékek káros anyag kibocsátását vizsgáló nemzetközi szervezet, a GEV (Germeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bau- produkte e.V.) tanúsított.

A termékre vonatkozó referenciák kérésre rendelkezésre állnak a www.mapei.hu oldalon.



Az öntapadós LVT hátsó védőfóliájának eltávolítása



Az öntapadós LVT fektetése Planiprep 4 LVT-vel kiegyenlített kerámia burkolólapra



A klikk-rendszerű LVT fektetése Planiprep 4 LVT-vel kiegyenlített kerámia burkolólapra

Planiprep 4 LVT





Meglévő kerámia burkoló lapok kiegyenlítése Planiprep 4 LVT-vel

MAPEI®

A JÖVŐT ÉPÍTJÜK

Az itt közzétett szövegek, fényképek és illusztrációk bármilyen felhasználása tilos, és eljárást von maga után.

7701-9-2018 (H)