PRIMER LT

Akril tapadásfokozó az Ultratop Loft-hoz és cementkötésű simítóhabarcsokhoz

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Többcélú tapadásfokozó és alapozó beltéri használatra, kifejezetten az **Ultratop Loft** és MAPEI cementkötésű simítóhabarcsok rétegei közötti tapadás javítására minden nedvszívó és nem nedvszívó felületen.

Néhány alkalmazási példa

- Tapadásfokozó az **Ultratop Loft** egymást követő simítórétegei között vízszintes és függőleges felületeken.

- Tömör, sima cementkötésű esztrichek és betonpadlók előkészítése , amelyeket ki kell egyenlíteni a MAPEI simítóhabarcsaival (lásd az aljzatelőkészítő termékeket).

- Olyan felületek kezelése a felület simítása vagy ragasztóhabarcs felhordása előtt, amelyen ragasztóhabarcs maradványok vagy régi, jól kötött simítóréteg van.

- Gipsz, anhidrit, fa, vízálló rétegelt lemez, forgácslap, terrazzo, kerámia és természetes kő felületek kezelése a felület simítása vagy ragasztóhabarcs felhordása előtt.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

A **Primer LT** egy oldószermentes, vizes diszperziós akrilgyanta bázisú alapozó és tapadásfokozó. Könnyű felhordani és kitűnő tapadású, ellenáll a víznek és az öregedésnek.

A **Primer LT** egy fehér, felhasználásra kész latex termék, amelyet könnyű felhordani hengerrel vagy ecsettel.

A **Primer LT** nem gyúlékony és szervesanyag összetevőinek kibocsátása (VOC) elhanyagolható (EMICODE EC1 Plus). Ez a termék nem tekinthető veszélyesnek azok számára, akik a terméket használják, és azoknak a helyiségeknek vagy területeknek a végfelhasználóira sem, ahol a terméket felhordták, valamint különös óvintézkedések nélkül tárolható.

FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK

- A **Primer LT**-t csak beltéri felületekre hordja fel.

- Magnezit aljzatokra használjon **Primer EP**-t vagy **Mapeprim SP**-t.

- A **Primer LT**-t csak olyan fára hordja fel, amely pára jelenlétében stabil marad.

- Ne hordja fel a **Primer LT**-t kapillárisan felszálló nedvességnek kitett területre.

- Ha a **Primer LT**-t az **Ultratop Loft**-hoz használja, azt csak a különböző rétegek között kell felhordani és alapozóként nedvszívó függőleges felületekre.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Aljzatelőkészítés

Ha a terméket az **Ultratop Loft** két simító rétege közötti közbenső rétegként használja, győződjön meg róla, hogy az első simítóréteg kemény és száraz.
Az aljzat legyen száraz és erős, portól, laza részektől, repedésektől, régi festéktől, viasztól, olajtól, rozsdától és egyéb más anyagtól vagy terméktől mentes, amely akadályozhatja a tapadást.
Távolítson el minden port az aljzatról ipari porszívóval.
Kötelezően ellenőrizendő, hogy nincs jelen felszálló nedvesség.
A könnyűbetonra vagy szigetelőanyagra készített úsztatott esztrichek és a közvetlenül a talajra készített legyenek párazáró réteggel elszigeteltek.

A termék bedolgozása

Hordja fel a **Primer LT**-t egyenletesen elterítve az aljzaton hengerrel vagy ecsettel a következő hígítási arányokban:

- 1:1-ben tömegre vonatkoztatva vízzel hígítva, ha az **Ultratop Loft** rétegei között hordja fel;
- 1:2-ben tömegre vonatkoztatva vízzel hígítva cementkötésű vagy anhidrit aljzatokra;
- hígítatlanul régi kerámia, természetes kő, fa és ragasztóhabarcs maradványos felületre (ha az vízálló).

Várjon, amíg a termék megszárad és hordja fel a következő **Ultratop Loft** réteget vagy a kívánt cementkötésű simító terméket: a várakozási idő 2 és 5 óra között változik a környezeti hőmérséklet és a helyiség levegőjének páratartalmától függően.
Nem javasoljuk, hogy 24 óránál többet várjon.

Tisztítás

A **Primer LT**-t a padlóról, falakról, bevonatokról, szerszámokról, kézről és a ruházatról vízzel moshatja le, amíg a termék friss. Megszáradása után alkohollal távolítható el.

ANYAGSZÜKSÉGLET

Ha az **Ultratop Loft** egymást követő rétegei között hordja fel, az anyagszükséglet kb. 0,1 kg/m^2.
Egyéb aljzatokra az anyagszükséglet 0,1 és 0,2 kg/m^2 között változik az aljzat porozitása és a bedolgozás körülményeitől függően.

KISZERELÉS

A **Primer LT** 5 kg-os kannákban kapható.

ELTARTHATÓ

12 hónapig száraz helyen eredeti, bontatlan csomagolásban +5°C és +30°C közötti hőmérsékleten.

AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS A FELHORDÁS SORÁN BETARTANDÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A **Primer LT** a keverékek osztályozására vonatkozó jelenleg érvényes szabványok és irányelvek szerint nem minősül veszélyesnek.
Javasoljuk, hogy használjon védőkesztyűt és védőszemüveget és tartsa be a vegyi anyagok kezelésekor szükséges óvintézkedéseket.
További és teljeskörű információt a termék biztonságos használatával kapcsolatban a Biztonsági Adatlap tartalmaz.

SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK.

FIGYELMEZTETÉS
A termékismertetőben feltüntetett műszaki adatok, javaslatok és utasítások mindig csak a megadott feltételek mellett érvényesek. Az ettől eltérő munkakörülményekre és felhasználási területekre nem jelentenek kötelezettséget. Amennyiben a fentiekben ismertetettől eltérő munkakörülmények között vagy felhasználási területeken akarják a terméket használni, akkor a termék használatának megkezdése előtt megfelelő számú próbát kell végezni. Bár a termékismertetőben szereplő műszaki adatok és javaslatok legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, ettől függetlenül csak a termékeink mindig azonos minőségére vállalunk garanciát.

A termékismertető aktuális változata elérhető a www.mapei.com honlapunkon.

JOGI NYILATKOZAT
Jelen Termékismertető tartalma bemásolható más, projekthez kapcsolódó dokumentumba, azonban az így keletkezett dokumentum nem pótolja, és nem helyettesíti a MAPEI termék beépítése idején érvényben lévő Termékismertető előírásait. A legfrissebb Termékismertető és a garanciára vonatkozó információk a mapei.com weboldalon találhatók. **JELEN TERMÉKISMERTETŐ SZÖVEGEZÉSÉTŐL, VAGY ELŐÍRÁSAITÓL VALÓ BÁRMELY ELTÉRÉS A KAPCSOLÓDÓ MAPEI GARANCIÁK MEGSZŰNÉSÉT VONJA MAGA UTÁN.**

[*embléma]*
A védjegy olyan nagyon alacsony illékony szervesanyag (VOC) kibocsátású MAPEI termékeket azonosít, amelyeket a padlón használt termékek káros anyag kibocsátását vizsgáló nemzetközi szervezet, a GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e. V.) tanúsított.

[*embléma]*
Környezetvédelem iránti elkötelezettségünk segíti a tervezőket, kivitelezőket innovatív, a U.S. Green Building Council által tanúsított LEED követelményeknek megfelelő projektek létrehozásában. A LEED nemzetközi elismerés, a Zöld Épületek Tanácsának díja, amelyet az energia- és környezetvédelmi szempontból kiemelkedő építkezéseknek adnak át.

A termékre vonatkozó referenciák kérésre rendelkezésre állnak a www.mapei.com honlapon

MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)	
TERMÉK AZONOSÍTÓ ADATOK:	
Állag:	folyadék
Szín:	fehér
Sűrűség (g/cm³):	1,03
pH:	7,5
Szárazanyag tartalom (%):	43
Brookfield viszkozitás (mPa·s):	1,200 (# 2 - 20 rpm)
EMICODE:	EC1 Plus – nagyon alacsony kibocsátású
ALKALMAZÁSI ADATOK (+23°C, 50% R.H)	
Bedolgozási hőmérséklet:	+5°C-től +35°C-ig
Száradási idő:	
– **beton-fa:**	15-20 perc
– **kerámia:**	30-40 perc
Várakozási idő a ragasztó vagy simítóhabarcs felhordása előtt:	
– **beton-fa:**	2-3 óra
– **kerámia:**	4-5 óra
VÉGSŐ TELJESÍTMÉNYADATOK	
Ellenállás párának:	kitűnő
Ellenállás az öregedésnek:	kitűnő
Ellenállás oldószereknek és olajoknak:	mérsékelt
Ellenállás savaknak és lúgoknak:	mérsékelt
Hőállóság:	kitűnő

MAPEI®
A JÖVŐT ÉPÍTJÜK

6
7
8
6
-
2
-
2
0