


# Baumit DispoFix

## diszperziós ragasztó

baumit.com

**A termék:**

Felhasználásra kész, jó tapadású, paszta állagú, oldószermentes ragasztó Baumit eps és ásványi homlokzati hőszigetelő rendszerekhez teljes felületi ragasztásához fafelületekre.

**Összetétel:**

Szerves kötőanyag, töltőanyagok, víz.

**Felhasználás:**

Ragasztó külső felhasználásra Baumit homlokzati hőszigetelő lemezek (EPS, ásványi és XPS) fa, vagy faforgács alapfelületre történő ragasztásához.

**Műszaki adatok:**

| | |
|---|---|
| Szemcsenagyság: | 0,3 mm |
| Hővezetési tényező (λ): | 0,60 W/mK |
| Térfogatsúly: | 1,5 kg/dm$^3$ |
| Szín: | világosbézs |
| Anyagszükséglet: | kb. 2 kg/m$^2$, sima felületen[1]. |

1) durva strukturált alapfelületek esetén (régi vékonyvakolatok) magasabb anyagszükséglettel lehetséges. Tapasztalatok szerint kb. 6 kg/m$^2$-rel lehet számolni. A tényleges mennyiség meghatározása előtt próbafelület elvégzése szükséges.

**Veszélyességi besorolás:**

Az 1907/2006 számú (2006. XII.18.) EU Parlamenti és Európa Tanácsi határozat (II. sz. melléklet, 31. pontja) szerint a részletes veszélyességi besorolást a termék biztonsági adatlapja tartalmazza. A biztonsági adatlap letölthető a www.baumit.hu honlapról, vagy a gyártótól igényelhető.

**Tárolás:**

Száraz, hűvös, fagymentes helyen, lezárva 12 hónapig tárolható.

**Minőség:**

Az ellenőrzés saját üzemi laboratóriumunkban és külső ellenőrző intézetben történik.

**Kiszerelés:**

25 kg-os vödörben, 1 raklap=16 vödör=400 kg

**Alapfelület:**

Az alapfelület legyen egyenletes, teherbíró, tiszta, száraz, por-, fagy-, kivirágzás-, laza részektől mentes. Ne legyen víztaszító! Az alapfelületek vizsgálatát az ÖNORMEN B2204 és a B 6400 szerint elvégezni. A falsíknak a DIN 18202 szabványnak meg kell felelni.

**Felhordás:**

A ragasztót lassan forgó keverőszárral alaposan keverjük át. Feldolgozási idő kb. 1,5 óra. A fa vagy faforgács alapra teljes felületen hordjuk fel finom fogazású simító segítségével. Amennyiben szükséges, megfelelő dübeleket is használjunk.

**A feldolgozás minden eseten a legújabb Baumit homlokzati hőszigetelő rendszer feldolgozási irányelvei szerint történjen.** A következőket is figyelembe venni:

**Ragasztás:** A ragasztót teljes felületre fogazott glettvassal hordjuk fel az alapfelületre és/vagy a hőszigetelő lemezre.

**Általános megjegyzések:**

Az alapfelület, a levegő és az anyag hőmérséklete +5 °C-nál magasabb legyen a feldolgozás és kötés ideje alatt. Fagyásgátlót ne adjunk hozzá.
Száradási idő hőmérséklettől és páratartalomtól függően egyes esetenként 10 nap is lehet. Nem alkalmas Baumit Üvegszövet beágyazásához és tapaszolásához.
Fagyott alapfelületre és/vagy fagyveszély esetén Baumit DispoFix diszperziós ragasztóval nem szabad dolgozni.

**Biztonsági intézkedések:**

**Lásd az érvényes biztonsági adatlap utasításait.**

A szemet és a bőrt valamint a nem befestendő felületeket, különösen az üveget, kerámiát, klinkert, natúrkövet, lakkot és fémet óvni kell a ráfröccsenés ellen. Szükség esetén bő vízzel azonnal le kell mosni. Nem szabad megvárni, hogy rászáradjon és megkeményedjen.

A szerszámokat használat után vízzel azonnal meg kell tisztítani.

A szóbeli és írásbeli alkalmazástechnikai előírásaink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevőknek és a felhasználóknak adunk segítségül, nem köteleznek bennünket, nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt és adásvételi szerződésből adódó mellék-kötelezettséget. Nem mentesítik a vevőt termékeink tervezett felhasználási célra való alkalmasságának saját felelősségre történő ellenőrzése alól.