



Baumit Baumacol Protect

egykomponensű anyag szigetelésekhez

Előnyök

- Flexibilis
- Egykomponensű
- Kül- és beltéri felhasználásra



Termék

Hidraulikus kötőanyagú, egykomponensű, oldószermentes, rugalmas, vizet át nem engedő, de páraáteresztő, varrat és hézagmentes vízszigetlés.

Alkalmazás

Kül- és beltéri felületek, helyiségek nedvesség, üzemi- és használati víz elleni varrat- és hézagmentes szigetelésére (ahol az építési előírások nem korlátozzák), ragasztott kerámialapok, hidegburkolatok alá közvetlenül felhordva. Felhasználható erkélyek és teraszok esetén is.

Műszaki adatok

Termék	
Fazékidő:	kb. 60 perc
Száradási idő:	kb. 2 óra az első réteg felhordása után
Burkolhatóság:	kb. 24 után

Változat(ok)	20 kg
Anyagszükséglet	kb. 1.5 kg/m ² /mm
Vízigény	kb. 3.2 l/zsák - 3.6 l/zsák

Kiszerelés

20 kg/zsák, 48 zsák/raklap = 960 kg

Tárolás

Száraz helyen, raklapon fóliázva tárolható; felhasználható a gyártástól számított 12 hónapig.

Veszélyességi és biztonsági előírások

Az 1907/2006 számú (2006. XII.18.) EU Parlamenti és Európa Tanácsi határozat (II. sz. melléklet, 31. pontja) szerint a részletes veszélyességi besorolást a termék biztonsági adatlapja tartalmazza. A biztonsági adatlap letölthető a www.baumit.hu honlapról, vagy a gyártótól igényelhető.

Alapfelület

Az alap legyen tiszta, száraz, jó teherbírású, fagy-, por-, sókivirágzás, laza, festék- és leválasztó-szer, olaj és zsírminták mentes. Nem lehet víztaszító. Alkalmazható beton, gázbeton, cementbázisú kész vakolat, gipsz építőanyagok, fa, fém, keményhablapokra

Alapfelület-előkészítés

A tapadás javítását, nedvsvívás kiegyenlítését az aljzat tulajdonságainak megfelelő BaumitGrund alapozóval vagy Baumit SuperPrimer tapadóhíddal végezzük. A burkolhatóságot vizsgálni kell.

Felhordás

Bekeverés: A kimért, hideg keverővízhez hozzáadott por alakú Baumacol Protect-et lassú járású keverő-berendezéssel csomómentesre keverjük, keverési idő kb. 3 perc.

Feldolgozás:

Az előkészített alapfelületre fentiek szerinte bekevert masszát két rétegben, fogas glettvassal (6 mm) egyenletes rétegvastagságban a teljes felületre fel kell hordani. Fal és aljzat találkozási pontjainál a hajlaterősítő szalagot Baumacol Protect-tal rögzítjük. A megfelelő száradási idő után a második szigetelő réteg felhordható.

Rendszerkiegészítő termékek:

Kiegyenlítés: Baumacol Preciso

Alapozás: Baunit Grund - Baunit SuperPrimer

Ragasztás: Baumacol FlexTop ragasztóhabarcs

Általános tudnivalók A felület, az anyag és a levegő hőmérséklete +5 °C-nál magasabb legyen a feldolgozás és a kötés ideje alatt.

Csak tiszta – pl. vezetékes – vizet használjunk. Egyéb adalékszerek – pl. fagyásgátló – hozzákeverése tilos!

Az aljzatra vonatkozó szabványokat, előírásokat, műszaki előírásokat mindenkor figyelembe kell venni!

Magas páratartalom és alacsony hőmérséklet késlelteti, magas hőmérséklet gyorsítja a kötést és a szilárdulást.

A feldolgozás során a vonatkozó szabályokat, normákat és műszaki irányelveket tartsuk be.

Javasolt szerszám:

lassú fordulatszámú, elektromos keverőgép, keverőszár, 30 literes keverővödör, fogas simító (6 mm-es fogazású).

Munkavédelem:

Termékre jellemző tulajdonságok, mint összetétel, hulladék elhelyezés, tisztítás, különleges kezelés megtalálhatók a termék biztonsági adatlapján.

A szóbeli és írásbeli alkalmazástechnikai javaslataink és előírásaink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevőknek és a felhasználóknak adunk segítségül, nem köteleznek bennünket, nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt és adásvételi szerződésből adódó mellék-kötelezettséget. Nem mentesítik a vevőt termékeink tervezett felhasználási célra való alkalmasságának saját felelősségre történő ellenőrzése alól.