Divina Primer
Oldószermentes mélyalapozó

A termék: Felhasználásra kész, fehér-tejes, száradás után színtelen műanyag-diszperziós alapozó.

Összetétel: Polimergyanta, speciális adalékszerek, víz.

Felhasználás: Felhasználása során nem képződnek oldószergőzök, így különösen alkalmas az élelmiszeripar területén, illetve robbanásveszélyes és rosszul szellőző környezetben. Az eltérő nedvszívású alapfelületek szívóképességének kiegyenlítésére, illetve az erősen nedvszívó aljzatok szilárdításához, mélyalapozásához alkalmazható.

Tulajdonságok: Kiemelt beszívódó képesség, nagyon jó alapfelület szilárdító hatás. Tapadásközvetítő, vízpára áteresztő, mélyen a felületbe hatoló, csaknem szagtalan, gyorsan száradó, lúgálló.

Sűrűség: kb. 1,00 g/cm^3

Kiadósság: Kb.10 m²/l, az alapfelület nedvszívóképessége szerint.
A tökéletes kalkulációt az objektumon végzett próbafestés szolgáltatja.

Veszélyességi besorolás: Az 1907/2006 számú (2006. XII.18.) EU Parlamenti és Európa Tanácsi határozat (II. sz. melléklet, 31. pontja) szerint a részletes veszélyességi besorolást a termék biztonsági adatlapja tartalmazza. A biztonsági adatlap letölthető a www.baumit.hu honlapról, vagy a gyártótól igényelhető.

Tárolás: Száraz, hűvös, fagymentes helyen, lezárva, bontatlanul 12 hónapig tárolható. A megkezdett kannát jól lezárva kell tartani.

Minőségi garancia: Az ellenőrzés a gyártó üzemi laboratóriumában történik.

Kiszerelés: 1 l, 5 l és 10 l műanyag kannában.

Alapfelület: Az alapfelület legyen száraz, jó teherbíró- és nedvszívóképességű, fagy-, por- és sókivirágzás-mentes, nem lehet víztaszító. A laza, pergő vakolatot alaposan le kell söpörni, a krétásodó festékréteget le kell kefélni.

Nem alkalmas:
- műanyag-, lakk-, olaj-, enyves- és diszperziós festék
- műgyanta kötésű vakolat
- hőszigetelő rendszer

Felhordás:

Kiemelkedő vakolaterősítő hatását ecsettel és kefével történő vastag bedolgozásával lehet elérni. Az erősen nedvszívó alapfelületeket a teljes telítődésig nedvesen a nedvesre eljárással hígítatlanul kell alkalmazni. Száradása után ügyeljünk a felület fényfolt-mentességére. A megfelelően elkészített alapfelület kötött (laza részektől mentes), teherbíró, tiszta és száraz legyen.
Száraz, meleg hőmérséklet esetén aznap átfesthető. Hűvösebb, nedvesebb körülmények között hosszabb száradási idővel kell számolni.

Általános tudnivalók:

A felület, az anyag és a levegő hőmérséklete +5 ˚C felett legyen a felhordás és kötés ideje alatt. Közvetlen napsugárzás mellett, esőben vagy erős szélben a homlokzatot megfelelően védeni kell. Egyéb anyagok – pl. víz, festékek – hozzákeverése tilos!

A szerszámokat használat után azonnal vízzel kell kimosni.

Biztonsági előírások:

A bevonandó felület környékét védeni kell, az esetleges fröcsköléseket azonnal el kell távolítani.

A gyermekektől elzárva kell tartani. A termék gőzeit ne lélegezzék be.
A felhordás alatt és után az alapos szellőzésről gondoskodni kell. Szembe- és bőrre kerülése esetén azonnal alaposan vízzel le kell mosni. Nem kerülhet a csatornarendszerbe, a természetes vizekbe vagy a talajba. A vízzel hígítható termékeknél a szerszámokat használat után azonnal vízzel és szappannal tisztítani kell.

Belső térben való alkalmazásnál a megfelelő szellőzést biztosítani kell.

A szóbeli és írásbeli alkalmazástechnikai előírásaink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevőknek és a felhasználóknak adunk segítségül, nem köteleznek bennünket, nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt és adásvételi szerződésből adódó mellék-kötelezettséget. Nem mentesítik a vevőt termékeink tervezett felhasználási célra való alkalmasságának saját felelősségre történő ellenőrzése alól.