

Baumit Divina Pro

Extra fehér beltéri diszperziós falfesték



A termék:	Professzionális minőségű, feldolgozásra kész diszperzió műgyanta alapú, vízzel hígítható, kiváló fedőképességű, oldószermentes, légáteresztő, mosható, matt beltéri fal- és mennyezetfesték
Összetétel:	Sztirol-akrilát kopolimer alapú vizes diszperzió.
Felhasználás:	Nagy fedőképességű, csepegésmentes dekorációs festék belső terekbe, ásványi alapfelületekre és fedő vakolatokra, diszperziós festékekre, gipszkarton lapokra valamint érdes felületű tapétákra.
Műszaki adatok:	Sűrűség: kb. 1,52-1,58 g/cm ³ Kiadósság: 15 liter festék kb. 100 -120 m ² felületre elég egy rétegben. Színárnyalat: Fehér Fényességi fok: matt
Anyagszükséglet:	Kb. 6 - 7 m ² /l a felület egyszeri befedésére. A tökéletes kalkulációt az adott felületen végzett próbafestés szolgáltatja.
Veszélyességi besorolás:	Az 1907/2006 számú (2006. XII.18.) EU Parlamenti és Európa Tanácsi határozat (II. sz. melléklet, 31. pontja) szerint a részletes veszélyességi besorolást a termék biztonsági adatlapja tartalmazza. A biztonsági adatlap letölthető a www.baumit.hu honlapról, vagy a gyártótól igényelhető.
Hulladékkezelés:	Csak a teljesen kiürült edényeket lehet az újrahasznosításba adni. A beszáradt anyagmaradványokat, mint házi hulladék kell kezelni.
Tárolás:	Száraz, hűvös és fagymentes helyen lezárva, a csomagoláson feltüntetett időpontig tárolható. A megkezdett vödört jól lezárva kell tartani.
Kiszerelés:	15 literes műanyag vödörben
Alapfelület:	Az alap legyen tiszta, száraz, jó teherbírású, fagy-, por-, sókivirágzás- és laza részekről mentes. Ne következzen be utólagos átnedvesedés!
Rétegfelépítés:	Az alapfelület előkészítése: A nem teherbíró régi bevonatokat (régi, enyves vagy diszperziós festékek, olaj vagy lakk bevonatok) mechanikusan el kell távolítani. Friss vakolatok esetén feltétlenül be kell tartani azok várakozási idejét. A porló vagy erősen szívó alapfelületeket Baumit Divina Primer mélyalapozóval kell kezelni. A hiányosságokat, repedéseket, egyenetlenségeket szükség esetén megfelelő simítómasszával ki kell javítani. 1. réteg: A Baumit Divina Pro max. 20 % vízzel hígítható . Meleg, normál kb.+ 20°C-os környezeti hőmérsékleten még aznap átfesthető. Hűvösebb és magasabb páratartalmú körülmények között a száradási idő jelentősen elhúzódhat. Befejező réteg: második réteg max. 10% hígítással. Egyenletesen megszakítás nélkül dolgozzunk

Általános tudnivalók:

Baumit Divina Pro festék felhordása történhet hengerrel, ecsettel és gépi szórással is. Egyenletesen, megszakítás nélkül dolgozzunk. A terméket alaposan keverjük el lassan működő keverőgéppel. Egyéb festékanyaggal ne keverjük. A felület, az anyag és a levegő hőmérséklete +5°C felett legyen a feldolgozás és a kötés ideje alatt. A levegő nedvességtartalma és az alacsony hőmérséklet jelentősen növelheti a száradási időt. A munkavégzés közben védőruhát, védőkesztyűt és védőszemüveget kell viselni. Ne tároljuk együtt élelmiszerekkel.

A szerszámok tisztítása:

Használat után azonnal mossuk ki tiszta vízben, ne várjunk a festék száradásáig.