



Baumit Finish



- Átlátszó és matt
- Védőbevonat
- Hidrofób

A termék: Felhasználásra kész, áttetsző matt bevonatréteg a Baumit Lazur festékre. Időjárásálló, ellenálló, víztaszító, páraáteresztő bevonat.

Összetétel: Szerves kötőanyag, adalékszerek, víz.

Tulajdonságok: Víztaszító, páraáteresztő, gyorsan száradó és magas tapadású vízzel hígítható lazúr. A Baumit Lazur környezetkímélő és szagtalan.

Felhasználás: A Baumit Finish a Baumit Lasur réteg időjárás elleni védelmére szolgál, ezért kültérben minden esetben szükséges az alkalmazása. Beltérben erősebben igénybevett felületek (konyha, fürdő stb.) esetén szükséges a használata.

Műszaki adatok:	Sűrűség:	kb. 1,0 kg/dm ³
	pH-érték:	11
	Fényességi fok:	matt
	Páradiffúziós ellenállási szám (μ):	kb. 50
	Anyagszükséglet:	kb. 0,08 - 0,1 l/m ² , rétegenként
	Száradási idő:	a lazúrtechnika szerint kb. 12 óra, (körülményektől függően – magas hőmérsékletnél és/vagy magas páratartalom a száradási időt meghosszabbíthatja!)
	Színe:	áttetsző, színtelen

Veszélyességi besorolás: Az 1907/2006 számú (2006. XII.18.) EU Parlamenti és Európa Tanácsi határozat (II. sz. melléklet) szerint a részletes veszélyességi besorolást a termék biztonsági adatlapja tartalmazza. A biztonsági adatlap letölthető a www.baumit.hu honlapról, vagy a gyártótól igényelhető.

Tárolás: Száraz, hűvös és fagymentes helyen lezárva 12 hónapig tárolható.

Minőség: Ellenőrzés saját üzemi laboratóriumban.

Kiszerezés: 5 literes vödör, 1 raklap=48 vödör=240 l
14 literes vödör, 1 raklap=16 vödör=224 l

Feldolgozás: A Baumit Finish hagyományos ecsettel vagy gyalpúhengerrel hordható fel a Baumit Lasur felületére.
A Baumit Finish felhasználásra kész és víz hozzáadása nélkül alkalmazható.

Általános tudnivalók:

A felület, az anyag és a levegő hőmérséklete +5 °C felett legyen a feldolgozás és a kötés ideje alatt. Közvetlen tűző napsütésben, esőben vagy szélben nem dolgozható fel, ill. a homlokzatot megfelelően védeni kell (a száradási idő közben is, pl. állványzati védőháló).

A magas hőmérséklet (pl. > +30° C) jelentősen megváltoztathatja a kötési tulajdonságokat.

A levegő magas páratartalma vagy alacsonyabb hőmérséklete jelentősen meghosszabbíthatja a kötési időt.

A Baunit Finish alkalmazása esetén az alapréteg színében kisebb tónusváltozás (sötétedés) állhat be.

Az egyenletes szín csak egy gyártási tételen belül garantálható. A színárnyalat kialakulását az alapfelület állapota, a hőmérséklet és a levegő páratartalma befolyásolja.

A színeltérések elkerülése érdekében ügyelni kell arra, hogy az anyagszükségletet az egész épületre egyszerre rendeljük meg, így egyszerre lehessen legyártani. A szállítás természetesen részmennyiségekben is történhet.

Munka közben szemünket, bőrünket és a környező (főleg üveg, kerámia, klinker, kő, lakk és fém-) felületeket óvjuk. Ha az anyag mégis lecsöppenne, azonnal mossuk le vízzel, ne várjunk a száradásig.

A szerszámokat használat után azonnal mossuk ki tiszta vízben, ne várjunk a festék száradásáig.

Biztonsági intézkedések: Lásd az érvényes biztonsági adatlap utasításait.

A szemet és a bőrt valamint a nem befestendő felületeket, különösen az üveget, kerámiát, klinkert, natúrkövet, lakkot és fémeket óvni kell a ráfröccsenés ellen. Szükség esetén bő vízzel azonnal le kell mosni. Nem szabad megvárni, hogy rászáradjon és megkeményedjen.

A szerszámokat használat után azonnal mossuk ki tiszta vízben, ne várjunk a festék száradásáig.

A szóbeli és írásbeli alkalmazástechnikai előírásaink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevőknek és a felhasználóknak adunk segítségül, nem köteleznek bennünket, nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt és adásvételi szerződésből adódó mellék-kötelezettséget. Nem mentesítik a vevőt termékeink tervezett felhasználási célra való alkalmasságának saját felelősségre történő ellenőrzése alól.
