



Baumit Lasur



- Rusztikus megjelenés
- Kreatív, egyéni megoldások
- Egyszerű feldolgozás

A termék: Felhasználásra kész, szilikátbázisú lazúr, dekoratív fal- és homlokzatfelületek készítésére.

Összetétel: Szerves kötőanyag, ásványi pigmentek, adalékszerek, víz.

Tulajdonságok: Víztaszító, páraáteresztő, gyorsan száradó és magas tapadású vízzel hígítható lazúr. A Baumit Lasur környezetkímélő és szagtalan.

Felhasználás: A Baumit Lasur kültéri dekoratív lazúrréteg.

Műszaki adatok:

Sűrűség:	kb. 1,0 kg/dm ³
pH-érték:	11
Fényességi fok:	matt
Páradiffúziós ellenállási szám (μ):	kb. 50
Anyagszükséglet:	kb. 0,08-0,1 l/m ² , rétegenként
Száradási idő:	a lazúrtechnika szerint kb. 12 óra, (körülményektől függően – magas hőmérsékletnél és/vagy magas páratartalom a száradási időt meghosszabbíthatja!)
Színe:	8 színben

Veszélyességi besorolás: Az 1907/2006 számú (2006. XII.18.) EU Parlamenti és Európa Tanácsi határozat (II. sz. melléklet) szerint a részletes veszélyességi besorolást a termék biztonsági adatlapja tartalmazza. A biztonsági adatlap letölthető a www.baumit.hu honlapról, vagy a gyártótól igényelhető.

Tárolás: Száraz, hűvös és fagymentes helyen lezárva 12 hónapig tárolható.

Minőség: Ellenőrzés saját üzemi laboratóriumunkban.

Kiszerelés: 5 literes vödör, 1 raklap=48 vödör=240 l
14 literes vödör, 1 raklap=16 vödör=224 l

Alapfelület: Az alapfelület vizsgálatát az ÖNORM B 2230 és a B 3346 irányelvei szerint kell elvégezni. Az alapfelület legyen száraz, jó teherbíró- és nedvszívó-képességű, fagy-, por-, sókivirágzás- és laza részekről mentes. Nem lehet víztaszító.

Alkalmas:

- dörzsölt felületű mészcement és cementvakolatokra
- betonra, egyéb ásványi alapfelületekre
- jól tapadó ásványi és szilikátfestékekre, vakolatokra
- jól tapadó diszperziós vakolatokra és festékekre

- jól tapadó szilikon vakolatokra és festékekre

Korlátozottan alkalmas (próba felület készítése ajánlott):

- meszes vakolatokra és festékekre (karbonátosodás)

Nem alkalmas:

- műanyagra, műgyantára, olajos és enyves alapfelületre

Alapfelület előkészítés:

- Erősen vagy egyenetlenül nedvszívó felületet előkezelní Baunit Baunit MultiPrimer mélyalapozóval (várakozási idő 12 óra)
- A málló részeket mechanikus úton távolítsuk el. Krétásodó ill. erősen porló felületet szükség esetén Baunit ReCompact vakolatszilárdítóval megerősíteni (Lásd a termék műszaki lapja)
- Leválasztó olaj maradékokat a betonról forró gőzsugárral vagy speciális leválasztó olajeltávolítóval tisztítsuk le.
- Lakk- és olajréteget, enyves festéket marassuk le, és forró gőzsugárral tisztítsuk meg a felületet.
- A rosszul tapadó, kopott ásványi eredetű réteget mechanikus úton távolítsuk el.
- A kivirágzást mechanikus úton távolítsuk el, vegyük figyelembe a felújítási munkák szabályait.
- Károsodott, repedezett felületet megfelelő tapasszal javítsuk ki (pl. Baunit StarContact), helyileg - Baunit Üvegszövettel erősítsük meg.
- Elszennyeződött felületet Baunit ReClean tisztítószerrel tisztítani.
- Penészes és/vagy elalgásodott felületet mechanikusan tisztítsunk le forró gőz- vagy homoksugárral, vagy egyéb speciális tisztítószerrel (Baunit SanierLösung/FungoFluid felújító oldat).

Feldolgozás:

Az alapfelület előkészítése:

A Baunit Lasur minden esetben festékrétegre, vakolatra vagy tapaszrétegre kerül felhordásra, felhordás előtt próba felületet készíteni.

Az egyes termékek előírásait vegyük figyelembe!

Befejezőréteg:

A Baunit Lasur felhordása a lazúrtechnikától függően arra alkalmas szerszámokkal (pl. festőecset, laposecset, natúrszivacs vagy rongy) történik. A megjelenéstől függően 1-3 réteget hordjuk fel.

Kültérben minden esetben, beltérben erősebben igénybevett felületek (konyha, fürdő stb.) esetén a Baunit Finish befejező réteg (és felületvédelem) használata kötelező!

Az optimális feldolgozási konzisztencia és a kívánt színintenzitás beállítása a Baunit Lasur csekély víz (max. 5%) hozzáadásával beállítható.

Általános tudnivalók:

A felület, az anyag és a levegő hőmérséklete +8 °C felett legyen a feldolgozás és a kötés ideje alatt. Közvetlen tűző napsütésben, esőben vagy szélben nem dolgozható fel, ill. a homlokzatot megfelelően védeni kell (a száradási idő közben is, pl. állványzati védőháló).

A magas hőmérséklet (pl. > +30° C) jelentősen megváltoztathatja a kötési tulajdonságokat. A levegő nedvességtartalma és az alacsony hőmérséklet (pl. késő ősszel) jelentősen növelheti a kötési időt és színegyenetlenséget okozhat.

Az egyenetlen szín csak egy gyártási tételen belül garantálható. A színárnyalat kialakulását az alapfelület állapota, a hőmérséklet és a levegő páratartalma befolyásolja.

A színeltérések elkerülése érdekében ügyelni kell arra, hogy az anyagszükségletet az egész épületre egyszerre rendeljük meg, így egyszerre lehessen legyártani. A szállítás természetesen részmennyiségekben is történhet.

Munka közben szemünket, bőrünket és a környezet (főleg üveg, kerámia, klinker, kő, lakk és fém-) felületeket óvjuk. Ha az anyag mégis lecsöppenne, azonnal mossuk le vízzel, ne várjunk a száradásig.

Biztonsági intézkedések: Lásd az érvényes biztonsági adatlap utasításait.

A szemet és a bőrt valamint a nem befestendő felületeket, különösen az üveget, kerámiát, klinkert, natúrkövet, lakkot és fémet óvni kell a ráfröccsenés ellen. Szükség esetén bő vízzel azonnal le kell mosni. Nem szabad megvárni, hogy rászáradjon és megkeményedjen.

A szerszámokat használat után azonnal mossuk ki tiszta vízben, ne várjunk a festék száradásáig.

A szóbeli és írásbeli alkalmazástechnikai előírásaink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevőknek és a felhasználóknak adunk segítségül, nem köteleznek bennünket, nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt és adásvételi szerződésből adódó mellék-kötelezettséget. Nem mentesítik a vevőt termékeink tervezett felhasználási célra való alkalmasságának saját felelősségre történő ellenőrzése alól.
