



Baumit MauerMörtel 30

Baumit Falazóhabarcs 30



A termék:	Gyárilag előkevert száraz falazóhabarcs.	
Összetétel:	Mészhidrát, cement, mészkő, adalékszerek.	
Tulajdonságok:	MSZ EN 998-2 szabvány szerinti M 2,5 G minőségű falazóhabarcs.	
Felhasználás:	Az építészetben alkalmazott téglafalazatokhoz, falazóelemek összekötésére, teherelosztásra és hézagkitöltésre.	
Műszaki adatok:	Jelölés, besorolás:	M 2,5 G az MSZ EN 998-2 szerint
	Maximális szemnagyság:	4 mm
	Nyomószilárdság (28 napos):	nagyobb, mint 2,5 N/mm ²
	Hővezetési tényező:	1,17 W/(mK)
	Keverővíz szükséglet:	kb. 6 l / zsák
	Testsűrűség (száraz megszilárdult habarcs):	kb. 1800 g/dm ³
	Anyagszükséglet:	függ a falvastagságtól és a téglaméretétől (lásd köv. oldal)
Kiadósság:	1 liter felhasználásra kész nedves habarcsához kb. 1,6 kg szárazhabarcs szükséges 1 tonna szárazhabarcsból kb. 625 liter nedves habarcs készíthető 1 zsák szárazhabarcsból kb. 25 liter nedves habarcs készíthető	
Veszélyességi besorolás:	Az 1907/2006 számú (2006. XII.18.) EU Parlamenti és Európa Tanácsi határozat (II. sz. melléklet) szerint a részletes veszélyességi besorolást a termék biztonsági adatlapja tartalmazza. A biztonsági adatlap letölthető a www.baumit.hu honlapról, vagy a gyártótól igényelhető.	
Tárolás:	Száraz helyen, raklapon fóliázva 6 hónapig tárolható.	
Minőségi garancia:	Az ellenőrzés saját üzemi laboratóriumunkban és külső ellenőrző intézetben az MSZ EN 998-2 szerint történik.	
Kiszerezés:	40 kg-os zsákokban, 35 zsák/raklap = 1400 kg (zsugorfóliázva) vagy silóban	
Feldolgozás:	Keverés A falazóhabarcsot kézzel vagy géppel (szabadesésű vagy folyamatos) lehet megkeverni. Szabadesésű keverőgéppel történő keverésnél először a vizet adagoljuk a keverőgépbe (képlékeny konzisztencia szükségessége esetén zsákonként 6-8 liter vizet), és csak utána adagoljuk a száraz habarcsot. Mindig egész zsákot vagy zsákokat keverjünk egyszerre. Keverési idő 2-3 perc.	

Feldolgozás:

Falazás

Kövezzük a téglát, ill. falazóelem gyártó utasításait. Az általános szabályok szerint a falazóelemeket szükség szerint elő kell nedvesíteni, majd a falazóhabarcsot általában 10 mm vastagságban egyenletesen, a vízszintes és a függőleges fugákat teljesen kitöltve kell elteríteni. A leeső, elszennyeződött habarcsot újra felhasználni tilos!

Anyagszükséglet: Szárazhabarcs szükséglet veszteségek nélkül (tájékoztató értékek)

Falazóelem típusa	Falvastagság (cm)	anyagszükséglet (kg/m ²)
PTH 38 N+F	38	42
PTH 38	38	61
PTH 30 N+F	30	30
PTH 30	30	48
PTH 25 N+F	25	27
PTH 38 pincetégla	38	58
PTH 20 N+F	20	22
PTH 11,5 N+F	11,5	12
PTH 10 N+F	10	10
tömör kisméretű téglát	12	35
tömör kisméretű téglát	25	84
tömör kisméretű téglát	38	128
ikersejt téglát	12	28
ikersejt téglát	25	60
ikersejt téglát	38	91
B 30 blokktegla	30	58
B 30 blokktegla	17,5	45

Általános tudnivalók:

A habarcszószandó felület, az anyag és a levegő hőmérséklete +5 °C-nál magasabb legyen a bedolgozás és a kötés ideje alatt. Csak tiszta – pl. vezetékes – vizet használjunk. A kész habarcs feldolgozhatósági ideje időjárástól függően 1–2 óra.

Biztonsági előírások:

Lásd az érvényes biztonsági adatlap utasításait.

A silófelállításhoz szükséges csatlakozások (silóink és silóállító járműveink méret- és súlyadatai) a silók műszaki ismertetőiben találhatók:

Áram: 380 V, 25 A (lomha biztosíték a keverő miatt)

Víznyomás: min. 3 bar, 3/4" csatlakozás

Megközelítés: nehéz gépjárművel állandóan szabadon megközelíthető legyen

Helyigény: min. 3 x 3 m, teherbíró felület