

Baumit Térburkolati Fugázóhabarcs (Baumit PflasterFugenMörtel)



A termék	Gyárilag kevert javított, jó kitöltő képességű száraz habarcs, C 30-as szilárdsági osztály.	
Összetétel	Trasszcement, közetszemcsék, adalékok.	
Tulajdonságok	A Baumit Térburkolati Fugázóhabarcs jó kitöltő képességű, fagy- és sóálló fugázóhabarcs burkolókövek és lapok fugázására. Alkalmazható kőburkolatok habarcsaként szegélykövek, útburkolati peremekhez ill. nagyméretű lapokhoz.	
Felhasználás	A Baumit Térburkolati Fugázóhabarcs használható kül- és beltérben egyaránt minden szokásos térburkoló kőhöz vagy laphoz iszapolási technikával, megfelel az ÖNORM B 2214 szabványának (Útburkolási technikák). Gyors kötése miatt a köveket még időben tisztítsuk meg. A rendelkezésre álló szegélyköveket, útburkolati peremeket vagy nagyméretű lapokat a Baumit Térburkolati Fugázóhabarcs kellő meghúzása után dolgozzuk be. A fugák egy munkamenetben a kőfelület koszolódása nélkül elkészíthetők.	
Műszaki adatok	Szemcseméret:	max. 2 mm
	Szárazanyag-sűrűség:	kb. 2000 kg/m ³
	Feldolgozási konzisztencia:	
	Folyékonyság:	F52–F66 az ÖNORM 4710-1 szerint
	Képlékenységi osztály:	C1/C2 az ÖNORM 4710-1 szerint
	Szilárdsági osztály:	C30
	Anyagszükséglet:	kb. 2 kg/liter
	Útburkoló kövek ^{*)} :	kb. 2-4 kg/m ² /cm
	Útburkoló lapok ^{*)} :	kb. 1 kg/m ² /cm
	Szegélykövek:	2 kg/liter
	Fagy- és sóállóság	Fagy- és sóálló XF2/XF4 az ÖNORM B 4710-1 szerint
	*) függ a fugamérettől és a fektetés módjától	
Veszélyességi besorolás	Az 1907/2006 számú (2006. XII.18.) EU Parlamenti és Európa Tanácsi határozat (II. sz. melléklet, 31. pontja) szerint a részletes veszélyességi besorolást a termék biztonsági adatlapja tartalmazza. A biztonsági adatlap letölthető a www.baumit.hu honlapról, vagy a gyártótól igényelhető.	
Tárolás	Száraz helyen 6 hónapig eltartható.	
Minőségi garancia	Folyamatos minőségellenőrzés saját laboratóriumunkban.	
Kiszerezés	25 kg-os zsák Ömlesztve silóban	

Alapfelület

Zúzottkő és homokágy esetén a lerakott térburkolatot fugázás előtt megfelelően tömöríteni kell (pl. lapvibrátor). Ágyazóhabarcsba vagy betonba fektetett elemek esetén a tömörítés a lapok vagy kövek kézi elhelyezésével megoldható. A minimális fugaszélesség legalább 5 mm legyen. A fugázás minden esetben a teljes fugamélységben történjen.

Feldolgozás

A zsákos Baumit Térburkolati Fugázóhabarcsot géppel (kényszer-, átfolyó-, szabadesésű keverővel vagy keverőszárral) alkalmazástól függően földnedvesre, képlékenyre, vagy folyékony konzisztenciájúra keverjük (területe 1,3 liter esetén 35 – 38 cm). Silós áru esetén a Baumit Térburkolati Fugázóhabarcsot silóra csatlakoztatott átfolyó keverővel keverjük. A burkolóköveket beépítés előtt intenzíven nedvesítsük elő. A fölösleges vizet vízáteresztő ágyazáson vezessük el (Pl. Baumit Térburkolati Ágyazóhabarcs).

Azért, hogy egyszerűbben és hatékonyabban tisztítható legyen a kövek felülete, érdemes felületi bevonatot vagy impregnálót használni. Az iszapolási technika felülettől függően történik. A Baumit Térburkolati Fugázóhabarcs optimális mennyiségét és a teljes fugazárast gumisíberrel érhetjük el. A mély fugák is egy munkamenetben kitölthetőek.

A felületet a habarcs meghúzása után szivaccsal vagy gyenge vízszugárral tisztítsuk. A habarcsmaradékok durva kvarchomokkal vagy fűrészporral távolíthatók el, ezután az egész burkolatfelületet gondosan tisztítsuk meg.

A köveket vagy nagy felületű lapokat Baumit Térburkolati Fugázóhabarccsal töltsük ki vagy öntsük ki és a felületet simítsuk el. A megmaradó habarcs rögtön eltávolítható.

Silós termék esetén kb. 130-150 liter víz szükséges tonnánként, zsákos anyagnál kb. 3,5-4,0 liter víz/zsák. Földnedves és képlékeny habarcs esetén kb. 2,5-2,8 liter víz/zsák. Csak tiszta vizet használjunk. Használatától függően a köv. várakozási időket tartsuk be: Csak gyalogosforgalom: 3 nap; kisebb forgalom (személyautók): 7 nap; teljes terhelés: 21 nap.

Ezeket a határidőket alacsony hőmérséklet esetén megfelelően növeljük.

Általános tudnivalók

A Baumit Térburkolati Fugázóhabarcs használata során (előkészítés, követelmények, beépítés, feldolgozhatósági idő, fugázás) hideg és meleg időjárás esetén tartsuk be a szabvány szerinti előírásokat. A levegő, az anyag- és az alapfelület hőmérséklete +5 °C felett legyen a feldolgozás és a kötés ideje alatt.

Fagyveszély esetén ne dolgozzunk vele!

A receptúrának köszönhetően a trasszcement segít megakadályozni az egyébként (nem megfelelő kötőanyag választás miatt) gyakran előforduló sókirkódást.

Siló használata esetén a szükséges csatlakozások:

Áram:	380 V, 25 A, földelés szükséges
Víz:	legalább 3 bar, 3/4" csatlakozás
Elhelyezés:	teherautóval megközelíthető helyen és állandóan álljon szabadon, legalább 3 x 3 m-es teherbíró talajon.

A szóbeli és írásbeli alkalmazástechnikai előírásaink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevőknek és a felhasználóknak adunk segítségül, nem köteleznek bennünket, nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt és adásvételi szerződésből adódó mellék-kötelezettséget. Nem mentesítik a vevőt termékeink tervezett felhasználási célra való alkalmasságának saját felelőssége történő ellenőrzése alól.