

Baumit PremiumPrimer

baumit.com

Termék

Feldolgozásra kész, kiváló fedőképességű vizes bázisú alapozó, alkalmazható homlokzati hőszigetelő rendszerek esetén is.

Összetétel

Szerves kötőanyag, kvarchomok, kitöltő anyagok, víz, pigmentek.

Tulajdonságok

Vizes bázisú, feldolgozásra kész, oldószermentes diszperzió, amely segíti az alapfelületre való tapadást, egyenletes nedvszívóképességet biztosít. Pórusszűkítő hatása miatt részben csökkenti a vakolatok nedvszívóképességét.

Az alapozó használatával csökken a nedvszívó ásványi alapfelületek (építőanyagok) kötőanyag és nedvesség elszívó hatása, így a kötés-szilárdulási folyamatok optimálisan mehetnek végbe. A páraáteresztő képességet nem befolyásolja. A magas pigmenttartalomnak köszönhetően kiváló az egalizáló hatása.

Alkalmazás

Vakolat felületének előkészítésére ásványi alapfelületeken, nedvszívás kiegyenlítőként és tapadóhídként a Baumit vödrös vékonyvakolatok (Baumit NanoporTop, Baumit StyleTop, Baumit SilikonTop, Baumit SilikatTop, Baumit GranoporTop és Baumit MosaikTop) megfelelő tapadásának biztosítására.

Műszaki adatok

szín:	fehér (színezve is rendelhető)
Szárazanyag tartalom:	kb. 58 %
Sűrűség:	kb. 1,52 kg/dm³
pH-érték:	kb. 8
Páradiffúziós ellenállási tényező μ:	kb. 150
Anyagszükséglet:	kb. 0,20-0,25 kg/m² tapaszolt felületen kb. 0,40 kg/m² vakolt felületen

Veszélyességi besorolás

Az 1907/2006 számú (2006. XII.18.) EU Parlamenti és Európa Tanácsi határozat (II. sz. melléklet) szerint a részletes veszélyességi besorolást a termék biztonsági adatlapja tartalmazza. A biztonsági adatlap letölthető a www.baumit.hu honlapról, vagy a gyártótól igényelhető.

Tárolás

Száraz, hűvös, fagymentes helyen lezárva 12 hónapig tárolható.
A megkezdett vödröt jól lezárva kell tartani.

Minőség-ellenőrzés

Ellenőrzés a saját üzemi laboratóriumban történik.
MSZ EN 15824 szerint

Kiszerelés

5 kg-os vödör, 1 raklap = 48 vödör = 240 kg
25 kg-os vödör, 1 raklap = 16 vödör= 400 kg

Alapfelület

Az alapfelület legyen teherbíró, tiszta, laza részektől mentes, száraz, fagy-, kivirágzás-, és pormentes, ne legyen víztaszító.

Alkalmas:

- Hőszigetelő rendszerek ragasztótapasz rétegére
- Mész, mész-cement és cement vakolatokra
- Beton és más ásványi alapfelületekre (tapaszokra)
- régi, jó tapadású ásványi, szilikát- és diszperziós alapozókra és vakolatokra
- Mész-gipsz, gipsz-mész és gipsz vakolatokra

Nem alkalmas

- friss mészvakolatokra
- műanyagokra, lakkozott felületekre ill. olajos és enyves festékekre

- krétás ill. porló felületeket mechanikusan tisztítsuk meg
- beton felületekről a zsaluleválasztó olajat forró gőzzel vagy speciális zsaluolaj eltávolítóval tisztítsuk le
- szennyeződött és/vagy algás felületek: mechanikus tisztítás vagy forró gőzzel ill. speciális anyagokkal (Baumit Felújító Oldat) való kezelés
- rossz tapadású, málló ásványi bevonatok: mechanikusan eltávolítani
- károsodott ill. repedezett alapfelületek: tapasszal (pl. Baumit StarContact) átsimítani és adott esetben Baumit StarTex üvegszövettel erősíteni.

Feldolgozás:

Ne adjunk hozzá más terméket. Szükség(!) esetén 5 % vízzel hígítható. A Baumit PremiumPrimer alapozót lassú járású keverővel alaposan keverjük fel.
Az alapfelület legyen szilárd és száraz. A Baumit PremiumPrimer alapozót hengerrel vagy ecsettel hordhatjuk fel. Egyidejűleg, teljes felületen, megszakítás nélkül dolgozzunk. Kétrétegű felhordás esetén (pl. különböző nedvszívású felületek) minden munkafázis között tartsuk be a megfelelő várakozási időt: min. 24 óra.

Rétegfelépítés:

1 x Baumit PremiumPrimer
1 x Baumit vékonyvakolatok

Általános tudnivalók:

A levegő, az anyag és az alapfelület hőmérséklete +5 °C felett legyen a feldolgozás és a kötés ideje alatt. A homlokzatot megfelelően védjük a közvetlen napsütéstől, esőtől, erős széltől, (pl. állványvédő háló segítségével).
A magas páratartalom és alacsony hőmérséklet (pl. késő ősszel) természetesen a kötési időt meghosszabbítják.

Minden további réteg felhordása esetén a 24 órás várakozási időt be kell tartani (+20 °C.hőmérséklet és 60 %-os relatív páratartalom mellett).

Biztonsági intézkedések:

Lásd az érvényes biztonsági adatlap utasításait.

A szemet és bőrt, valamint a festett felület környezetét (üveg, kerámia, klinker, natúr kövek, lakkozott és fém felületek) megfelelően védjük. Adott esetben bő vízzel öblítsük le, ne várjuk meg, amíg a termék megszárad és megköt.
Az eszközöket és készülékeket rögtön használat után alaposan tisztítsuk vízzel.

A szóbeli és írásbeli alkalmazástechnikai előírásaink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevőknek és a felhasználóknak adunk segítségül, nem kötelezik bennünket, nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt és adásvételi szerződésből adódó mellék-kötelezettséget. Nem mentesítik a vevőt termékeink tervezett felhasználási célra való alkalmasságának saját felelősségre történő ellenőrzése alól.