

Baumit Sanova Puffer Vakolat

(Baumit SanovaPufferPutz)



A termék: Előkevert, nedvességátlló és víztaszító, kész szárazhabarcs, kézi és gépi felhordásra. Légpórusos alapvakolat WTA (Épületkarbantartási és Műemlékvédelmi Tudományos Műszaki Munkacsoport) szerint.

Összetétel: Mészhidrát, cement, homok, duzzasztott perlit, adalékszerek.

Felhasználás: A Baumit Sanova Puffer Vakolat része a Baumit Sanova Rendszernek WTA-nak, alapvakolata a Baumit Sanova Vakolat W-nek külső és belső térben. Nagy pórustérfogata miatt különösen alkalmas nedvességgel és sóval terhelt falszerkezetek fizikai sókezelésére és/vagy telítettségének kiegyenlítésére.

Műszaki adatok:	Jelölés:	CS II
	Maximális szemnagyság:	2 mm
	Nyomószilárdság (28 napos):	nagyobb, mint $2,5 \text{ N/mm}^2$
	Szárazhabarcs sűrűség:	kb. 920 kg/m^3
	Hővezetési tényező (λ):	$0,30 \text{ W/mK}$
	Páradiffúziós ellenállási szám (μ):	kb. 10
	Keverővíz szükséglet:	kb. 16 liter / zsák
	Légpórustartalom:	nagyobb, mint 20 %
	Porozitás:	nagyobb, mint 45 %
	Anyagszükséglet:	kb. $0,25 \text{ zsák/m}^2/\text{cm}$
	Javasolt vastagság:	10 mm
	Maximális vastagság:	40 mm
	Minimális vastagság:	20 mm, kültérben

Veszélyességi besorolás: Az 1907/2006 számú (2006. XII.18.) EU Parlamenti és Európa Tanácsi határozat szerint (II. sz. melléklet, 31. pontja) szerint a részletes veszélyességi besorolást a termék biztonsági adatlapja tartalmazza. A biztonsági adatlap letölthető a www.baumit.hu honlapról, vagy a gyártótól igényelhető.

Tárolás: Száraz helyen, raklapon fóliázva 6 hónapig tárolható.

Minőségi garancia: D/04/R/26 sz. típusvizsgálat (MSZ EN 998-2:2003 szerint)

Kiszerelés: 50 literes zsákokban, 35 zsák/raklap = $1,75 \text{ m}^3$ (zsugorfóliázva)

Alapfelület: Az alapfelület legyen száraz, jó teherbíró- és nedvszívóképességű, fagy-, por-, sókivirágzás- és laza részekről mentes. Nem lehet víztaszító.

Alapfelület előkezelés:

Sóval telített alapfelületnél ahhoz illő kezelést alkalmazzunk (pl. száraz lekefélés, sótalanítás, talajnedvesség elleni függőleges és vízszintes szigetelés), mohás, algás, kizöldült felületeket speciális algátlanítóval távolítsuk el. A károsodott habarcsfugákat kb. 2 cm mélyen ki kell kaparni majd lezárni (pl. Baumit Sanova Puffer vagy Baumit Sanova W Vakolattal). A Baumit Sanova Puffer Vakolat felhordása előtt Baumit Sanova Előfröcskölő alkalmazása szükséges (50 % fedéssel).

Keverés:	A Baumit Sanova Puffer Vakolat habarcsot az építkezéseknél általában használatos szabadesésű-, vagy kényszer- (folyamatos) keverőben lehet megkeverni. A szabadesésű keverőnél tartsuk be a 3-5 perces keverési időt.
Felhordás:	Az alapfelület fajtája és nedvszívóképessége szerint, valamint az időjárási hatásoknak megfelelően elő kell nedvesíteni. A habarcsot kézzel kőműves kanállal, vagy megfelelő felszereltségű (pl. Rotorquirl vagy más) vakológéppel hernyóformában lehet felhordani. 3 cm vakolatvastagságig egy rétegben, nagyobb, vagy egyenetlen vakolatvastagságnál több rétegben végezzük a vakolást (legkésőbb egy nap után). Az alapfelületet Baumit Sanova Puffer Vakolattal úgy kell kiegyenlíteni, hogy a rákerülő Baumit Sanova Vakolat W egyenletes, legalább 15 mm-es vastagságban felhordható legyen. Az egyes vakolatrétegek felületét felhordás után még nedves állapotában vízszintesen fogas simítóval, illetve speciális vakolattűsűvel bordázzuk fel.
Általános tudnivalók:	A felület, az anyag és a levegő hőmérséklete +5 °C felett legyen a felhordás és kötés ideje alatt. A friss vakolatot legalább 2 napig védjük a kiszáradástól. Várakozási idő: 7 nap vakolatcentiméterenként. Más termékekkel ne keverjük. A felújító rendszerek hatékonyságának időtartama lényegesen függ az alapfelület nedvességutánpótlásától és a sótelítettségtől, ezért a felújítással egyidejűleg célszerű utólagos talajnedvesség elleni szigetelést készíteni.