

Baumit Sanova Vakolat N (Nehéz) (Baumit SanovaPutz S)



A termék:	Gyárilag előkevert, nedvességgátló és víztaszító, kész szárazhabarcs, kézi és gépi felhordásra.	
Összetétel:	Mészhidrát, cement, homok, adalékszerek.	
Felhasználás:	Bármilyen falazat fagyálló, páraáteresztő lábazati vakolataként. Erős mechanikai igénybevételnek kitett és nedvességgel veszélyeztetett falszerkezetre külső és belső térben.	
Műszaki adatok:	Jelölés: Maximális szemnagyság: Nyomószilárdság (28 napos): Húzó-, hajlítószilárdság (28 napos): Hővezetési tényező (λ): Szárazhabarcs sűrűség: Páradiffúziós ellenállási szám (μ): Keverővíz szükséglet: Anyagszükséglet: Javasolt vastagság: Maximális vastagság:	R - CS II 2 mm nagyobb, mint $3,5 \text{ N/mm}^2$ nagyobb, mint $1,5 \text{ N/mm}^2$ $0,8 \text{ W/mK}$ kb. 1500 kg/m^3 kb. 12 kb. 8 liter / zsák kb. $16 \text{ kg/m}^2/\text{cm}$ 20 mm 20 mm egy munkamenetben
Veszélyességi besorolás:	Az 1907/2006 számú (2006. XII.18.) EU Parlamenti és Európa Tanácsi határozat szerint (II. sz. melléklet, 31. pontja) szerint a részletes veszélyességi besorolást a termék biztonsági adatlapja tartalmazza. A biztonsági adatlap letölthető a www.baumit.hu honlapról, vagy a gyártótól igényelhető.	
Tárolás:	Száraz helyen, raklapon fóliázva 6 hónapig tárolható.	
Minőségi garancia:	D/09/R/23 sz. típusvizsgálat (MSZ EN 998-1:2003 szerint)	
Kiszerezés:	40 kg-os zsákokban, 35 zsák/raklap = 1400 kg (zsugorfóliázva)	
Alapfelület:	Az alap legyen száraz, jó teherbíró- és nedvszívóképességű, fagy-, por-, sókivirágzás- és laza részekről mentes. Nem lehet víztaszító. Alapfelület előkezelés: Sóval telített alapfelületnél ahhoz illő kezelést alkalmazzunk (pl. száraz lekefélés, sótelenítés, talajnedvesség elleni függőleges és vízszintes szigetelés), mohás, algás kizöldült felületeket speciális algátlanítóval távolítsuk el. A Baumit Sanova Vakolat Nehéz felhordása előtt Baumit Sanova Előfröcskölő alkalmazása szükséges sóval telített felületeknél, egyébként Baumit Előfröcskölőt használjunk.	
Keverés:	A Baumit Sanova Vakolat Nehéz habarcsot az építkezéseknél általában használatos szabadeszű keverőben kell megkeverni. A gépi felhordáshoz speciális utókeverő szükséges (pl. Rotoquirl).	

Felhordás:

Az alapfelületet fajtája és nedvszívóképessége szerint, valamint az időjárási hatásoknak megfelelően elő kell nedvesíteni. A habarcsot kőműveskanállal vagy vakológéppel lehet felhordani. A vakolósávokat Baumit Sanova Vakolat Nehéz habarcsból készítsük és hagyjuk rövid ideig meghúzni. 2 cm-nél vastagabb vakolat esetén kétrétegű felhordás szükséges úgy, hogy az első réteget nem húzzuk el, és mindig friss a frissbe dolgozunk.

A Baunit Sanova Vakolat Nehéz, alapvakolatként egy alumínium- vagy és faléccel vagy kartecsnivel húzzunk le és könnyedén tömörítsük vagy rovátkoljuk, dörzsölt vakolatként fasimítóval bedolgozható.

Általános tudnivalók:

A felület, az anyag és a levegő hőmérséklete +5 °C felett legyen a felhordás és a kötés ideje alatt. Más termékkel ne keverjük. A frissen felhordott vakolatréteget meg kell védeni a gyors kiszáradástól (min. 2 napig nedvesen kell tartani).

Várakozási idő:

Minden további réteg felhordása előtt 10 nap vakolatcentiméterenként.

Befejező réteg

Felújításkor:

Baunit Szilikát Vakolat (Baunit Univerzális Alapozóval)

Baunit Szilikon Vakolat (Baunit Univerzális Alapozóval)

Baunit Nanopor Vakolat (Baunit Univerzális Alapozóval)

Baunit Szilikát Festék / Baunit Szilikon Festék/Baunit Nanopor Festék

Új épület esetén (annak lábazatára):

Baunit Szilikon Vakolat (Baunit Univerzális Alapozóval)

Baunit Granopor Vakolat (Baunit Univerzális Alapozóval)

Baunit Mozaik Vakolat (Baunit Univerzális Alapozóval)

Baunit Nanopor Vakolat (Baunit Univerzális Alapozóval)

A felújító rendszerek hatékonyságának időtartama lényegesen függ az alapfelület nedvességutánpótlásától és a sóteltettségétől, ezért a felújítással egyidejűleg célszerű utólagos talajnedvesség elleni szigetelést készíteni.

A silófelállításhoz szükséges csatlakozások (silóink és silóállító járműveink méret- és súlyadatai) a silók műszaki ismertetőiben található:

Áram: 380 V, 25 A (lomha biztosíték a keverő miatt)

Víznyomás: min. 3 bar, 3/4" csatlakozás

Megközelítés: nehéz gépjárművel állandóan szabadon megközelíthető legyen

Helyigény: min. 3 m x 3 m, teherbíró felület