

Baumit SpeedTop



Termék	Feldolgozásra kész kötőgyorsító adalékanyag Baumit GranoporTop és SilikonTop vakolatokhoz		
Összetétel	Tartalmaz vizet, szerves adalékanyagokat, ammóniát.		
Tulajdonságok	Filmképző kötőgyorsító adalékanyag, amely javítja a homlokzat ellenálló-képességét magasabb páratartalom és alacsonyabb hőmérséklet esetén (pl. ködben)		
Alkalmazás	Kiegészítő segédanyag a Baumit GranoporTop és SilikonTop vakolatokhoz, ha a levegő hőmérséklete $\geq +1^{\circ}\text{C}$ és $\leq +15^{\circ}\text{C}$ és a relatív páratartalom $\leq 95\%$ (Más időjárási körülmények negatív módon befolyásolják a száradás során a tulajdonságokat.)		
Műszaki adatok	sűrűség:	kb. 1,0 kg/dm ³	
	szín:	színtelen	
	ph-érték:	11 - 12	
	anyagszükséglet:	1 teljes flakon vödörként	
Veszélyességi besorolás	Az 1907/2006 számú (2006. XII.18.) EU Parlamenti és Európa Tanácsi határozat (II. sz. melléklet, 31. pontja) szerint a részletes veszélyességi besorolást a termék biztonsági adatlapja tartalmazza. A biztonsági adatlap letölthető a www.baumit.hu honlapról, vagy a gyártótól igényelhető.		
Tárolás	Száras, hűvös, fagymentes helyen, raklapon 12 hónapig eltartható.		
Minőségi garancia	Minőségi ellenőrzés saját laboratóriumban.		
Kiszerezés	250 ml-es flakon 25 kg-os vödörhöz		
Alapfelület	Az alapfelület legyen teherbíró, tiszta, száraz, fagy-, por-, kivirágzás-, laza részekről mentes, ne legyen víztaszító. Az alapfelület és a fal egyenetlenségeit szabvány szerint ellenőrizzük.		

Feldolgozás

Egy flakon Baumit SpeedTop adalékanyagot keverünk (alaposan, keverőgéppel) egy vödör Baumit GranoporTop/SilikonTop Vakolathoz. Esetenként még ilyenkor egy kevés víz hozzáadása lehetséges. Csak annyi bekevert vödörrel dolgozzunk, amit a feldolgozási időn belül fel is tudunk használni (kb. 1,5 óra). Hosszabb idő után az adalékanyag hatni kezd, és a vakolat belekötethet a vödörbe.

A Baumit SpeedTop csak akkor alkalmazható, ha a levegő hőmérséklete $\geq +1^{\circ}\text{C}$ és $\leq +15^{\circ}\text{C}$ és a relatív páratartalom $\leq 95\%$ legyen.

A Baumit SpeedTop helyes alkalmazása után a vakolatot 4-6 óra elteltével (hőmérséklettől és páratartalomtól függően) eső érheti, így a felhordott vékonyvakolatot az eső nem moshatja le a falról. Ez idő alatt a vakolatot fagy nem érheti.

Amennyiben a kötési idő alatt a vakolatot tartós fagy, intenzív eső vagy tartós páralecsapódás (köd) érheti, úgy a homlokzatot megfelelő módon védeni kell.

15°C -nál magasabb hőmérséklet esetén a felhasználhatósági idő nagyon lerövidül.

Általános tudnivalók

A levegő, az anyag és az alapfelület hőmérséklete a feldolgozás és kötés ideje alatt $+1^{\circ}\text{C}$ felett legyen. A színárnyalat eltérések elkerülése érdekében ügyeljünk arra, hogy a teljes vakolandó homlokzatra Baumit SpeedToppal egységesen kevert vakolat kerüljön.

Ügyeljünk arra, hogy a már kötésnek indult vakolathoz ne nyúljunk (stószos felületek elkerülése).

Ha a levegő hőmérséklete nem $\geq +1^{\circ}\text{C}$ és $\leq +15^{\circ}\text{C}$ és a relatív páratartalom nem $\leq 95\%$ úgy a kötés folyamatát az negatívan befolyásolja.

Biztonsági óvintézkedések:

A vakolandó felületek környezetét, különösen az üveg, kerámia, klinker, natúr kő, lakkozott és fém felületeket megfelelően védeni kell. Adott esetben bő vízzel öblítsük le. Ne várjuk meg amíg az anyag ráköt a tisztítandó felületre.

Az eszközöket és gépeket használat után rögtön tiszta vízzel tisztítsuk meg.