



Baumit StuckFix



A termék:	Gyárilag előkevert gipszkötőanyagú ragasztóhabarcs belső térben.	
Összetétel:	Gipsz, mészkő, adalékszerek.	
Felhasználás:	Általános építőipari célokra, kábelek, csövek, villanszerelési tartozékok gyors rögzítésére.	
Műszaki adatok:	Kötőanyag:	Kalciumszulfát-félhidrát
	Jelölés:	B2/5/2
	Száradás után a termék színe	Sárgás-fehér
	Beépítési terület	Bel térben
	Feldolgozhatósági idő:	5 - 15 perc között (+20°C mellett - ennél melegebb időben gyorsabb, hidegben lassabb a kötési idő)
	Keverővíz szükséglet:	kb. 0,3 liter/kg
	Száradási idő:	kb. 24 óra
Veszélyességi besorolás:	Az 1907/2006 számú (2006. XII.18.) EU Parlamenti és Európa Tanácsi határozat (II. sz. melléklet, 31. pontja) szerint a részletes veszélyességi besorolást a termék biztonsági adatlapja tartalmazza. A biztonsági adatlap letölthető a www.baumit.hu honlapról, vagy a gyártótól igényelhető.	
Tárolás:	Száraz helyen, raklapon fóliázva 9 hónapig tárolható.	
Minőség:	D/11/B2/141 sz. típusvizsgálat (MSZ EN 13279-1:2008) szerint)	
Kiszerezés:	25 kg-os zsákokban, 54 zsák/raklap = 1350 kg (zsugorfóliázva)	
Alapfelület:	Az alapfelület vizsgálatát a mindenkor érvényes szabványok szerint kell elvégezni. Az alapfelület legyen teherbíró, száraz, por-, fagy-, sókivirágzás, laza, festék- és leválasztószer részekéntől mentes. Nem lehet víztaszító.	
Feldolgozás:	Az 1 kg Baumit StuckFix poranyagot kb. 0,3 liter vízzel folyamatos keveréssel a kívánt sűrűsége keverjük. A kötési folyamat kb. 8-10 perc elteltével beindul, ezután egyre nehezebb a bedolgozás, 15-25 perc múlva a bekevert anyag teljesen megköt.	
Általános tudnivalók:	A felület, az anyag és a levegő hőmérséklete +5 °C-nál magasabb legyen a feldolgozás és a kötés ideje alatt. A magas hőmérséklet megrövidítheti a feldolgozhatósági időt. Friss állapotban az időjárás viszonyosságaitól védjük (fagy, nap és huzat). A bedolgozást az érvényben lévő szakmai szabályok, szabványok és műszaki előírások szerint kell végezni. Lásd a műszaki lapokat és a Baumit rendszereket. Csak tiszta – pl. vezetékes – vizet használjunk.	
	Biztonsági előírások: Tiszta edényeket és szerszámokat használjunk. A szerszámokat a használat után vízzel kell megtisztítani.	

A szóbeli és írásbeli alkalmazástechnikai előírásaink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevőknek és a felhasználóknak adunk segítségül, nem köteleznek bennünket, nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt és adásvételi szerződésből adódó mellék-kötelezettséget. Nem mentesítik a vevőt termékeink tervezett felhasználási célra való alkalmasságának saját felelősségre történő ellenőrzése alól.