

Adesilex PVC HP

**Ragasztó műanyag
csövekhez, beleértve
a magas nyomású
folyadékokat szállító
csöveket is**



ALKALMAZÁSI TERÜLET

- Alacsony és magas belső nyomású folyadékokat szállító PVC csövek ragasztása.
- PMMA és ABS anyagú csövek ragasztására is alkalmas.
- Ragasztó lakossági és ipari csatornarendszerek csöveinek ragasztásához, valamint általában úszómedencékben, hidromasszázs kádakban, öntöző és vízvezeték rendszerekben szerelőhüvelyek, szifonok és szerelvények ragasztásához.
- Műanyag csövek és ereszcsonna ragasztása.
- Használható hullámcsonnák elektromos és vízvezeték-rendszerekhez való kötéséhez is.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Az **Adesilex PVC HP** vörös színű, oldószeres, szintetikus gyantából készült ragasztó.

Az **Adesilex PVC HP** megfelelő viszkozitással és konzisztenciával rendelkezik a ragasztó megfolyása vagy lecseppenése nélkül felhasználás közben. Felhasználásra kész, gyorsan megköt és megszilárdul. A kialakuló ragasztófilm olyan merev marad, mint a ragasztott cső, -15°C és +95°C hőmérsékletig hőálló, időnként +95°C-os csúcsokkal.

A kialakuló ragasztófilm olyan merev marad, mint a ragasztott cső, -15°C és +95°C közötti üzemi hőmérséklettartományban terhelhető.

Az **Adesilex PVC HP** az MSZ EN 14680 szerint (ragasztók nyomás nélküli termoplasztikus csővezetés rendszerekhez) és az MSZ EN 14814 szerint (ragasztók legfejebb 16 bar nominális nyomású folyadékokat

szállító termoplasztikus csőrendszerekhez).

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A ragasztandó felületek ragasztás előtt legyenek tökéletesen szárazak, tiszták és zsírmentesek. Szükség esetén tisztítsa le a felületeket acetonba mártott ruhával, hogy a tapadást gátló szennyeződések eltávolítsa. A csövek végei nem lehetnek sorjások, és a cső belseje legyen szegélyezett a ragasztó egyenletes elterülésének elősegítésére az összeillesztés során.

Hordjon fel egy vékony, egyenletes ragasztóréteget mindkét ragasztandó csőre. A belső és a külső cső közötti ragasztási felület arányos a ragasztandó csövek átmérőivel: általános útmutatóként a belső cső a külső csőbe 20 mm és 120 mm hossz között menjen bele. Azonnal ragassza össze a két elemet úgy, hogy az egyiket a másikba illeszti, és a ragasztó egyenletesen eloszlik az érintkező felületek között. A két elem összeillesztése után azonnal távolítsa el a felesleges ragasztó-maradványokat egy tiszta ruhával vagy megfelelő szerszámmal, eszközzel.

A ragasztás néhány perc múlva használható, de nyomás alatti folyadékokra 24 óra elteltével ellenálló.

FIGYELMEZTETÉS

Az **Adesilex PVC HP** oldószerbázisú ragasztó: javasoljuk, hogy nyílt lángtól és szikráktól távol használja és tárolja.

Ha a csőrendszert először veszik használatba, mossa át gondosan a szennyeződés és az oldószermaradványok eltávolításához.

Ha a terméket alacsony hőmérsékleten használja, melegítse fel a ragasztandó felületeket forró levegővel.

**Adesilex
PVC HP**



MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)

TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK

Állag:	sűrű folyadék
Szín:	vörös
Szárazanyag-tartalom (%):	kb. 30
Nyitott idő:	1-5 perc
Teljes kikeményedés:	24 óra múlva

VÉGSŐ TELJESÍTMÉNYADATOK

Hőállóság:	+70°C, legfeljebb +95°C-os csúcsokkal
Minősítés:	– MSZ EN 14680 szerint (ragasztók nyomás nélküli termoplasztikus csővezetés rendszerekhez); – MSZ EN 14814 szerint (ragasztók magas nyomású folyadékokat szállító termoplasztikus csőrendszerekhez); CE jeles termék

Tisztítás

Az **Adesilex PVC HP** acetonnal, triklór-etilénnel vagy lakkbenzinnel könnyen eltávolítható, amíg még friss.

KISZERELÉS

125 g-os tubusok.

ELTARTHATÓ

Az **Adesilex PVC HP** 18 hónapig tartható el eredeti, bontatlan csomagolásban +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten.

AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS A FELHORDÁS SORÁN BETARTANDÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Az **Adesilex PVC HP** fokozottan tűzveszélyes. Javasoljuk, hogy nyílt lángtól és szikrától távol tartsa és használja, kerülje a dohányzást, előzze meg az elektrosztatikus feltöltődést és csak jól szellőző helyiségben használja. Irritálja a bőrt és a légutakat, szemkárosodást okozhat, valamint álmoságot és szédülést. Visszafordíthatatlan károsodást okozhat, ha hosszú ideig használja. A termék alacsony molekulású epoxi gyantákat tartalmaz, amelyek érzékenységet okozhatnak, ha más epoxi összetevőkkel szennyeződnek. Robbanásveszélyes peroxidokat képezhet. Használata közben viseljen védőkesztyűt és védőszemüveget, valamint védje a légutakat megfelelő légzőmaszkkal. Ha a termék szembe vagy bőrre kerül, mossa ki azonnal bő vízzel és forduljon orvoshoz. Gondoskodjon a munkaterület megfelelő szellőzéséről. További és teljeskörű információt a termék biztonságos használatáról az érvényes biztonsági adatlap tartalmaz.

SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT
TERMÉK.

FIGYELMEZTETÉS

A termékismertetőben feltüntetett műszaki adatok, javaslatok és utasítások mindig csak a megadott feltételek mellett érvényesek. Az ettől eltérő munkakörülményekre és felhasználási területekre nem jelentenek kötelezettséget. Amennyiben a fentiekben ismertetettől eltérő munkakörülmények között vagy felhasználási területeken akarják a terméket használni, akkor a termék használatának megkezdése előtt megfelelő számú próbát kell végezni. Bár a termékismertetőben szereplő műszaki adatok és javaslatok legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, ettől függetlenül csak a termékeink mindig azonos minőségére vállalunk garanciát.

Kérjük olvassa el a termék Műszaki adatlapjának aktuális verzióját, ami beszerezhető weboldalunkról: www.mapei.hu

JOGI NYILATKOZAT

A jelen Műszaki Adatlap („TDS”) másolható és hozzáadható egyéb projekt-dokumentumokhoz, de az így létrehozott dokumentum nem egészítheti ki vagy helyettesítheti a hatályos TDS követelményeit a MAPEI termék beépítésének időpontjában.

A legfrissebb TDS dokumentumok letölthető a www.mapei.com honlapon. A MAPEI SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A JELEN TDS SZÖVEGÉNEK, AZ ABBAN SZEREPLŐ VAGY ABBÓL EREDŐ KÖVETELMÉNYEKNEK BÁRMELY MÓDOSÍTÁSA ESETÉN.

**A termékre vonatkozó
referenciák kérésre
rendelkezésre állnak, illetve
a www.mapei.hu weboldalon
hozzáférhetők.**



A JÖVŐT ÉPÍTJÜK