TIKKURILA

Termékleírás
2007.08.01.

VALTTI FAOLAJ VIZES
(VALTTI WOOD OIL AKVA)



* természetes növényi olaj alapú

TERMÉKTÍPUS: Vízhígítású, növényi olaj alapú faolaj kültéri használatra. Védi a felületet a nedvesség káros hatásaitól és a szennyeződések megtapadásától, valamint csökkenti a fa berepedezését. Nyers, kezeletlen és előzőleg olajjal kezelt felületek kezelésére. Megfelel a nagy nyomáson telített tartós, a kemény és a hőkezelt fa felületekre.

ALKALMAZÁSI TERÜLET: Kültéri bútorok, teraszok, mólók, stb. olajozása.

MŰSZAKI ADATOK:

Bázisfesték:	EC
Színek:	színtelen, a Valtti Color színkártya színeire színezhető
Fényességi fokozat:	nincs meghatározva
Kiadósság:	5-7 m^2/l/réteg A valódi kiadósság függ a kezelendő felület minőségétől, nedvszívó képességétől és a kezelés módjától.
Kiszerelések:	0,9 l, 2,7 l
Hígítás:	vízzel
Felhordási mód:	ecset, szivacs
Száradási idők: **(23°C-on és 50% relatív páratartalom mellett)**	A felület néhány óra alatt száraz. A száradási folyamatot befolyásolja a fa nedvszívó képessége és a felhordott olaj mennyisége.
Időjárásállóság:	Kültéren javasolt színezett terméket használni, mert a színezett olaj jobban véd az időjárás hatásai ellen, mint a színtelen. Szükség esetén végezzen felújítást. Az időjárási viszontagságoknak folyamatosan kitett felületeket lehetséges, hogy évente újra kell olajozni.
Szárazanyagtartalom:	21%
Sűrűség:	1,0 kg/l (ISO 2811)

A fönti információ, ami laboratóriumi teszteken és kivitelezési tapasztalatokon alapul, a termékleíráson jelzett időpontban vált hatályossá. A termék minőségét operációs rendszerünk garantálja, ami az ISO 9001-es és az ISO 14001–es szabványok követelményeire épül. Gyártó cégként nem vállalunk felelősséget semmilyen kárért, ami az utasításoknak nem megfelelő felhordásból, vagy a nem rendeltetésszerű használatból ered.

Tárolás: Fagytól védendő. A felbontott doboz/kanna tartalmát használja fel még ugyanazon festési szezon alatt. A már megnyitott edényekben lévő olaj tulajdonságai megváltozhatnak.

Termék kódja: 256 0070

FELHASZNÁLÁS:

FELHORDÁSI KÖRÜLMÉNYEK: A festendő felület legyen száraz, vagyis a fa nedvességtartalma legyen 20% alatt, mivel a nedves fába nem ivódik be az olaj és az olaj lassan szárad a nedves környezetben. Mivel a nagy nyomáson telített fák gyakran nedvesek, javasolt ezeket a felületeket a beépítés után kb. fél évvel kezelni.
A kezelés és a száradás ideje alatt a levegő, a kezelendő felület és az olaj hőmérséklete legyen legalább 5°C, páratartalma pedig 80% alatt.

1) FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE:

Kezeletlen felületek:
Távolítsa el a felületről a port, a zsíros, olajos, viaszos és egyéb szennyeződéseket és a laza rostokat. Az esetleges penészt távolítsa el Homeenpoisto penészeltávolító szerrel a használati utasítás szerint.

Korábban faolajjal kezelt felületek:
Távolítsa el a felületről a laza rostokat és részeket kaparóvassal, vagy drótkefével. Távolítsa el a felületről a port, a zsíros, olajos, viaszos és egyéb szennyeződéseket és a laza rostokat. Az esetleges penészt távolítsa el Homeenpoisto penészeltávolító szerrel a használati utasítás betartása mellett.
Ha a fa felszínén látható filmréteg marad, távolítsa azt el a Valtti Faolajjal való kezelés megkezdése előtt.

2) FELHORDÁS:

Felhordás előtt és közben is időnként keverje el alaposan a Valtti vizes Faolajat. Hordja fel az olajat egy-két rétegben ecsettel, vagy szivaccsal. A lehetséges átfedések elkerülése érdekében olajozzon egyenletesen és egyszerre egy felületi egységet, vagy néhány deszkát, a felület teljes hosszában. A felületen maradt olajat, ami nem tud beszívódni a fába, azonnal törölje le. A második kezelést akkor végezheti el, ha az olaj beszívódott a felületbe és az megszáradt. Az olaj sötétebbé teszi a fa színét.

FESTŐSZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA:

Tisztítás előtt törölje le a szerszámokról a lehető legtöbb olajat, majd tisztítsa azokat szappanos vízzel. A szerszámokra száradt olajat mossa le Pensselipesu-val.

FELÜLET TISZTÍTÁSA ÉS KARBANTARTÁSA:

Az olaj normál körülmények között a teljes kikeményedést és tartósságot kb. egy hét alatt éri el, ezért ez alatt az idő alatt óvatosan kezelje a felületet. Ha a felületet rögtön, vagy nem sok idővel az olajjal való kezelés után tisztítani kell, tegye azt egy puha kefével vagy egy enyhén benedvesített törlőruhával, legalább két nappal a kezelés után.

A fönti információ, ami laboratóriumi teszteken és kivitelezési tapasztalatokon alapul, a termékleíráson jelzett időpontban vált hatályossá. A termék minőségét operációs rendszerünk garantálja, ami az ISO 9001-es és az ISO 14001–es szabványok követelményeire épül. Gyártó cégként nem vállalunk felelősséget semmilyen kárért, ami az utasításoknak nem megfelelő felhordásból, vagy a nem rendeltetésszerű használatból ered.

Egy hónap elteltével: tisztítsa a felületet a Huoltopesu tisztítófolyadék és víz 1:10 arányú elegyével.
Az erősen szennyezett felületeket és foltokat tisztítsa a töményebb tisztítószeres oldattal (1 egység tisztítószer: 1 egység víz). A tisztítás után öblítse le a felületet tiszta vízzel és hagyja megszáradni.

FELÚJÍTÁS:
Szükség esetén végezzen felújítást. Az időjárási hatásoknak fokozottan kitett felületeket lehetséges, hogy évente újra kell olajozni.

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI OSZTÁLYOZÁS:
Tartalmaz: kobalt vegyületet. Túlérzékeny személynél allergiás reakciót válthat ki.
További információt lásd a Biztonsági Adatlapon. Biztonsági Adatlap igényelhető a Tikkurila Kft-től.

KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS HULLADÉKKEZELÉS:
A lefolyóba, a csatornarendszerbe, vagy a talajra önteni nem szabad.
A folyékony hulladékot és a száraz, üres dobozokat/kannákat veszélyesanyag-lerakóhelyre kell szállítani.
Figyelem!
Öngyulladásveszély!
A termékkel átitatott rongyok, szivacsok, vagy az esetleges csiszolásból származó por önmaguktól begyulladhatnak, ezért tartsuk azokat vízben, szárítsuk őket kültéren, vagy égessük el a kezelés befejeztével azonnal.

FORGALMAZZA:
TIKKURILA Kft. H-1097 Budapest, Gyáli út 27-29.
Tel.: +36 1 348 3040, Fax: +36 1 348 3070, Ügyfélszolgálat: +36 40 200 701
info.hu@tikkurila.com , www.tikkurila.hu

A fönti információ, ami laboratóriumi teszteken és kivitelezési tapasztalatokon alapul, a termékleíráson jelzett időpontban vált hatályossá. A termék minőségét operációs rendszerünk garantálja, ami az ISO 9001-es és az ISO 14001–es szabványok követelményeire épül. Gyártó cégként nem vállalunk felelősséget semmilyen kárért, ami az utasításoknak nem megfelelő felhordásból, vagy a nem rendeltetésszerű használatból ered.