Termékleírás
2008.03.04.

FEELINGS BÚTORFESTÉK ALAPOZÓ
(FEELINGS FURNITURE PRIMER)



*fokozottan környezetbarát
* többezer színre kikeverhető

TERMÉKTÍPUS:
Matt, enyhe szagú, vízhígítású akrilát alapozó beltéri felületekre. Kiváló tapadó- és fedőképességgel és jó töltőtulajdonságkkal rendelkezik. Remek alapot képez a Feelings Bútorfesték (Feelings Furniture Paint) alá. Alkalmas új és korábban vízhígítású, alkid tartalmú, vagy savkatalizátoros festékkel kezelt felületek újrafestésére.

ALKALMAZÁSI TERÜLET:
Beltéri fa, faburkolat, MDF felületek, ajtók, bútorok, falak, stb. felületeinek alapozása.

MŰSZAKI ADATOK:

Bázisfesték:	A
Színek:	fehér, a Feelings Beltéri Színkártya, a Tikkurila Symphony színkártya, a Bútorfesték Színkártya, a RAL, az NCS, BS 4800 és más színrendszerek világos színei
Fényességi fokozat:	matt
Építőanyag osztályozás:	M1
Fedőképesség:	6-8 m^2/l/réteg A valódi fedőképesség függ a festendő felület minőségétől, nedvszívó képességétől és a felhordás módjától.
Kiszerelések:	0,9 l, 2,7 l
Hígítás:	vízzel, szükség esetén max. 10%-ban
Felhordási mód:	ecset, henger, szórás Ecsettel való felhordás esetén javasolt nylon, vagy poliészter ecset használata. Airless szórás esetén: fúvókaméret: 0,013”-0,015”, hígítás: vízzel, max. 10%-ban.
Száradási idők: **(23°C-on és 50% relatív páratartalom mellett)**	érintésszáraz 1 óra múlva, átfesthető 4 óra múlva
Szárazanyag-tartalom:	kb. 35%
Sűrűség:	kb. 1,3 kg/l
Tárolás:	Fagytól védendő.
Termék kódja:	729 6001

A fönti információ, ami laboratóriumi teszteken és kivitelezési tapasztalatokon alapul, a termékleíráson jelzett időpontban vált hatályossá. A termék minőségét operációs rendszerünk garantálja, ami az ISO 9001-es és az ISO 14001–es szabványok követelményeire épül. Gyártó cégként nem vállalunk felelősséget semmilyen kárért, ami az utasításoknak nem megfelelő felhordásból, vagy a nem rendeltetésszerű használatból ered.

FELHASZNÁLÁS:

FELHORDÁSI KÖRÜLMÉNYEK: A festendő felület legyen száraz, tiszta, a fa nedvességtartalma legyen 20% alatt, , a levegő hőmérséklete legyen legalább 8°C, relatív páratartalma pedig 80% alatt.

1) FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE:

Távolítsa el a felületről a port, a rozsdát, a zsíros, olajos, a viaszos és egyéb szennyeződéseket és a laza, lepergő rétegeket. Használja a megfelelő Tikkurila terméket a felület tisztítására, az esetleges penész eltávolítására. A csomókat és gyantás részeket kezelje Tikkurila Knotting Lacquer-rel. A repedéseket, töréseket, szögek helyét töltse ki, az egyenetlen felületeket egyenlítse ki a megfelelő Tikkurila töltőanyaggal. A fényes és a javított felületeket csiszolja le. Bizonyosodjon meg róla, hogy a teljes felület megfelelően elő van készítve a festéshez.
Megjegyzés: a festék színvesztése, különösen világos színek esetében, előfordulhat a fában lévő csomóknál és a gyantás részeken. Különösen gondosan kell előkészíteni a tölgy, teakfa, cédrus, douglas fenyő, mahagóni és idigbo, stb. fafajtákból készült felületeket, amelyek olajat, vízben oldódó csersavat tartalmaznak. Az olaj és a csersav befolyásolhatják a felületen való megtapadást, a száradást és a kikeményedést, vagy a festék elszíneződését okozhatják. A fönti felületeken előnyösebb alapos zsírtalanítás után az Otex Tapadó Alapozót (Otex Adhesion Primer) használni. Alapozza a festetlen fém felületeket és a rozsdásodásra hajlamos pontokat Rostex Fém Alapozóval (Rostex Metal Primer).

2) FELHORDÁS:

Felhordás előtt alaposan keverje el a festéket. Alapozza a festetlen felületeket a felület egészén, a korábban festett felületek festékmentes részeit pedig alapozza pontozó mozdulatokkal Feelings Bútorfesték Alapozóval. A fokozottan nedvszívó felületeket alapozza először a Feelings Bútorfesték Alapozó max. 10%-ban vízzel hígított változatával, hagyja megszáradni, majd hordjon fel egy második réteg alapozót hígítatlanul.

FESTŐSZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA:

Tisztítás előtt törölje le a szerszámokról a lehető legtöbb festéket, majd mossa le azokat vízzel.

FELÜLET TISZTÍTÁSA ÉS KARBANTARTÁSA:

A festék normál körülmények között a teljes kikeményedést és tartósságot kb. egy hónap alatt éri el, ezért ez alatt az idő alatt óvatosan kezelje a festett felületet. Ha a felületet rögtön, vagy nem sokkal a festés után tisztítani kell, tegye azt finoman egy puha kefével, vagy egy nedves törlőruhával.
Legalább egy hónap elteltével: tisztítsa a felületet semleges (pH 6-8) mosogatószerrel és egy puha kefével, törlőruhával. Az erősen szennyezett felületeket tisztítsa enyhén lúgos
(pH 9-10) mosogatószerrel egy törlőronggyal vagy szivaccsal. Tisztítás után alaposan öblítse le a felületet.

ILLÉKONY SZERVESVEGYÜLET (VOC) TARTALOM:

EU-határérték erre a termékre (kategória/alkategória): A/g 30 g/l (2010)
A termék max. 30g/l VOC-t tartalmaz.

A fönti információ, ami laboratóriumi teszteken és kivitelezési tapasztalatokon alapul, a termékleíráson jelzett időpontban vált hatályossá. A termék minőségét operációs rendszerünk garantálja, ami az ISO 9001-es és az ISO 14001–es szabványok követelményeire épül. Gyártó cégként nem vállalunk felelősséget semmilyen kárért, ami az utasításoknak nem megfelelő felhordásból, vagy a nem rendeltetésszerű használatból ered.

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI OSZTÁLYOZÁS:
A termék nem minősül veszélyes árunak.
További információt lásd a Biztonsági Adatlapon. Biztonsági Adatlap igényelhető a Tikkurila Kft-től.

KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS HULLADÉKKEZELÉS:
A folyékony hulladékot és a száraz, üres dobozokat/kannákat veszélyesanyag-lerakóhelyre kell szállítani.

FORGALMAZZA:
TIKKURILA Kft. H-1097 Budapest, Gyáli út 27-29.
Tel.: +36 1 348 3040, Fax: +36 1 348 3070, Ügyfélszolgálat: +36 40 200 701
info.hu@tikkurila.com , www.tikkurila.hu

A fönti információ, ami laboratóriumi teszteken és kivitelezési tapasztalatokon alapul, a termékleíráson jelzett időpontban vált hatályossá. A termék minőségét operációs rendszerünk garantálja, ami az ISO 9001-es és az ISO 14001–es szabványok követelményeire épül. Gyártó cégként nem vállalunk felelősséget semmilyen kárért, ami az utasításoknak nem megfelelő felhordásból, vagy a nem rendeltetésszerű használatból ered.