Termékleírás
2013.06.26.

TUNTO DURVASZEMCSÉS STRUKTÚRGLETT
(TUNTO COURSE TEXTURED FINISH)



* dekoratív, domborműves felületek
* művészet a falakon

TERMÉKTÍPUS:
Vízhígítású akrilát dekorációs bevonat falakra és mennyezetekre.

ALKALMAZÁSI TERÜLET:
Beltéri száraz helyiségek új és korábban festett beton, tégla, gipszkarton, faforgácslemez és farostlemez felületeinek dekorálására, ha strukturált bevonatot szeretnénk elérni. Mennyezetekre is felhordható.

MŰSZAKI ADATOK:

Bázisfesték:	RPA és RPC
Színek:	a Tunto színkártya színei és a Symphony színrendszerből a színező rendszer által engedélyezett színek A termék durva struktúrája miatt a végső szín általában sötétebbnek tűnik a színkártya színeinél. A terméket színkeverés előtt fel kell keverni.
Fényességi fokozat:	teljesen matt
Fedőképesség:	0,5-0,7 m^2/liter A takarás függ a felület durvaságától és nedvszívó képességétől, a felhordás körülményeitől és módjától.
Kiszerelések:	5 kg (kb. 2,7 l); 16,5 kg (kb. 9 l)
Hígítás:	vízzel, szükség esetén max. 1%-ban
Felhordási mód:	acél vakolókanál, szórás. mintázáshoz: pl. műanyag simítólapát Szórás esetén használjon speciális, vakolat felhordására alkalmas szórópisztolyt min. 5 mm-es fúvókamérettel. Szórás előtt távolítsa el a kis fém lapocskát, ami a színre keverés közben a kannába eshet.
Száradási idők: **(23°C-on és 50% relatív páratartalom mellett)**	átfesthető 24 óra múlva
Hőtűrés:	80°C (ISO 4211-3)
Szárazanyag-tartalom:	kb. 65%
Sűrűség:	kb. 1,8-1,9 kg/l, ISO 2811
Tárolás:	Fagytól védendő.

A fönti információ, ami laboratóriumi teszteken és kivitelezési tapasztalatokon alapul, a termékleíráson jelzett időpontban válthatályossá. A termék minőségét operációs rendszerünk garantálja, ami az ISO 9001-es és az ISO 14001–es szabványok követelményeire épül. Gyártó cégként nem vállalunk felelősséget semmilyen kárért, ami az utasításoknak nem megfelelő felhordásból, vagy a nem rendeltetésszerű használatból ered.

FELHASZNÁLÁS:

FELHORDÁSI KÖRÜLMÉNYEK: A festendő felület legyen száraz, tiszta, a levegő, a festendő felület és a felhordandó glett hőmérséklete legyen legalább +5°C, a levegő relatív páratartalma pedig 80% alatt.

1) FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE:

Festetlen felületek:
Távolítsa el a felületről a port, rozsdát, a zsíros, olajos, a viaszos és egyéb szennyeződéseket. A repedéseket, szögek helyét töltse ki, az egyenetlen felületeket egyenlítse ki a megfelelő Tikkurila töltőanyaggal. A javított felületeket száradás után csiszolja le, majd portalanítsa. Alapozza az egész felületet Feelings Univerzális alapozóval (Feelings Universal Primer).

Korábban festett felületek:
Tisztítsa le a korábban festett felületeket Maalipesu tisztítószerrel, majd öblítse le óvatosan vízzel. A repedéseket, szögek helyét töltse ki, az egyenetlen felületeket egyenlítse ki a megfelelő Tikkurila töltőanyaggal. A javított felületeket száradás után csiszolja le, majd portalanítsa. A fényes felületeket csiszolja mattra, majd portalanítsa. Ha a felület és a felhordandó glett színe között nagy az eltérés, alapozza a felületet a végső színhez közeli színre színezett Feelings Univerzális Alapozóval (Feelings Universal Primer).

3) FELHORDÁS:

Felhordás előtt alaposan keverje el a kannában a struktúrglettet. Használjon acél vakolókanalat és hordja fel a struktúrglettet a szemcseméretnek megegyező vastagságban. Egyengesse el a felületet finoman egy műanyag simítólapáttal azonnal a felhordás után (max. 15 perc várakozás után). Ha a simítókanál nem mozog könnyedén a felületen, túl sok glettet hordott fel. Távolítsa el a felületről a fölösleges glettet a vakolókanállal. Az egységes színhatás és egy homogén felület létrehozása végett biztosítson a dekorálni kívánt felület egészére glettet és keverje össze az egész mennyiséget egy nagy edényben.
Védje az ablakokat az alapozás és a struktúrglett használata alatt, távolítsa el a glett nyomait az ablakról a felhordás után azonnal.

FESTŐSZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA:

A csatorna dugulásának elkerülése céljából tisztítás előtt törölje le a szerszámokról a lehető legtöbb glettet. Mossa le a szerszámokat vízzel.

FELÜLET TISZTÍTÁSA ÉS KARBANTARTÁSA:

Tisztítsa a felületet száraz tisztítással: egy porszívóval vagy egy puha kefével.

ILLÉKONY SZERVESVEGYÜLET (VOC) TARTALOM:

EU-határérték erre a termékre (kategória/alkategória): A/l, 200 g/l (2010)
A termék max. 200 g/l VOC-t tartalmaz.

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI OSZTÁLYOZÁS:

Gyermekek kezébe nem kerülhet.
További információt lásd a biztonsági adatlapon. Biztonsági adatlap igényelhető a Dejmark Kft-től.

A fönti információ, ami laboratóriumi teszteken és kivitelezési tapasztalatokon alapul, a termékleíráson jelzett időpontban válthatályossá. A termék minőségét operációs rendszerünk garantálja, ami az ISO 9001-es és az ISO 14001–es szabványok követelményeire épül. Gyártó cégként nem vállalunk felelősséget semmilyen kárért, ami az utasításoknak nem megfelelő felhordásból, vagy a nem rendeltetésszerű használatból ered.

KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS HULLADÉKKEZELÉS:

A száraz, kiüresedett kannák a helyi előírásoknak megfelelően újrahasznosíthatók vagy ártalmatlaníthatók. A folyékony hulladékot veszélyesanyag-lerakóhelyre kell szállítani.

sre130613/JOA031007/akk030308/lko031007/lil171007/852-s

CE

CE	
0809	
Tikkurila Oyj Kuninkaalantie 1 FI-01301 VANTAA	
13	
TIK-0852-5001	
EN 15824:2009	
Szerves kötőanyag alapú beltéri vakolat	
Veszélyes anyagok kibocsátása (Release of dangerous substances)	NPD
Tűzállóság (Reaction to fire)	C-s1, d0
Tapadó szilárdság - szakítópróbával (Adhesion strength by pull off test)	$\geq 0{,}3$ N/mm^2

FORGALMAZZA:

DEJMARK Kft. H-1097 Budapest, Gyáli út 27-29.
Tel.: +36 1 348 3040, Fax: +36 1 348 3070, Ügyfélszolgálat: +36 40 200 701
info.hu@dejmark.com , www.dejmark.hu

A fönti információ, ami laboratóriumi teszteken és kivitelezési tapasztalatokon alapul, a termékleíráson jelzett időpontban válthatályossá. A termék minőségét operációs rendszerünk garantálja, ami az ISO 9001-es és az ISO 14001–es szabványok követelményeire épül. Gyártó cégként nem vállalunk felelősséget semmilyen kárért, ami az utasításoknak nem megfelelő felhordásból, vagy a nem rendeltetésszerű használatból ered.