TIKKURILA

Termékleírás
2008.02.29.

TAIKA FALFÉNY
(TAIKA TRANSLUCENT PEARL GLAZE)



* különleges gyöngyházas hatás
* 14 színárnyalatra keverhető

TERMÉKTÍPUS:
Vízhígítású, félig áttetsző, színezhető speciális dekorációs festék, mellyel gyöngyházfényű hatást lehet elérni. Beltéri falak festésére, mely felületeken különleges gyöngyházas hatást szeretne létrehozni.

ALKALMAZÁSI TERÜLET:
Előzőleg Tikkurila akrilát latex falfestékkel (pl. Feelings Beltéri Falfestékkel (Feelings Interior Paint)) festett beltéri vakolt, glettelt, beton, gipszkarton, stb. felületek festése. Mivel a Taika Falfény áttetsző, a végső színhatás nagyban függ az alapozó akrilát latex festék színétől. A Taika színkártyában javaslatokat talál a falfesték és falfény színeinek harmóniájához. A megfelelő megvilágítás felerősíti a dekoratív hatást.

MŰSZAKI ADATOK:

Bázisfesték:	HL (ezüst színű) és KL (arany színű)
Színek:	a Taika színkártya szerint
Fényességi fokozat:	félfényes
Építőanyag osztályozás:	M1
Fedőképesség:	kb. 8 m^2/liter/réteg A valódi fedőképesség függ a festendő felület minőségétől, nedvszívó képességétől és a felhordás módjától.
Kiszerelések:	0,9 l
Hígítás:	vízzel, szükség esetén
Felhordási mód:	ecset, henger, mintázóhenger, szórás Hengerrel való felhordás esetén használjon rövid szőrű hengert. Különböző felületi minták alkotásához használjon kefét, szivacsot, mintázóhengert, stb. Hagyományos szórás esetén: szórófej mérete: 1,8 mm, hígítás: max. 40%-ban vízzel.
Száradási idők: (23°C-on és 50% relatív páratartalom mellett)	érintésszáraz 24 óra múlva, átfesthető 1-2 nap múlva, a teljes kiszáradást kb. négy nap alatt éri el A nedves, hideg környezet és a vastagon felhordott rétegek lelassítják a száradást.

A fönti információ, ami laboratóriumi teszteken és kivitelezési tapasztalatokon alapul, a termékleíráson jelzett időpontban vált hatályossá. A termék minőségét operációs rendszerünk garantálja, ami az ISO 9001-es és az ISO 14001–es szabványok követelményeire épül. Gyártó cégként nem vállalunk felelősséget semmilyen kárért, ami az utasításoknak nem megfelelő felhordásból, vagy a nem rendeltetésszerű használatból ered.

Moshatóság:	Tűri a nedves törőruhával való finom tisztítást.
Hőtűrés:	85°C (ISO 4211-3)
Szárazanyag-tartalom:	kb. 20%
Sűrűség:	1,1 kg/l, színtől függően (ISO 2811)
Tárolás:	Fagytól védendő.
Termék kódja:	818 6075/6076

FELHASZNÁLÁS:

FELHORDÁSI KÖRÜLMÉNYEK: A festendő felület legyen száraz, tiszta. A levegő és a festendő felület hőmérséklete legyen legalább 10°C, a levegő relatív páratartalma pedig 70% alatt.

1) FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE:

Festetlen felületek:
Távolítsa el a felületről a port, a zsíros, olajos, viaszos és egyéb szennyeződéseket.
Szükség esetén egyenlítse ki a felületet a megfelelő Tikkurila töltőanyaggal, majd száradás után csiszolja meg azt. Távolítsa el a csiszoláskor keletkezett port.

Korábban festett felületek:
A korábban már festett felületeket mossa le Maalipesu-val készített mosófolyadékkal, és óvatosan öblítse le vízzel. Hagyja a felületet megszáradni. Távolítsa el a laza, lepergő festékrétegeket. A kemény és a fényes felületeket csiszolja mattra, majd portalanítsa. A töréseket, lyukakat és repedéseket, stb. töltse ki a megfelelő Tikkurila töltőanyaggal, majd a javított részeket száradás után csiszolja meg. Távolítsa el a csiszoláskor keletkezett port.

2) ALAPOZÁS:

Alapozza a felületet Tikkurila akrilát latex festékkel, mint pl. A Feelings Beltéri Falfestékkel (Feelings Interior Paint). Hordjon fel két réteget az alapozóként használt festékből. Használjon rövid szőrű hengert, amit kimondottan sima felületekre fejlesztettek ki. Mivel a Taika Falfény kiemeli a felületi egyenletlenségeket, pl. a javításokat, a megalapozott felületnek a lehető legsimábbnak és legegyenletesebbnek kell lennie.
Mivel a Taika Falfény áttetsző, az alapozóként használt festék színe nagyban befolyásolja a végső színhatást. A Taika színkártyában javaslatokat talál a falfény színeivel harmonizáló alapozó színekre.

3) FELHORDÁS:

Nagy, összefüggő felületek festése:
Felhordás előtt alaposan keverje el a festéket. Használjon rövid szőrű hengert, amit kimondottan sima felületekre fejlesztettek ki. Hordja fel a Taika Falfényt bőkezűen, de egyenletesen, egyszerre kb. 1 m-es sávban. Ezután használja a hengert a felület elsimítására, hosszú, felfele irányuló mozdulatokkal. Használjon festőszalagot a festendő felület határainál, majd a festés után azonnal távolítsa el azt. Hordjon fel két réteg Taika Falfényt egy még hatásosabb és tökéletesebb végeredmény érdekében.

A fönti információ, ami laboratóriumi teszteken és kivitelezési tapasztalatokon alapul, a termékleíráson jelzett időpontban vált hatályossá. A termék minőségét operációs rendszerünk garantálja, ami az ISO 9001-es és az ISO 14001–es szabványok követelményeire épül. Gyártó cégként nem vállalunk felelősséget semmilyen kárért, ami az utasításoknak nem megfelelő felhordásból, vagy a nem rendeltetésszerű használatból ered.

Megjegyzés: Míg a Taika Falfénnyel végzett mintázó festés még a kezdőknek is könnyű, a nagy, sima és egyenletes felületek festése szakértelmet és tapasztalatot igényel.

Mintázó festés:
A mintázás előtt próbálja ki azt egy kartonlapon, vagy más hasonló felületen. Fessen egyszerre egy kisebb felületet (kb. 1m2-t). Használjon rövid szőrű hengert, amit kimondottan sima felületekre fejlesztettek ki, hordjon fel a festékből bőségesen. Végezze a mintázást különböző mintázóhengerekkel, kefékkel, vagy szivacsokkal, rögtön a festés után.

A Taika Falfény remekül megfelel sablonozáshoz, vagy csíkozó festéshez is.

FESTŐSZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA:
Tisztítás előtt törölje le a szerszámokról a lehető legtöbb festéket, majd mossa le azokat alaposan szappanos vízzel. A festőszerszámokra száradt festéket mossa le Pensselipesu-val.

FELÜLET TISZTÍTÁSA ÉS KARBANTARTÁSA:
A festék normál körülmények között a teljes tartósságot kb. egy hónap alatt éri el, ezért ez alatt az idő alatt óvatosan kezelje a festett felületet és lehetőleg ne tisztítsa azt.
Egy hónap elteltével: tisztítsa a felületet semleges (pH 6-8) mosogatószerrel, egy puha törlőruhával. A tisztítás után gondosan öblítse le és szárítsa meg a felületet. Kövesse a gyártó utasításait a mosószer adagolásával kapcsolatosan.

FELÚJÍTÁS:
Használja a korábban festett felületekre vonatkozó utasításokat. Ha szükséges, a mintázott felületet vízhígítású festékkel lehet átfesteni.

ILLÉKONY SZERVESVEGYÜLET (VOC) TARTALOM:
EU-határérték erre a termékre (kategória/alkategória): A/l, 200 g/l (2010)
A termék max. 200g/l VOC-t tartalmaz.

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI OSZTÁLYOZÁS:
A termék nem minősül veszélyes árunak.
További információt lásd a Biztonsági Adatlapon. Biztonsági Adatlap igényelhető a Tikkurila Kft-től.

KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS HULLADÉKKEZELÉS:
A folyékony hulladékot és a száraz, üres dobozokat veszélyesanyag-lerakóhelyre kell szállítani.

FORGALMAZZA:
TIKKURILA Kft. H-1097 Budapest, Gyáli út 27-29.
Tel.: +36 1 348 3040, Fax: +36 1 348 3070, Ügyfélszolgálat: +36 40 200 701
info.hu@tikkurila.com , www.tikkurila.hu

A fönti információ, ami laboratóriumi teszteken és kivitelezési tapasztalatokon alapul, a termékleíráson jelzett időpontban vált hatályossá. A termék minőségét operációs rendszerünk garantálja, ami az ISO 9001-es és az ISO 14001–es szabványok követelményeire épül. Gyártó cégként nem vállalunk felelősséget semmilyen kárért, ami az utasításoknak nem megfelelő felhordásból, vagy a nem rendeltetésszerű használatból ered.