

OPTIVA MATT [5]



- * mosható falak több ezer színben
- * újgenerációs latex festék, akril kompozit kötőanyaggal
- * alkalmas egészségügyi intézmények beltéri falainak és mennyezeteinek festésére (pl. kórházakban, klinikákban, műtő- és kezelőszobákban, laborokban, dialízis központokban stb.)

TERMÉKTÍPUS:

Új generációs, vízhígítású matt akril kompozit kötőanyagú latex falfesték beltéri használatra. Korszerű, beágyazásos előállítási technológia révén fejlesztett termék, mely fokozottan ellenálló felületet képez. Alkalmas beltéri falak és mennyezetek dekorációs festésére lakóépületekben, irodákban és közületi helyiségekben, iskolákban és egészségügyi intézményekben (pl. kórházak, iskolák, óvodák, klinikák, műtő- és kezelőszobák, laborok, dialízis központok stb.). Alkalmas műhelyek és termelőegységek falainak és mennyezeteinek dekorációs festésére. Élelmiszeripari helyiségekben is alkalmazható ott, ahol a festett felület nem kerül közvetlen kapcsolatba élelmiszerrel. Matt, mosható fedőréteget képez. Több, mint 13 000 színárnyalatra színezhető. Engedd magad inspirálni!

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

Gipszkarton, mész-cement vakolatok, beton felületek dekorációs festése. Korábban festett felületek felújítására is alkalmas. Nem alkalmas előzőleg mésszel vagy meszes festékekkel kezelt felületek festésére. Megfelelő alapozó (Tikkurila Everal Primer, Tikkurila Everal Corrostop, Tikkurila Rostex Super Akva) használata esetén, a termék kisebb fa és fém felületeken is alkalmazható.

KIEMELKEDŐ TULAJDONSÁGOK ÉS ELŐNYÖK: BEÁGYAZÁSOS TECHNOLÓGIA

1. Kiváló takaróképeség
2. A festett felület fokozottan ellenáll foltoknak, szennyeződéseknek, úgy, mint: majonéz, folyékony levesfűszer, csokoládé öntet, vaj, sör, olaj**
3. A festett felület fokozottan ellenáll szennyeződéseknek és pornak.
4. Csökkenti a sóvirágzás kockázatát (alacsonyabb sómigráció régi épületek, templomok, múzeumok stb. esetén).

OPTIMÁLIS TARTÓSSÁG

1. Egyenletes, könnyen strukturálható felület
2. Kiváló nedves dörzsállóság – I. Osztály (PN-EN 13300)
3. Színét sokáig megőrzi
4. Gyönyörű, matt felületet képez
5. Innovatív, AVATINT színező rendszer
6. Egyenletes fényfokozatú felület képez

EGÉSZSÉG ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM

A Tikkurila Polska S.A. garantálja a termék megfelelő minőségét, de gyártóként nincs befolyással a felhasználás körülményeire és módjára, ezért nem áll módjában felelősséget vállalni a kivitelező munkájáért. A gyártó a főnti információt a legjobb tudásra, szakértelemre és gyakorlati tapasztalatokra alapozva szolgáltatja, ami nem mentesít az alól, hogy a terméket a jelenleg hatályos építészeti, munkaegészségügyi és biztonsági szabályzatok követelményeinek megfelelően kell felhasználni.

A Tikkurila Polska S.A. nem vállal felelősséget azokért a hibákért és károkért, amik a terméknek a más cégek termékeivel való együttes felhasználásából erednek, valamint a vásárló/felhasználó által a termék összetételének megváltoztatásából eredő károkért.

A gyártó fenntartja a jogot arra, hogy a vásárlók előzetes figyelmeztetése nélkül megváltoztassa a termékleírás tartalmát.

A Tikkurila Polska S.A. fenntartja teljes körű jogát arra, hogy a technikai fejlődés keretein belül termékeit megváltoztathassa.

1. A termék nem tartalmaz illékony szerves vegyületeket: nulla VOC-tartalom***
2. Környezetbarát formula – Ökocímke tanúsítvány
3. A Lengyel Allergológiai Egyesület (PTA) ajánlásával**** szerint allergiaérzékeny személyek számára javasolt termék
4. A festékgyártásban felhasznált alapanyagok az Európai Parlament REACH rendeletével (melynek célja a magas fokú egészségügyi és környezetvédelmi biztonság) összhangban vannak.
5. A festék a BREAM nemzetközi tanúsítvány-rendszer követelményeit teljesíti*****.
6. Alacsony kipárolgása révén a bevonat francia szabványok szerint A+ osztályba besorolt termék.
7. A termék teljesíti az USA-n kívül megvalósuló beruházások LEED v4 "EQ Credit: alacsony kibocsátású anyagok" követelményeit, úgy az illékony szerves vegyület tartalmát, mint felszíni kibocsátást tekintve.
8. A beltéri építőanyagok kibocsátási határértékét tekintve a festék teljesíti a Német Építéstechnikai Intézet (German Institute Building Technique – DIBt) és a Német Egészségügyi Bizottság (German Committee for Health – AgBB) követelményeit, illetve a Belga Királyi rendelet követelményeit.
9. A gyártás során a termékhez nem adnak hozzá formaldehidet.

KÖNNYŰ FELHORDÁS

1. Csepegés-mentes formula
2. Kiváló tapadó képesség
3. Könnyű felhordhatóság
4. Optimális száradási idő

** A foltokat a keletkezésüktől számított 15 percen belül ajánlott eltávolítani a felületről.

*** PN-EN ISO 11890:2 szabvány alapján

**** A Lengyel Allergológiai Egyesület ajánlása teljesen száraz bevonatra és a festést követően megfelelően kiszellőztetett bevonatra értendő.

***** Részletekért lásd a Gyártó nemzetközi BREAM nyilatkozatát.



MŰSZAKI ADATOK:

Bázisfesték:

A és C

Színek:

A következő színkártyák alapján színezhető:
Feel the colour 2020, Deco Grey, Symphony, Pro Grey, Deco Grey Opaques, NCS, RAL
Több, mint 13 000 színárnyalatra színezhető

Fényességi fokozat:

matt [5] (PN-EN 13300)

A Tikkurila Polska S.A. garantálja a termék megfelelő minőségét, de gyártóként nincs befolyással a felhasználás körülményeire és módjára, ezért nem áll módjában felelősséget vállalni a kivitelező munkájáért. A gyártó a főnti információt a legjobb tudásra, szakértelemre és gyakorlati tapasztalatokra alapozva szolgáltatja, ami nem mentesít az alól, hogy a terméket a jelenleg hatályos építésügyi, munkaegészségügyi –és biztonsági szabályzatok követelményeinek megfelelően kell felhasználni.

A Tikkurila Polska S.A. nem vállal felelősséget azokért a hibákért és károkért, amik a terméknek a más cégek termékeivel való együttes felhasználásából erednek, valamint a vásárló/felhasználó által a termék összetételének megváltoztatásából eredő károkért.

A gyártó fenntartja a jogot arra, hogy a vásárlók előzetes figyelmeztetése nélkül megváltoztassa a termékleírás tartalmát.

A Tikkurila Polska S.A. fenntartja teljes körű jogát arra, hogy a technikai fejlődés keretein belül termékeit megváltoztathassa.

Fedőképesség:	8-16 m ² /liter/réteg A valódi fedőképesség függ a festendő felület minőségétől, nedvzívó képességétől és a felhordás módjától, illetve a választott színtől.
Kiszerelések:	A-bázis: 0,9 l; 2,7 l; 9 l; 18 l C-bázis: 0,9 l; 2,7 l; 9 l
Hígítás:	szükség esetén vízzel, max. 5%-ban
Felhordási mód:	ecset, henger, szórás (fúvóka: 415/418, fúvókanyomás: 150-180 bar)
Száradási idők: (23°C-on és 50% relatív páratartalom mellett)	kb. 2 óra alatt száraz, átfesthető min. 4 óra elteltével Alacsonyabb hőmérséklet és magasabb páratartalom esetén az átfesthetőségi idő növekedésére kell számítani.
Kopásállóság: (ellenállás a nedves dörzsölésnek)	1. osztály (PN-EN 13300:2002; PN-EN 11998:2007) Tisztítsa a festett felületet vízzel hígított, semleges tisztítószerrel.
Fénytűrés:	UV-C germicid lámpás tartóssági tesztelés során, 8 órás sugárzás esetén, a festett felület megjelenése és árnyalata nem változott.
Szárazanyag-tartalom:	49-52%
Sűrűség:	A-bázis: kb. 1,32 g/cm ³ (színtől függően) C-bázis: kb. 1,2 g/cm ³ (színtől függően)
Tárolás:	Fagytól, közvetlen napsütéstől és az időjárás viszontagságaitól védendő. Száraz helyen, +5°C - +25°C-os hőmérsékleten, jól lezárt dobozban/kannában tárolandó. Használat után gondosan zárja vissza a kannát.

FELHASZNÁLÁS:

FELHORDÁSI KÖRÜLMÉNYEK: A festendő felület legyen száraz, tiszta, a levegő hőmérséklete legyen +5°C és +25°C között, páratartalma pedig 80% alatt.

1) FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE:

Festetlen felületek:

A frissen vakolt vagy beton felületeket 4 hét száradási és kikeményedési idő elteltével lehet festeni. A gipszkarton és glettel felületek festését csak teljes száradás után végezze. Jelentős egyenetlenség esetén hordjon fel kiegyenlítő habarcsot a felületre, majd simítsa ki sima glettel. Enyhe egyenetlenség esetén elégséges a sima glettelés. Vegye figyelembe a kiegyenlítő habarcs és glett műszaki leírásában tartalmazott

A Tikkurila Polska S.A. garantálja a termék megfelelő minőségét, de gyártóként nincs befolyással a felhasználás körülményeire és módjára, ezért nem áll módjában felelősséget vállalni a kivitelező munkájáért. A gyártó a főnti információt a legjobb tudásra, szakértelemre és gyakorlati tapasztalatokra alapozva szolgáltatja, ami nem mentesít az alól, hogy a terméket a jelenleg hatályos építésügyi, munkaegészségügyi –és biztonsági szabályzatok követelményeinek megfelelően kell felhasználni.

A Tikkurila Polska S.A. nem vállal felelősséget azokért a hibákért és károkért, amik a terméknek a más cégek termékeivel való együttes felhasználásából erednek, valamint a vásárló/felhasználó által a termék összetételének megváltoztatásából eredő károkért.

A gyártó fenntartja a jogot arra, hogy a vásárlók előzetes figyelmeztetése nélkül megváltoztassa a termékleírás tartalmát.

A Tikkurila Polska S.A. fenntartja teljes körű jogát arra, hogy a technikai fejlődés keretein belül termékeit megváltoztathassa.

felhordási utasításokat. A gépi vakolatot, melyen látható a fényes szinter csiszolja le, majd távolítsa el a csiszoláskor keletkezett port. Hordjon fel egy réteg OPTIVA PRIMER alapozót, majd két réteg OPTIVA MATT [5] fedőfestéket.

Korábban festett felületek:

Festés előtt mossa le a felületet, majd távolítsa el a felületről a szennyeződéseket, és a laza, lepergő festékrétegeket. A fényes felületeket csiszolja le, az esetleges egyenetlenségeket javítsa ki megfelelő töltőanyaggal. A fényes, félfényes, selyemfényű vagy szatén fényű festékréteget csiszolja meg, majd portalanítsa a felületet. Használjon 150-200-as finomságú csiszolópapírt. Alapozza a teljes felületet OPTIVA PRIMER alapozóval. Hordjon fel 2 réteg OPTIVA MATT [5] fedőfestéket.

Korábban enyves, vagy meszes festékekkel kezelt felületek:

A meszes vagy enyves festékréteget távolítsa el egészen a vakolatig. Távolítsa el a felületről a port és egyéb szennyeződéseket, az esetleges egyenetlenségeket, lyukakat pedig javítsa ki megfelelő töltőanyaggal. Alapozza a teljes felületet OPTIVA PRIMER alapozóval. Hordjon fel 2 réteg OPTIVA MATT [5] fedőfestéket. Laza szerkezetű felület esetén alapozza a felületet SUPRABILIT mélyalapozóval.

Figyelem! Festés előtt bizonyosodjon meg róla, hogy a glettelt felület megfelelően erős és stabil – ha gyengéd áttörés után a glett hullik, vagy a kezén poros nyomot hagy, ez a kezelendő felület nem megfelelő szerkezetére utalhat. Alapozza a felület SUPRABILIT mélyalapozóval.

2) ALAPOZÁS:

Alapozza a felületet Optiva Alapozóval (Optiva Primer), a fedőfesték tervezett színéhez hasonló (világosabb) árnyalattal. Az erősen laza szerkezetű, porózus felületeket alapozza SUPRABILIT mélyalapozóval.

3) FELHORDÁS:

A festéket nem szükséges hígítani. Amennyiben mégis hígítani szeretné, tegye azt vízzel, max. 5%-ban. Festés előtt készítsen elő megfelelő mennyiségű, azonos gyártási sorozatból származó (hígítás esetén pedig megfelelő mennyiségű, azonos hígítási arányú) festéket. Felhordás előtt alaposan keverje el a festéket. Hordja fel a festéket ecsettel, hengerrel vagy szórással 2 rétegben, a felület porozitásától függően. Gyengén takaró színek esetén (a színező rendszerben LH-jelzéssel ellátott) vagy a C-bázisból kevert intenzív színek esetén alapozáshoz használjon a fedőréteg színéhez közel álló színűre kevert alapozót (OPTIVA PRIMER). Ha a festés során ragasztószalagot használ, még a festék megszáradása előtt távolítsa azt el. ANZA festőszerszámok használata javasolt. Optimális ellenállóképességét és moshatóságát a bevonat a teljes száradási és kikeményedési idő (kb. 28 nap) elteltével éri el.

FESTŐSZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA:

Használat után törölje le azonnal a szerszámokról a lehető legtöbb festéket, majd mossa le azokat vízzel.

ILLÉKONY SZERVESVEGYÜLET (VOC) TARTALOM:

EU-határérték erre a termékre (Kategória/alkategória): A/a 30 g/l (2010).

A termék kevesebb, mint 1,5 g/l VOC-t tartalmaz.

A Tikkurila Polska S.A. garatálja a termék megfelelő minőségét, de gyártóként nincs befolyással a felhasználás körülményeire és módjára, ezért nem áll módjában felelősséget vállalni a kivitelező munkájáért. A gyártó a főnti információt a legjobb tudásra, szakértelemre és gyakorlati tapasztalatokra alapozva szolgáltatja, ami nem mentesít az alól, hogy a terméket a jelenleg hatályos építésügyi, munkaegészségügyi –és biztonsági szabályzatok követelményeinek megfelelően kell felhasználni.

A Tikkurila Polska S.A. nem vállal felelősséget azokért a hibákért és károkért, amik a terméknek a más cégek termékeivel való együttes felhasználásából erednek, valamint a vásárló/felhasználó által a termék összetételének megváltoztatásából eredő károkért.

A gyártó fenntartja a jogot arra, hogy a vásárlók előzetes figyelmeztetése nélkül megváltoztassa a termékleírás tartalmát.

A Tikkurila Polska S.A. fenntartja teljes körű jogát arra, hogy a technikai fejlődés keretein belül termékeit megváltoztathassa.

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI OSZTÁLYOZÁS:

A termék nem minősül veszélyes árunak. Gyermekek kezébe nem kerülhet. Festés után a helyiségek csak alapos szellőztetést követően vehetők használatba. Tartalmaz 5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EINECS szám: 247-500-7]; 2-metil-4-izotiazolin-3-on [EINECS szám: 220-239-6] (3:1) keveréke (C(M)IT/MIT (3:1)), 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on (BIT) és 2-metil-2H-izotiazol-3-on (MIT). Allergiás reakciót válthat ki. További információt lásd a Biztonsági Adatlapon. Biztonsági Adatlap a D-Mark Kft-től igényelhető.

KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS HULLADÉKKEZELÉS:

Ne öntse a terméket csatornarendszerbe. A száraz, kiüresedett kannák a helyi előírásoknak megfelelően újrahasznosíthatók vagy ártalmatlaníthatók. A folyékony hulladékot veszélyesanyag-lerakóhelyre kell szállítani. Lerakóhelyekkel kapcsolatos részletes információért forduljon a helyi önkormányzati hivatalhoz.

FORGALMAZZA:

D-MARK Kft. H-1097 Budapest, Gyáli út 27-29.

Tel: +36 1 348 3040

info.hu@d-markgroup.com , www.d-mark.hu

A Tikkurila Polska S.A. garantálja a termék megfelelő minőségét, de gyártóként nincs befolyással a felhasználás körülményeire és módjára, ezért nem áll módjában felelősséget vállalni a kivitelező munkájáért. A gyártó a főnti információt a legjobb tudásra, szakértelemre és gyakorlati tapasztalatokra alapozva szolgáltatja, ami nem mentesít az alól, hogy a terméket a jelenleg hatályos építésügyi, munkaegészségügyi –és biztonsági szabályzatok követelményeinek megfelelően kell felhasználni.

A Tikkurila Polska S.A. nem vállal felelősséget azokért a hibákért és károkért, amik a terméknek a más cégek termékeivel való együttes felhasználásából erednek, valamint a vásárló/felhasználó által a termék összetételének megváltoztatásából eredő károkért.

A gyártó fenntartja a jogot arra, hogy a vásárlók előzetes figyelmeztetése nélkül megváltoztassa a termékleírás tartalmát.

A Tikkurila Polska S.A. fenntartja teljes körű jogát arra, hogy a technikai fejlődés keretein belül termékeit megváltoztathassa.