



Műgyanta bázisú kapart vagy dörzsölt struktúrájú készre kevert színes homlokzati fedővakolat, mely megfelel az MSZ EN 15824 szabvány besorolásainak

Felhasználási terület

- kültéri homlokzatok, falfelületek bevonataként
- ásványi alapfelületekre, régi és új alapfelületekre, homlokzati hőszigetelő rendszerekre
- kapart (KH-K) és gördülő (KH-R) szemcsés struktúrával rendelkező nemes vakolat

Tulajdonságok

- jó feldolgozhatóság, szép felületi kialakítás, kikötve időjárásálló
- magas tapadó képesség, jó fedőképesség
- felületi alga és penész gátló tulajdonság, víztaszító tulajdonság
- 1,5mm; 2,0mm-es szemcsékkel,
- „K” kapart és „R” gördülő szemcsés kivitelben
- SAKRET színkártyában megjelölt színekben
- MSZ EN 15824 alapján G3; E5; S4; V2; W2 besorolású

Felület-előkészítés

- Az alapfelületnek, szilárdnak, repedésmentesnek, tisztának, síknak, portalannak, száraznak, zsiradéktól, olajtól mentesnek kell lennie.
- A nem hordképes mázat, festéket, kivirágzást el kell távolítani.
- A felület nem zsugorodó, jól terhelhető legyen.
- Meg kell vizsgálnia meglévő alapvakolat teherbírását
- Az alapfelületet SAKRET GRW/GRF alapozóval alapozzuk le, száradást követően hordható fel vakolatréteg
- Nem alkalmazható: enyves, olajos festékeken, friss mészfestéken

Feldolgozás

- A terméket feldolgozás előtt homogénre jól keverjük fel. A termék vízzel hígítható, max. 2% javasolt.
- Felhordást sík, alapozott alapfelületen rozsdamentes glettvassal segítségével végezzük.
- A felhordást követően megfelelő várakozási idő elteltével műanyag simítóval a szemszerkezetnek megfelelően strukturáljuk a vakolatot, munka- állványházak kialakítására különös figyelmet fordítsunk.
- A terméket +5°C és +25°C alapfelület és környezeti hőmérséklet felett szabad feldolgozni. Ezen hőmérsékleti határoknak a száradás időtartama alatt is teljesülnie kell

Anyagösszetétel

- Polimer-diszperzió kötőanyag
- Magas fehérségű ásványi töltőanyag
- Adalékszerek, tulajdonságjavítók

Kiszerelés

- 25 kg-os műanyag vödörben / 24 vödör EU raklapon

Anyagszükséglet

- 1,5 mm-es szemnagyság esetében: kb. 2,5 kg/m²
- 2,0 mm-es szemnagyság esetében: kb. 3,0 kg/m²
- az anyagszükséglet függ az alapfelület minőségétől és a feldolgozási módszertől

Tárolás

- Száraz, hűvös, fagymentes, zárt helyen eltartható 12 hónapig.
- A megkezdett vödröket gondosan vissza kell zárni

Tudnivalók

- A száradó anyagot óvni kell a közvetlen napsütéstől, +30 °C feletti hőmérséklettől, huzattól, fagytól, csapó esőtől.
- A megadott műszaki adatok +20 °C-os hőmérsékletre és 50%-os relatív páratartalomra érvényesek. Az ennél alacsonyabb hőmérséklet hosszabbítja, a magasabb pedig rövidíti a megadott értékeket.
- Az átkevert anyagot más anyaggal keverni tilos, csak vízzel hígítható!
- A Kivitelezés, anyagfelhasználás során mindenkor érvényben lévő szabványnak, irányelvnek megfelelően kell eljárni.
- A szerszámokat és a keverőedényt használat után azonnal mossuk el, mert később az anyag csak mechanikai úton távolítható el.
- Terméket tárolás szempontjából védeni kell a tűző naptól, fagytól.
- A termék biztonsági adatlapjában szereplő felhívásokat feldolgozás előtt minden esetben olvassa el!

Kérjük, a kivitelezés során felmerülő kérdéseivel forduljon szakembereinkhez!

KH-K; KH-R Műgyantavakolat	
Sűrűség:	kb.1,85 kg/dm ³
Bedolgozhatósági hőmérséklet:	(T) +5 °C < T < +25 °C
Felületi száradás:	kb. 60 perc
Átszáradt állapot:	kb. 24h
Kiadósság:	
1,5mm-es szemcse	kb. 2,5 kg/m ²
2,0mm-es szemcse	kb. 3,0 kg/m ²
Vízgőzáteresztő képesség:	kb.100 g/m ² /nap
Páradiffúziós S _d érték:	kb. 0,20 m

A jelen műszaki adatlap a termékeink feldolgozásához ad ismereteket. Az anyag felhasználása során figyelembe kell venni az MSZ és a DIN szabványokat, valamint az érvényben lévő építészeti és műszaki előírásokat. A szavatosság a leszállított áru minőségére vonatkozik. Ajánlásaink, anyagigény javaslataink kísérleteken és tapasztalatokon alapulnak, de nem mentesítik a felhasználót az anyag előzetes kipróbálása alól. A korábban kiadott műszaki adatlapok a frissítést követően érvényüket veszítik.

Frissítve: 2020.12.01.