TEMADUR EFFECT EXTRA

TERMÉKTÍPUS

Adalékanyag poliuretán festékekhez, rücskös megjelenésű struktúrhatás eléréséhez, egyrétegű bevonatrendszerekben használva.

A TERMÉK KIEMELT TULAJDONSÁGAI ÉS JAVASOLT FELHASZNÁLÁSI TERÜLETE

- Adalékanyag poliuretán festékekhez, Temadur HB 50, Temadur SC 20 és Temadur 20 festékekhez, rücskös megjelenésű struktúrhatás eléréséhez, egyrétegű bevonatrendszerekben használva.

MŰSZAKI ADATOK

Sűrűség	0,95 kg / liter
Termékkód	990 0897
Javasolt adalékmennyiség	3 térfogatszázaléka a festék/edző keverék mennyiségének.
Felhordási körülmények	Minden festendő felület legyen száraz. A festés és a festék száradása alatt a levegő, a felület és a környezet hőmérséklete legyen + 10°C felett. A levegő páratartalma ne haladja meg a 80 %-ot. Az acélfelület hőmérséklete legalább 3 °C fokkal a harmatpont felett legyen.
Felhasználás módja	Keverje össze a festéket és a hozzátartozó edzőt alaposan. Adjon a keverékhez 3 térfogatszázaléknyi TEMADUR EFFECT EXTRA adalékanyagot (1/3 literes dobozt egy 10 literes keverékhez), és alaposan keverje el. Használjon Temaspeed Squirrel Mixer-t a keveréshez. Használjon levegő rásegítéses hagyományos szórást. A festőtömlő belső átmérője 8-12 mm átmérőjű legyen, a tömlő hosszának függvényében. A fúvóka átmérője 1,4-2,0 mm legyen, a levegő rásegítés nyomása 0,5-2,0 bar, porlasztási levegőnyomás 1-3 bar legyen. További alkalmazási útmutató rendelkezésre áll.
Hígító	Nem szükséges hígítani. Ha mégis szükséges, a festék max. 10 %-ban hígítható 1061-es jelzőszámú (gyors) vagy 1048-as jelzőszámú (lassú) hígítóval.
Illékony szerves vegyület tartalom (VOC)	Az illékony szerves vegyület tartalma 600 g/liter.
KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS ÜZEMBIZTONSÁG	Mindig olvassa el a dobozon található információt. További információk a veszélyes tényezőkről és az azok ellen való védekezésről a biztonsági adatlapon szerepelnek. Biztonsági adatlap a Tikkurila Kft.-től igényelhető.

CSAK SZAKEMBEREK RÉSZÉRE!

A fent említett információk laboratóriumi vizsgálaton és gyakorlati tapasztalaton alapulnak, amelyeket a termékismertetőben megadott időpontban ellenőriztek. A termék minőségét gyári rendszerünk garantálja, amely megfelel az ISO 9001-es minőségbiztosítási rendszernek és az ISO 14001-es környezetvédelmi követelményeknek.

Tikkurila Kft. | H-1097 Budapest | Gyáli út 27-29.
Telefon: (36-1) 348 3050 | Fax: (36-1) 348 3043 | e-mail: coatings@tikkurila.hu | www.tikkurila.hu