



Baumit KlimaColor

páraáteresztő szilikátfesték



- Magas páraáteresztő- és nedvességszabályozó képesség
- Emisszió és oldószermentes (E.L.F.)
- Jó fedőképesség

Termék: Páraáteresztő, egykomponensű szilikátfesték jó fedőképességgel. Nagyon enyhe szagú, emisszió- és oldószermentes (E.L.F.) valamint mentes a tartósítószerektől is. Feldolgozásra kész, felhordható ecsettel, hengerrel, airless géppel szórható. A színek a Baumit Life színvilágból szállíthatók. Az EN 13300 szabvány szerint ásványi beltéri falfesték.

Összetétel: Ásványi kötőanyag, szerves anyag, adalékok, víz.

Tulajdonságok: Környezetbarát, magas fedő- és páraáteresztő-képesség. Az EN 13300 szabvány szerint a nedves kopásállósági osztály 3. Szinte szagtalan, emisszió- és oldószermentes (E.L.F.)

Alkalmazás: Kiváló minőségű fal- és mennyezetfesték belső felhasználásra. Különösen jó tulajdonságok ásványi vakolatokon (pl. Baumit KlimaWhite, KlimaMPI, KlimaUni, KlimaGlätt), valamint teherbíró ásványi bevonatok felújításánál alkalmazható.

Műszaki adatok:	Fényesség foka:	matt
	Fedőképesség:	Osztály 2
	Nedves kopásállósági osztály:	Osztály 3
	μ-érték:	kb. 5 - 10
	Sd-érték:	0,01-0,02m
	pH-érték:	10
	Sűrűség	1,55 kg/dm ³
	VOC	< 0,3g/l = E.L.F.
	Anyagszükséglet:	kb. 0,13 l/m ² rétegenként

Színek: Baumit Life színvilág (7-9 végződésű színek)



Minőség- Az ellenőrzés saját üzemi laboratóriumunkban történik.

Veszélyességi besorolás: Az 1907/2006 számú (2006. XII.18.) EU Parlamenti és Európa Tanácsi határozat (II. sz. melléklet) szerint a részletes veszélyességi besorolást a termék biztonsági adatlapja tartalmazza. A biztonsági adatlap letölthető a www.baumit.hu honlapról, vagy a gyártótól igényelhető.

Tárolás: Száraz, hűvös és fagymentes helyen lezárva 12 hónapig tárolható. A megkezdett vödört jól lezárva kell tartani

Kiszerelés: 14 literes vödörben, 1 raklap=16 vödör

Alapfelület: Az alap legyen tiszta, száraz, jó teherbírású, fagy-, por-, sókivirágzás- és laza részekről mentes. Nem lehet víztaszító. Az alapfelület vizsgálat a szabványok és irányelvek szerint elvégezni.

Alapfelület előkészítése:

Az alap legyen tiszta, száraz, jó teherbírású, fagy-, por-, sókivirágzás- és laza részekről mentes. Nem lehet víztaszító.

A szilárd, a normál és az egyenletesen nedvszívó alapfelületek esetén előkezelés nélkül. Erősen nedvszívó, porló, porózus alapfelületeken, simítótapaszkokon és gipszkötőanyagú vakolatokon, egyes gipszkarton lapokat Baunit KlimaPrimer alapozóval alapozunk.

Alkalmas:

- ásványi vakolatokra
- betonra
- mészhomokkő falazatokra
- teherhordó ásványi vakolatokra és festékekre
- gipszkarton lapokra

Nem alkalmas

- lakkrétegekre
- műanyagokra
- fémre, fára

Feldolgozás: A Baunit KlimaColor ecsettel, hengerrel és arra alkalmas airless-géppel szórással hordható fel. Egyenletesen és megszakítás nélkül dolgozzunk.

Alapozás:

1 x Baunit KlimaPrimer

Baunit KlimaColor szilikátfestéket a vödörben alaposan keverjük fel. Az első réteg az alapfelületről függően a Baunit KlimaColor 10 %-os tiszta vizes hígításával történhet (várakozási idő: min. 12 óra). Fedőréteggént a Baunit KlimaColor-t max. 5% tiszta vízzel hígítva egyenletesen hordjuk fel.

Egyenletesen, egy munkamenetben („nedves a nedvesre”) dolgozzunk.

A Baunit KlimaColor arra alkalmas airless-géppel szórható is. Kérjük figyelembe venni, hogy a festéket max. 10 %-kal szabad vízzel hígítani. Szóráshoz 0,025" méretű szórófej használatát ajánljuk.

Általános tudnivalók: A felület, az anyag és a levegő hőmérséklete +7 °C felett legyen a bedolgozás és a kötés ideje alatt. Csak tiszta – vezetékes – vizet használjunk. A termék speciális tulajdonságai miatt más termékkel nem keverhető.

Biztonsági intézkedések: Lásd az érvényes biztonsági adatlap utasításait.

A szemet és a bőrt valamint a nem befestendő felületeket, különösen az üveget, kerámiát, klinkert, natúrkövet, lakkot és fémet óvni kell a ráfröccsenés ellen. Szükség esetén bő vízzel azonnal le kell mosni. Nem szabad megvárni, hogy rászáradjon és megkeményedjen.

A szerszámokat használat után vízzel azonnal meg kell tisztítani.

A szóbeli és írásbeli alkalmazástechnikai előírásaink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevőknek és a felhasználóknak adunk segítségül, nem köteleznek bennünket, nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt és adásvételi szerződésből adódó mellék-kötelezettséget. Nem mentesítik a vevőt termékeink tervezett felhasználási célra való alkalmasságának saját felelősségre történő ellenőrzése alól.
