

MERIT JAHTI 20, 30, 80

TERMÉKTÍPUS

Egykomponensű, poliuretán lakk, mely UV-álló adalékanyagot tartalmaz.

EMISSZIÓS BESOROLÁS

A termék nem tartalmaz szabadon elpárolgó formaldehidet, és a száradást követően nem választ ki és nem bocsát formaldehidet a környezetbe.

A TERMÉK KIEMELT TULAJDONSÁGAI ÉS JAVASOLT FELHASZNÁLÁSI TERÜLETE

- Kiváló kopásállóságú.
- Kiváló ellenállóságú az általános tisztítószerrel szemben, SFS 3755.
- Jól tűri az oldószereket: benzin, terpentin, lakkbenzin és metil alkoholok. Nem áll ellen pl. hígítók.
- Ellenáll a kenőolajoknak és zsíroknak, állati és növényi zsíroknak.
- Felhasználható csónakok, padlók, ajtók, ablakok és egyéb kül- és beltéri fa felületek kezelésére.

MŰSZAKI ADATOK

Szárazanyag-tartalom

Kb. 49 % térfogatra, 56 % tömegre vetítve.

Sűrűség

0,92 kg/liter

Termékkódok

005 0090, 005 0091 és 005 0110

Elméleti kiadósság

4-6 m²/l (100 µm).

A gyakorlati kiadósság függ a felhordási technológiától, a festési körülményektől, a festendő felület alakjától és felületi érdességétől.

Felhasználás módja

Ecseteléssel vagy szórással.

Airless szórás:

-szórófej 0,009" – 0,013" (0,230 – 0,330 mm)

-hígítás 0-10 térfogatszázalék

Száradási idők (110-120 g/m²)

	+ 23 °C
Porszáraz, után	2 óra
Csomagolható, után	6 óra
Átfesthető, után	24 óra

Teljes kikeményedés és kopásállósági tulajdonságok elérése 2 hét.

A száradási- és átfesthetőségi idő függ a filmvastagságtól, a hőmérséklettől, a relatív páratartalomtól és a szellőzéstől.

Hígító

1054-es, 1050-es és 1032 -es (szóráshoz) jelzőszámú hígító.

Festőszerszámok tisztítása

1054-es, 1050-es és 1032 -es (szóráshoz) jelzőszámú hígító.

Fényesség

DIN 67530 20 -matt (005 0009)
ISO 2813/60° 30-40-selyemf. (005 0110)
 > 80 -fényes (005 0091)

MERIT JAHTI 20, 30, 80

Felület előkészítés

Új, kezeletlen felületek

Távolítsa el a port és koszt a felületről.

Kültéri felületek: alapozzon Valtti Base alapozóval

Finomfa felületek: mossa le 1050-es jelzőszámú hígítóval

Korábban már kezelt felületek:

Mossa át a felületet FONTECLEAN AL detergenssel), majd öblítse át jól vízzel. kaparóvassal távolítsa el a régi, leváló lakk réteget. Csiszolja a teljes felületet, majd távolítsa el a csiszoláskor keletkezett port.

Felhordás

Használat előtt alaposan keverje fel a lakkot. Kezeletlen felületek alapozásához 20-40 %-ban hígítsa a lakkot. Ecsetelje a felületet egyenletesen, vékonyan 2-3 rétegben. A legfelső lakkréteget 0-20%-ban hígítsa. A korábban már kezelt felületet kezelje hígítatlan lakkal 1-2 rétegben. Minden egyes réteg után csiszolja finoman a felületet.

Figyelem! Kültéri tárgyak alapozását mindig magasfényű MERIT JAHTI végezze.

A natúr lakkozás önmagában nem nyújt elég védelmet az UV. -sugárzással szemben. Kültérben történő felhasználás során a felületet mindig alapozza színezett lazúrral.

Felhordási körülmények

A lakkozandó felület legyen tiszta és száraz, a fa nedvesség tartalma pedig legyen 20% alatt. A lakkozás és a lakk száradása alatt a levegő, a lakkozott felület és a lakk hőmérséklete legyen +5 °C felett, a levegő relatív páratartalma, pedig 80 % alatt.

Ne lakkozzon napsütésnek közvetlenül kitett felületeket, párás ill. hideg időben. Ügyeljen arra, hogy az utolsó réteg lakknak legyen ideje megszáradni az esti harmat leszállta előtt.

Illékony szerves vegyület tartalom (VOC)

A lakk illékony szerves vegyület tartalma 390 g/l.

A maximum VOC tartalom a felhasználásra kész lakkban (20 %-ban hígítva) 514 g/l.

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

Mindig olvassa el a dobozon található információt. További információk a veszélyes tényezőkről és az azok ellen való védekezésről a biztonsági adatlapon szerepelnek.

Biztonsági adatlap a Tikkurila Kft.-től igényelhető.

C:\Documents and Settings\Zsuzsi\Asztal\Eredeti termékleírások\Coatings\Faipar\merit_jahti_20_30_80.doc