

DICCOPLAST ELASTIC PRIMER

TERMÉKTÍPUS

Két-komponensű katalizátoros alapozó festék.

EMISSIONS BESOROLÁS

A termék megfelel a 55 666 DIN norma előírásainak, formaldehid tartalma max. 0,12 mg/m³ a levegőben.

A TERMÉK KIEMELT TULAJDONSÁGAI ÉS JAVASOLT FELHASZNÁLÁSI TERÜLETE

- Gyorsan száradó alapozó kül- és beltéri használatra.
- Jó töltőtulajdonsággal rendelkezik és könnyen csiszolható. Elasztikus réteget képez
- Kültéri ajtók, bútorok, és MDF-lapok kezelésére.

MŰSZAKI ADATOK

Szárazanyag tartalom

57% térfogatra, 73 tömegre vetítve.

Sűrűség

Kb. 1,4 kg/liter (színtől függően)

Keverési arányok

Festék 100 térfogat egység
Katalizátor 006 2098 10 térfogat egység

Fazékidő (+ 23 °C)

48 óra

Felhasználás módja

Felhordási technológia	Viszkozitás DIN 4
Max. nedves rétegvastagság 120 µm / réteg	
Kisnyomású szórás	18-25
Airless szórás	25-30 s

Száradási idők (110-120 g/m²)

	+ 50 °C	+ 70 °C	IRM
Csiszolható	30-40 perc	20-30 perc	2-3 perc

Csomagoláskor a hőmérséklet +35 °C alatt legyen.

A száradási- és átfesthetőségi idő függ a filmvastagságtól, a hőmérséklettől, a relatív páratartalomtól és a szellőzéstől.

Hígító

1033-as jelzőszámú. 1027-es jelzőszámú hígítók

Festőszerszámok tisztítása

1033-as jelzőszámú. 1027-es jelzőszámú hígítók

Fényesség

SFS 3632/60° 5-10-matt

Színek

Fehér 0201 és fekete 0202

DICCOPLAST ELASTIC PRIMER

Felhordás

Használat előtt alaposan keverje fel a lakkot. Adjon hozzá 10 térfogatszázalék 006 2098-as jelzőszámú katalizátort. Hígítsa a festéket a kívánt viszkozításra. A keveréshez ne használjon vasból készült edényt, használjon helyette műanyag, zománcozott, vagy saválló acél edényt. Amennyiben a festék-keveréket a következő napon is használja, akkor abba a felhasználáskor legalább ugyanannyi térfogatnyi friss festék-keveréket kell belekeverni.

Felhordási körülmények

A lakkozendó felület legyen tiszta és száraz. A lakkozás és a lakk száradása alatt a levegő, a lakkozott felület és a lakk hőmérséklete legyen +18 °C felett, a levegő relatív páratartalma, pedig 70 % alatt.

VOC

Az illékony szerves vegyület tartalom 370 g/liter.

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

Mindig olvassa el a dobozon található információt. További információk a veszélyes tényezőkről és az azok ellen való védekezésről a biztonsági adatlapon szerepelnek.

Mint általános szabály, gondoskodjon a megfelelő szellőztetésről, kerülje el a levegőbe került illó anyag belélegzését és a festék bőrrel való érintkezését. A szembe vagy a bőrre került festéket azonnal, bő vízzel ki kell öblíteni, illetve le kell mosni. Ha az irritáció továbbra is fennáll, forduljon orvoshoz.

Biztonsági adatlap a Tikkurila Kft.-től igényelhető.

CSAK SZAKEMBEREK RÉSZÉRE!

C:\Documents and Settings\Zsuzsi\Asztal\Eredeti termékleírások\Coatings\Faipar\diccoplast_elastic_primer.doc