

DICCO COLOR

TERMÉKTÍPUS

Oldószeres hígítású pác.

EMISSIONS BESOROLÁS

A termék nem tartalmaz szabadon elpárolgó formaldehidet, és a száradást követően nem választ ki és nem bocsát formaldehidet a környezetbe.

A TERMÉK KIEMELT TULAJDONSÁGAI ÉS JAVASOLT FELHASZNÁLÁSI TERÜLETE

- Fénynek ellenálló adalékanyagot tartalmaz.
- Korlátozottan alkalmas helyenként gittel javított felület pácolására is.
- Ajánlott bútorok, ajtók és egyéb beltéri furnérozott, illetve fa felületekre.

MŰSZAKI ADATOK

Szárazanyag-tartalom

1-10 % tömegre vetítve, színtől függően

Sűrűség

Kb. 0,90 kg/liter, színtől függően.

Javasolt anyagfelhasználás és elméleti kiadósság

Javasolt anyagfelhasználás (hígítatlanul)		Elméleti kiadósság
nedves / egy réteg	elméleti szárazréteg vastagság	
65 g/m ²	5 µm	14-16 m ² /l

A gyakorlati kiadósság függ a felhordási technológiától, a festési körülményektől, a festendő felület alakjától és felületi érdességétől.

Felhordás

Felhordási technológia	Hígító	Viszkózitás, DIN 4
Szórás	1034	Szállítási viszkozitás
Hengerlés	1034	Szállítási viszkozitás
Mártásos festés	1034	Szállítási viszkozitás

Száradási idők (80-100 g / m²)

	23 °C	50 °C	70 °C	IRM
Átfesthető, után	20 perc	5 perc	2-3 perc	15-30 mp

A száradási és átfestési idők függenek a filmvastagságtól, a hőmérséklettől, a relatív páratartalomtól és a szellőzéstől.

Hígító

1027-es, 1033-as, 1034-es vagy 1035-ös jelzőszámú hígítók

Szerszámok tisztítása

1027-es, 1033-as, 1034-es vagy 1035-ös jelzőszámú hígítók

Színek

DICCO COLOR színkártya. DICCO COLOR SERVICE színezőrendszer.

DICCO COLOR

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

Felhordás	Használat előtt alaposan keverje fel. A pác használatra kész. Különböző felhordási mód kisebb eltéréseket eredményezhet a színárnyalatokban. A pác színét és intenzitását, nagyobb felület lefestése előtt ellenőrizni kell. Ügyeljünk arra, hogy különböző típusú fedő lakkot (Merit, Uvinol, Akvi) módosíthatják a pác eredeti színét. A csiszoláshoz használt papír érdessége is befolyásolhatja a pácolást. Amennyiben szükséges a 1027-es, 1033-as, 1034-es és a 1025-ös jezőszámú hígítókkal hígítható. A Dicco Color pác keverhető a Merit lakkokkal.
Felhordási körülmények	A lakkozendó felület legyen tiszta és száraz. A felhordás és a lakk száradása alatt a környezet hőmérséklete, a lakkozendó felület és a lakk hőmérséklete 18 °C felett legyen, és a relatív páratartalomnak 70% alatt kell lennie.
Illékony szerves vegyület tartalom (VOC)	A pác illékony szerves vegyület tartalma 800 g/l. A maximum VOC tartalom a felhasználásra kész pácban (10 %-ban hígítva) 800 g/l.
EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK	Mindig olvassa el a dobozon található információt. További információk a veszélyes tényezőkről és az azok ellen való védekezésről a biztonsági adatlapon szerepelnek. Biztonsági adatlap a Tikkurila Kft.-től igényelhető.

C:\Documents and Settings\Zsuzsi\Asztal\Eredeti termékleírások\Coatings\Faipar\dicco_color.doc