

[Mapei logó]

Eco Prim VG

[emblémák]

Oldószermentes, felhasználásra kész, nagyon alacsony illékony szervesanyag (VOC) kibocsátású vizes diszperziós akril alapozó

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Általános célú alapozó beltérben aljzatkiegyenlítő anyagok tapadásának fokozására minden nedvszívó aljzatra.

Jellemző alkalmazások

- Nagyon tömör és sima cementkötésű vakolatok és betonpadlók előkészítése MAPEI aljzatkiegyenlítő termékek bedolgozása előtt (lásd az aljzatkiegyenlítő termékeket).
- Gipsz és anhidrit felületek előkészítése cementkötésű simítás vagy ragasztók felhordása előtt.
- Nedvszívó, porózus felületek előkészítése öntapadós vagy klikkes rendszerű LVT („Luxury Vinyl Tiles”) burkolat fektetése előtt.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Az **Eco Prim VG** oldószermentes, könnyen felhordható, akrilgyanta bázisú vizes diszperziós alapozó. Kitűnő tapadási jellemzőkkel rendelkezik, rugalmas, vízálló és öregedésálló.

Az **Eco Prim VG** felhasználásra kész fehér színű folyadék. Ecsettel vagy hengerrel könnyen felhordható.

Az **Eco Prim VG** nem gyúlékony és nagyon alacsony illékony szervesanyag kibocsátású (EMICODE EC1 Plus), ezért teljesen ártalmatlan a burkoló és a felhasználó egészségére. Minden különösebb óvintézkedés nélkül tárolható.

FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK

- Az **Eco Prim VG**-t csak beltéri padlófelületekre használja.
- Magnezit aljzatokra használjon **Primer EP**-t vagy **Mapeprim SP**-t.
- Ne használja az **Eco Prim VG**-t felszálló nedvességnek kitett aljzatokon.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Az aljzat előkészítése

Az aljzat legyen egyenletesen száraz, mechanikailag szilárd, és a portól, málló részekről, repedésektől, festéktől, viasztól, olajtól, rozsdától, gipsznyomoktól és minden más olyan anyagtól mentes, amely gátolja a tapadást.

Az egyes országokban érvényes előírásokat mindig be kell tartani.

Feltétlenül meg kell győződni arról, hogy az aljzatban nincs jelen felszívárgó nedvesség.

A könnyített vagy hőszigetelő réteg feletti úsztatott esztricheknek és a talajon fekvő aljzatoknak a nedvesség felszívargását megakadályozó párazáró szigetelőréteggel kell rendelkezniük.

Az alapozó felhordása

Az **Eco Prim VG** felhasználásra kész, ecsettel vagy hengerrel hordható fel.

Az alapozó kiszáradása után megkezdhető a simítóanyag vagy a ragasztó terítése. A száradási idő az aljzat nedvszívó képességétől és a környezeti körülményektől (hőmérséklet és páratartalom) függően 2 és 3 óra között változik.

Ugyanakkor javasoljuk, hogy a várakozási idő ne haladja meg a 24 órát.

Tisztítás

Amíg nedves, az **Eco Prim VG**-t a padlóról vagy falburkolatokról, szerszámokról, a kezéről és a ruhájáról vízzel lehet lemosni. Ha megszáradt, használjon alkoholt vagy **Pulicol 2000**-t.

ANYAGSZÜKSÉGLET

Az anyagszükséglet az aljzat porozitásától és a felhordás módjától függően 0,10-0,20 kg/m² között változik.

KISZERELÉS

Az **Eco Prim VG** 5 kg-os és 10 kg-os kannákban kapható.

ELTARTHATÓ

Normál körülmények között az **Eco Prim VG** eredeti bontatlan csomagolásban legalább 12 hónapig stabil.

Kerülje a fagyban tárolást.

AZ ELKÉSZÍTÉS ÉS FELDOLGOZÁS SORÁN BETARTANDÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A készítmények besorolására vonatkozó jelenlegi szabályok értelmében az **Eco Prim VG** nem minősül veszélyesnek. Javasoljuk, hogy viseljen védőszemüveget s védőkesztyűt és tartsa be a vegyszerek kezelésekor általánosan alkalmazandó óvintézkedéseket. Tartsa távol a gyermektől. Biztosítson jó szellőzést a felhasználás alatt és utána is egészen a száradásig. Kerülje az étkezést, ivást és dohányzást, amíg használja a terméket. Ha a termék a bőrre vagy a szembe kerül öblítse le haladéktalanul bő vízzel. Ne engedje a terméket a csatornahálózatba vagy egyéb folyó vízbe jutni. Akadályozza meg a termék talajba jutását. Használat után a szerszámokat haladéktalanul tisztítsa meg szappannal és vízzel. Csak tökéletesen kitisztított kannák újrahasznosíthatók. A megszáradt termék maradékokat lehet normál háztartási hulladékként kezelni. Tájékoztatásért az allergiában szenvedők számára, kérjük, hívja a +36-1-4766464 vagy +36-80-201199 telefonszámot.

További és teljeskörű információért a termék biztonságos használatáról olvassa el a legfrissebb Biztonsági Adatlapot.

SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK.

FIGYELMEZTETÉS

A termékismertetőben feltüntetett műszaki adatok, javaslatok és utasítások mindig csak a megadott feltételek mellett érvényesek. Az ettől eltérő munkakörülményekre és felhasználási területekre nem jelentenek kötelezettséget. Amennyiben a fentiekben ismertetettől eltérő munkakörülmények között vagy felhasználási területeken akarják a

terméket használni, akkor a termék használatának megkezdése előtt megfelelő számú próbát kell végezni. Bár a termékismertetőben szereplő műszaki adatok és javaslatok legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, ettől függetlenül csak a termékeink mindig azonos minőségére vállalunk garanciát.

**A termékre vonatkozó referenciák
kérésre és a www.mapei.com-on
rendelkezésre állnak**

MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)

TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK

Állag:	híg folyadék
Szín:	világoskék
Sűrűség (g/cm³):	1,01
pH:	8,0
Szárazanyag-tartalom (%):	24
EMICODE:	EC1 Plus - nagyon alacsony kibocsátású

ALKALMAZÁSI ADATOK (+23°C-on 50% relatív páratartalom mellett)

Megengedett bedolgozási hőmérséklet-tartomány:	+5°C-tól +35°C-ig
Száradási idő: - beton:	15-20 perc
Várakozási idő a ragasztó vagy simítóanyag felhordása előtt: - beton:	2-3 óra

VÉGSŐ TELJESÍTMÉNYADATOK

Ellenállás nedvességgel szemben:	kitűnő
Öregedésállóság:	kitűnő
Ellenállás oldószerekkel és olajokkal szemben:	megfelelő
Ellenállás savakkal és lúgokkal szemben:	megfelelő
Hőállóság:	kitűnő

MAPEI®
A JÖVŐT ÉPÍTJÜK

2931-2-2016 (GB) alapján