

PINJA FLEX COMBI 25

1 (2)

TERMÉKTÍPUS

Egykomponensű, vízhígítású poliakrilát alapú fedőfesték.

A TERMÉK KIEMELT TULAJDONSÁGAI ÉS JAVASOLT FEL- HASZNÁLÁSI TERÜLETE

- * Fedő- és alapozó festékként is alkalmazható.
- * Alkalmas fa ablakkeretek és ajtók festésére.
- * Gyorsan száradó, rugalmas, gyengén vízáteresztő bevonatot képez.
- * Védi a kezelt felületet a nedvesség és a napsütés okozta károkkal szemben.

MŰSZAKI ADATOK

Száranyag-tartalom 39% (A-bázis)

térfogatszázalékban

Száranyag-tartalom 50% (A-bázis)

tömegszázalékban

Sűrűség 1,2 kg/l

Fedőképesség

Javasolt felhordási mennyiség (hígítás nélkül)		Elméleti kiadósság
nedves	száraz	
155 g/m ²	50 µm	8 – 9 m ² /l

A valódi fedőképesség függ a felhordás módjától, a festési körülményektől, és a festendő felület alakjától és érdességétől.

Száradási idő

100 – 120 g/m ²	+20°C	+50°C
Csiszolható, után	1 óra	½ óra
Kezelhető, után	2 óra	1 óra
Rakatható: +30°C alatt.		

A száradási és átfestési idő függ a választott árnyalattól, filmvastagságtól, a hőmérséklettől, a relatív páratartalomtól és a szellőzéstől.

Fényességi fokozat

Félmatt

Termékkód

38V 6001 (A-bázis)

PINJA FLEX COMBI 25

2 (2)

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

Felhordási körülmények

Minden festendő felület legyen száraz. Felhordás és száradás alatt, a levegő, a felület és a festék hőmérséklete legyen +18°C fölött. A levegő relatív páratartalma ne haladja meg a 70%-ot.

Felület előkészítése

Távolítsa el a felületről az olajos, zsíros és egyéb szennyeződések, illetve a laza, leváló rostokat.

Alapozó

Javasolt alapozó bevonatok: Pinjadur Primer, Pinja Flex Combi 25, Pinja Flex Isolator és Pinja Flex Primer.

Komponensek összekeverése

Festés előtt keverje fel alaposan a festéket. Kerülni kell a flotációt. A termék felhasználásra kész, és megfelelő viszkozitással kerül kiszállításra.

Felhordás

Airless vagy segédlevegős airless szórással.

Airless szórás esetén:

Javasolt fűvókaméret: 0,011” – 0,015”. Nyomás: 80 -160 bar. A szórási szöget a festendő tárgy alakjának megfelelően kell állítani.

Segédlevegős airless szórás:

Javasolt fűvókaméret: 0,011” – 0,015”. Nyomás: 40 -120 bar. A szórási szöget a festendő tárgy alakjának megfelelően kell állítani.

Hígítás és festőszerszámok tisztítása

Hígítás vízzel. A festőszerszámokról a termék eltávolítható Tikkurila Pensselipesu tisztítóval is.

Illékony szerves vegyület tartalom (VOC) EU VOC 2004/42/EU-határértékek

EU határérték (kategória/alkategória): A/d, 130 g/l.
A Pinja Flex Combi VOC-tartalma 30±10 g/l.

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

Mindig olvassa el a dobozon található információt. További információk a veszélyes tényezőkről és az azok ellen való védekezésről a biztonsági adatlapon szerepelnek. Biztonsági adatlap a Dejmark Kft-től igényelhető.