# PINJA WOOD STAIN



## TERMÉKTÍPUS

Vízhígítású alapozó olaj / lazúr kültéri fafelületekre. Védelmet nyújtó áttetsző bevonat.

## A TERMÉK KIEMELT TULAJDONSÁGAI ÉS JAVASOLT FEL-HASZNÁLÁSI TERÜLETE

* Vízhígítású alapozó olaj / vékonyrétegű lazúr, mely a színek széles választékára színezhető. Gyorsan száradó termék, ipari festősorokon való alkalmazásra is.
* Áttetsző, színes bevonatot képez, mely védelmet nyújt a nedvesség, a napsugarak és a szennyeződések káros hatása ellen. Csökkenti a repedések megjelenésének kockázatát, így a kezelt bevonat sokáig megtartja természetes szépségét.
* Kiemeli a fa természetes rajzolatát.
* 2-az-1-ben termék: alkalmazható alapozó olajként és/vagy lazúrként.
* Alkalmas kültéri fafelületek kezelésére, úgy mint ablakkeretek, ajtó faburkolatok, fapanelek és egyéb fafelületek.

## MŰSZAKI ADATOK

**Szárazanyag-tartalom térfogatszázalékban**: kb. 10%

**Szárazanyag-tartalom tömegszázalékban**: 11%

**Sűrűség**: 1,0 kg/l

**Ajánlott rétegvastagság és elméleti kiadósság**

| Ajánlott rétegvastagág (hígítás nélkül) | | Elméleti kiadósság |
|---|---|---|
| nedves | száraz | |
| 80 g/m$^2$ | 10 µm | 12-14 m$^2$/l |

A gyakorlati fedőképesség függ a felhordás módjától, a felhordási körülményektől, a kezelendő tárgy alakjától és felületének érdességétől.

**Száradási idő**

| **80-100 g/m$^2$** | **+20°C** | **+50°C** |
|---|---|---|
| Csiszolható, után | 10-60 perc | 5-20 perc |

A száradási és felülfestési idő függ a felhordott réteg vastagságától, a környezeti hőmérséklettől, a páratartalomtól és a szellőzés minőségétől.

**Színek**: Színtelen. AKVI TONE és AVATINT színező rendszerben színezhető.

**Hígítás és festőszerszámok tisztítása**: Vízzel

# PINJA WOOD STAIN



## HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

**Felhordási körülmények**

Minden festendő felület legyen száraz és tiszta. A faanyag nedvességtartalma legyen 20% alatt. Felhordás és száradás alatt a levegő hőmérséklete legyen +18°C fölött, relatív páratartalma pedig 70% alatt. A megfelelő eredmény elérése érdekében biztosítson megfelelő szellőzést. Szárítható kemence segítségével vagy anélkül.

**Felület előkészítése**

Tisztítsa meg a felületet a portól, a szennyeződésektől és a laza, leváló rostoktól. Bizonyosodjon meg róla, hogy a felület penész és kékpenész fertőzéstől mentes.

**Felhordás**

Használat előtt keverje fel alaposan a terméket. Kerülje a habképződést. A terméket hígítás nélkül javasolt alkalmazni, azonban szükség esetén vízzel hígítható. Felhasználás előtt hagyja leszállni a terméket.

Airless szórás esetén: szórófej mérete 0,009” – 0,011”, nyomás 80-160 bar. A szórási szöget a kezelendő felület alakjától függően kell megválasztani.

Segédlevegős airless szórás esetén: szórófej mérete 0,009” – 0,011”, nyomás 40-120 bar. Porlasztási nyomás: 1-3 bar. A szórási szöget a kezelendő felület alakjától függően kell megválasztani.

Hagyományos szórás esetén: szórófej mérete 1,0-1,4 mm, szórás 1,5-3 bar.

Mártásos eljárás és függönyfestés esetén a termék használatra kész.

A faanyag, kiváltképp a csomók, gyantákat és egyéb elszíneződést okozható anyagokat tartalmaz. Az érzékeny részeken a hőmérsékleti és páratartalmi ingadozások a festékréteg elszíneződését okozhatják.

**Illékony szerves vegyület tartalom (VOC) EU VOC 2004/42/EU-határértékek**

A termék legfeljebb 10 g/l VOC-t tartalmaz.

**EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK**

Mindig olvassa el a dobozon található információt. További információk a veszélyes tényezőkről és az azok ellen való védekezésről a biztonsági adatlapon szerepelnek. Biztonsági adatlap a Dejmark Kft-től igényelhető.

**Kizárólag ipari felhasználásra!**

A fenti információ nem kimerítő, a teljesség igénye nélkül lett kiadva. Az információ a gyártó legjobb tudására, gyakorlati tapasztalataira és laboratóriumi tesztekre alapul. A termékek minőségét az operációs rendszer szavatolja, mely az ISO 9001-es és az ISO 14001-es szabványok követelményeire épül. Gyártóként nem lehetünk hatással a termék felhasználási körülményeire, vagy a számtalan tényezőre, amely a termék felhasználását, illetve felhordását befolyásolja. A gyártó nem vállal felelősséget semmilyen kárért, ami a termék nem rendeltetésszerű felhasználásból vagy a felhasználási utasítások be nem tartásából ered.

Dejmark Kft. | H-1097 Budapest | Gyáli út 27-29.
Telefon: (36-1) 348 3040 | e-mail: info.hu@dejmarkgroup.com | www.dejmark.hu