

COLOWOOD FAGLETT

TERMÉKTÍPUS

Vízhígítású speciális glett.

EMISSIONS BESOROLÁS

A termék nem tartalmaz szabadon elpárolgó formaldehidet, és a száradást követően nem választ ki, és nem bocsát formaldehidet a környezetbe.

A TERMÉK KIEMELT TULAJDONSÁGAI ÉS JAVASOLT FELHASZNÁLÁSI TERÜLETE

- Száradása után a felület olyan lesz, mint a kezeletlen fa (fenyő, fenyőcsomó, nyír, nyírcsomó, tölgy, tölgycsomó, bükk, fehér és mahagóni).
- Alkalmas rések, repedések glettelésére beltéri fa felületeken.
- Bútorok, ajtók, lambéria kezelésére ajánlott.

MŰSZAKI ADATOK

Szárazanyag tartalom

Kb. 67 % térfogatra, 83 % tömegre vetítve.

Sűrűség

Kb. 1,98 – 2,06 kg/liter

Termékkódok

007 2074, 2075, 2083, 2077, 2076, 2080, 2079, 2078 and 2081.

Elméleti kiadósság

6 - 7 m²/l (100 µm).

Felhordás

Spaknival.

Száradási idők

A vékony töltőréteg 4 óra elteltével csiszolható, vastagabb réteg 24 óra elteltével.

Hígító

Víz.

Szerszámok tisztítása

Víz.

Színek

Fenyő, fenyőcsomó, nyír, nyírcsomó, tölgy, tölgycsomó, bükk, fehér és mahagóni.

COLOWOOD FAGLETT

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

Felhordás	Távolítsa el a felületről a szennyeződést, port és a leváló részeket. Vigye fel a COLOWOOD faglettet spaknival a felületre. Amennyiben szükséges, hígítsa vízzel. A nagyobb mélyedéseket ajánlatos két vagy több rétegben kezelni. Csiszolja a felületet, majd portalanítsa. A felület száradás után páccal kezelhető, mint pl. DICCO COLOR. Lakkozza át pl. AKVI TOPAS, AKVI COMBI, vagy MERIT lakkokkal.
Felhordási körülmények	A lakkozandó felület legyen tiszta és száraz. A felhordás és a lakk száradása alatt a környezet hőmérséklete, a lakkozandó felület és a lakk hőmérséklete 18 °C felett legyen, és a relatív páratartalomnak 70% alatt kell lennie.
Illékony szerves vegyület tartalom (VOC)	A glett illékony szerves vegyület tartalma 20 g/l. A maximum VOC tartalom a felhasználásra kész glettben 20 g/l.
EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK	Mindig olvassa el a dobozon található információt. További információk a veszélyes tényezőkről és az azok ellen való védekezésről a biztonsági adatlapon szerepelnek. Biztonsági adatlap a Tikkurila Kft.-től igényelhető.

C:\Documents and Settings\Zsuzsi\Asztal\Eredeti termékleírások\Coatings\Faipar\colowood.doc