PINJAFLEX PRIMER

TERMÉKTÍPUS

Vízhígítású akrilát alapozófesték.

EMISSZIÓS BESOROLÁS

A termék nem tartalmaz szabadon elpárolgó formaldehidet, és a száradást követően nem választ ki és nem bocsát formaldehidet a környezetbe.

A TERMÉK KIEMELT TULAJDONSÁGAI ÉS JAVASOLT FELHASZNÁLÁSI TERÜLETE

- Fa ablakok és ajtók festésére.
- Gyorsan száradó, rugalmas alapozó festék kültéri használatra.

MŰSZAKI ADATOK

Szárazanyag-tartalom

Kb. 35 % térfogatra, 50 % tömegre vetítve.

Sűrűség

1,3 kg/liter

Javasolt anyagfelhasználás és elméleti kiadósság

Javasolt anyagfelhasználás (hígítatlanul)		Elméleti kiadósság
nedves / egy réteg	elméleti szárazréteg vastagság	
150 g/m^2	40 µm	8-9 m^2/l

A gyakorlati kiadósság függ a felhordási technológiától, a festési körülményektől, a festendő felület alakjától és felületi érdességétől.

Eltarthatóság (23 °C-on)

6 hónap

Felhasználás módja

Felhordási technológia	**Viszkozitás DIN 4**
Kisnyomású szórás	Szállítási viszkozitás
Airless szórás	Szállítási viszkozitás
Függöny szórás	Szállítási viszkozitás
Elektrosztatikus szórás	Szállítási viszkozitás

A termék felhasználásra kész viszkozitásra hígított állapotú.

Száradási idők (100-120 g/m^2)

	+ 20 °C	**+ 50**
Csiszolható	1 óra	30 perc
Rakodható	4 óra	3 óra

A száradási- és átfesthetőségi idő függ a filmvastagságtól, a hőmérséklettől, a relatív páratartalomtól és a szellőzéstől.

Hígító

Víz.

Festőszerszámok tisztítása

Víz.

Fényesség

SFS 3632/60°
5-10 matt

Színek

Fehér TVT 0201

PINJAFLEX PRIMER

Felhordás

Használat előtt alaposan keverje fel a festéket. Kerülje a habosodást. Szóráshoz hígítsa 5-15%-ban vízzel, ha szükséges.

Felhordási körülmények

A lakkozandó felület legyen tiszta és száraz. A felhordás és a lakk száradása alatt a környezet hőmérséklete, a lakkozandó felület és a lakk hőmérséklete 18 ^{o}C felett legyen, és a relatív páratartalomnak 70% alatt kell lennie.

Illékony szerves vegyület tartalom (VOC)

A festék illékony szerves vegyület tartalma 60 g/l.
A maximum VOC tartalom a felhasználásra kész festékben (15 %-ban hígítva) 70 g/l.

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

Mindig olvassa el a dobozon található információt. További információk a veszélyes tényezőkről és az azok ellen való védekezésről a biztonsági adatlapon szerepelnek.

Biztonsági adatlap a Tikkurila Kft.-től igényelhető.

A fent említett információk laboratóriumi vizsgálaton és gyakorlati tapasztalaton alapulnak, amelyeket a termékismertetőben megadott időpontban ellenőriztek. A termék minőségét gyári rendszerünk garantálja, amely megfelel az ISO 9001-es minőségbiztosítási rendszernek és az ISO 14001-es környezetvédelmi követelményeknek.